

использован 14.01.85

21523, 11-79  
Жел. 1,2



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

# ДРЕВЕСИНА ПРЕССОВАННАЯ

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ

**ГОСТ 21523.11-79**

Издание официальное

11

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**РАЗРАБОТАН Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

Н. И. Винник, Р. И. Чурий

**ВНЕСЕН Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР**

Зам. министра В. М. Венцлавский

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 апреля 1979 г. № 1440**

Редактор *Л. В. Смека*

Технический редактор *О. Н. Щрлатина*

Корректор *Г. М. Фролова*

Изменение № 2 ГОСТ 21523.11—79 Древесина модифицированная. Методы определения плотности

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.06.89 № 1812

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Заменить слово: «Методы» на «Метод; «Methods» на «Method».

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на модифицированную древесину и устанавливает метод определения плотности при влажности в момент испытания и плотности в абсолютно сухом состоянии.

Сущность метода заключается в определении массы и объема образца модифицированной древесины при соответствующей влажности и вычислении показателей плотности».

Пункты 1.1, 1.2. Заменить слово: «число» на «количество».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.3: «1.3. Количество и точность изготовления образцов — по ГОСТ 16483.0—78 при коэффициенте вариации, не превышающем 15%».

Пункт 2.1. Заменить ссылки: ГОСТ 6507—78 (СТ СЭВ 344—76) на ГОСТ 6507—78, ГОСТ 166—73 на ГОСТ 166—80.

Пункт 3.2. Заменить слово: «Отклонение» на «Предельные отклонения».

Пункт 4.2.2 изложить в новой редакции: «4.2.2. После взвешивания определяют ширину, толщину и высоту образцов с погрешностью не более 0,1 мм.

(Продолжение см. с. 148)

У образцов в форме колец измеряют внутренний и внешний диаметры, а также толщину кольца с двух сторон по торцам в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

За размер внутреннего и внешнего диаметров, а также толщины кольца принимают среднее арифметическое четырех измерений.

Пункты 5.1, 5.2 Первый абзац. Исключить слова: «с погрешностью не более 5 кг/м<sup>2</sup>»;

подпункт б. Заменить слова: «стенки образца» на «кольца»;

подпункты а, б, в дополнить абзацем: «Результаты вычисляют и округляют до целого числа».

Пункт 5.5. Исключить слово: «рекомендуемых».

Приложения 1, 2. Заменить слова: «стенки образца» на «кольца».

(ИУС № 10 1989 г.)

**ГОСТ  
21523.11—79**

**ДРЕВЕСИНА ПРЕССОВАННАЯ**  
**Методы определения плотности**

Compressed wood. Methods of density determination

Взамен  
ГОСТ 9629—75  
в части п. 4.2

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 апреля 1979 г. № 1440 срок действия установлен

с 01.07.1980 г.

до 01.07.1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

*прогул до 01.02.90 ИЧС1-85*

Настоящий стандарт распространяется на прессованную древесину и устанавливает методы определения ее плотности.

**1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ**

1.1. Отбор и число образцов для исследовательских испытаний — по ГОСТ 16483.0—78.

1.2. Отбор и число образцов для контрольных испытаний — по ГОСТ 9629—75.

**2. АППАРАТУРА**

Весы с погрешностью взвешивания не более 0,001 г.

Микрометр по ГОСТ 6507—78 (СТ СЭВ 344—76), индикатор по ГОСТ 577—68, штангенциркуль по ГОСТ 166—73, обеспечивающие погрешность измерения не более 0,1 мм.

Шкаф сушильный, обеспечивающий температуру  $103 \pm 2^\circ\text{C}$ .

Чашки с крышками стеклянные лабораторные по ГОСТ 10973—75 или стаканчики для взвешивания (бюксы) по ГОСТ 7148—70.

Эксикатор по ГОСТ 6371—73.

### 3. ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

3.1. Образцы изготавливают в форме прямоугольной призмы с основанием  $15 \times 15$  мм и высотой 22,5 мм.

Допускается изготовление образцов с основанием, равным сечению заготовки, высотой 10—12 мм.

Для заготовок, имеющих форму полого цилиндра с толщиной стенки не более 15 мм, допускается определять плотность на образцах в виде колец шириной 22,5 мм.

3.2. Отклонение от номинальных размеров образцов — по ГОСТ 16483.0—78.

### 4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Условия проведения испытаний — по ГОСТ 16483.0—78.

4.2. Определение плотности при влажности в момент испытаний

4.2.1. Образцы взвешивают в бюксах с погрешностью не более 0,001 г. При массе образца более 10 г допускается производить взвешивание без бюкс с погрешностью не более 0,01 г.

4.2.2. После взвешивания определяют ширину, толщину и высоту образцов с погрешностью не более 0,1 мм. У образцов в форме колец измеряют внутренний и внешний диаметры с двух сторон по торцам, в двух взаимно перпендикулярных направлениях. За размер внутреннего и внешнего диаметров принимают среднее арифметическое значение четырех измерений.

4.2.3. После испытания определяют влажность образцов по ГОСТ 21523.4—77. В качестве пробы на влажность берут весь образец.

4.3. Определение плотности в абсолютно сухом состоянии

4.3.1. Образцы высушивают в сушильном шкафу при  $103 \pm 2^\circ\text{C}$  до постоянной массы. Образец считается достигшим постоянной массы, если разность между двумя последовательными взвешиваниями, проведенными в интервале 2 ч, будет не более 0,002 г. Первое взвешивание проводят через 10—12 ч от начала сушки. Взвешивание проводят после охлаждения образцов в эксикаторе.

4.3.2. Размеры образцов при постоянной массе определяют в соответствии с п. 4.2.2.

### 5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Плотность при влажности в момент испытаний ( $\rho_w$ ) в  $\text{кг}/\text{м}^3$  вычисляют с погрешностью не более 5  $\text{кг}/\text{м}^3$  по формулам:

а) для образцов в форме прямоугольной призмы

$$\rho_w = \frac{1000 \cdot m_w}{a_w \cdot b_w \cdot h_w},$$

где  $m_w$  — масса образца при влажности в момент испытаний, г;  
 $a_w$  — ширина образца при влажности в момент испытаний, см;  
 $b_w$  — толщина образца при влажности в момент испытаний, см;

$h_w$  — высота образца при влажности в момент испытаний, см;

б) для образцов в форме колец, изготовленных из прессованной древесины, полученной способом торцевого гнутья с осевым прессованием

$$\rho_w = \frac{1000 \cdot m_w}{\pi \cdot d_w \cdot l_w \cdot c_w},$$

где  $d_w$  — внутренний диаметр кольца при влажности в момент испытаний, см;

$l_w$  — ширина кольца при влажности в момент испытаний, см;

$c_w$  — толщина стенки образца при влажности в момент испытаний, см;

в) для образцов в форме колец, изготовленных из прессованной древесины, полученной способом контурного или радиального прессования

$$\rho_w = \frac{4 \cdot 1000 \cdot m_w}{\pi \cdot l_w \cdot (D_w^2 - d_w^2)},$$

где  $D_w$  — внешний диаметр кольца при влажности в момент испытаний, см.

5.2. Плотность в абсолютно сухом состоянии ( $\rho_0$ ) в кг/м<sup>3</sup> вычисляют с погрешностью не более 5 кг/м<sup>3</sup> по формулам:

а) для образцов в форме прямоугольной призмы

$$\rho_0 = \frac{1000 \cdot m_0}{a_0 \cdot b_0 \cdot h_0},$$

где  $m_0$  — масса образца в абсолютно сухом состоянии, г;

$a_0$  — ширина образца в абсолютно сухом состоянии, см;

$b_0$  — толщина образца в абсолютно сухом состоянии, см;

$h_0$  — высота образца в абсолютно сухом состоянии, см;

б) для образцов в форме колец, изготовленных из прессованной древесины, полученной способом торцевого гнутья с осевым прессованием

$$\rho_0 = \frac{1000 \cdot m_0}{\pi \cdot d_0 \cdot l_0 \cdot c_0},$$

где  $d_0$  — внутренний диаметр кольца в абсолютно сухом состоянии, см;

$l_0$  — ширина кольца в абсолютно сухом состоянии, см;

$c_0$  — толщина стенки образца в абсолютно сухом состоянии, см;

в) для образцов в форме колец, изготовленных из прессованной древесины, полученной способом контурного или радиального прессования

$$P_0 = \frac{4 \cdot 1000 \cdot m_0}{\pi \cdot l_0 (D_0^2 - d_0^2)},$$

где  $D_0$  — внешний диаметр кольца в абсолютно сухом состоянии, см.

5.3. Статистическую обработку выполняют по ГОСТ 16483.0—78.

5.4. За результат испытаний принимают среднее арифметическое значение определений плотности всех испытанных образцов.

5.5. Результаты испытаний заносят в протоколы, указанные в рекомендуемых приложениях 1 и 2.

**ПРИЛОЖЕНИЕ I**  
*Рекомендованное*

**ПРОТОКОЛ**

определения плотности прессованной древесины при влажности в момент испытания

Марка прессованной древесины — Температура воздуха — °C

Марки- образца	Размеры образца, см				Влажность образца в момент испытания w, %	Масса образца при влажности в момент испытания m <sub>1</sub> , г	Плотность при влажности в момент испытания ρ <sub>w</sub> , кг/м <sup>3</sup>
	ширина a, м	толщина b, м	ширина внешней оболочки c, м	внутрен- ний диаметр корпуса d, м			

## ПРОТОКОЛ

определения плотности прессованной древесины в абсолютно сухом состоянии

Марка прессованной древесины \_\_\_\_\_ Температура воздуха \_\_\_\_\_ °С

Маркировка образца	Размеры образца, см				Плотность в абсолютно сухом состоянии $\rho_0$ , кг/м <sup>3</sup>	
	ширина $a_0$	толщина $b_0$	высота $R_0$	внешний диаметр колпачка $D_0$		
ширина $a_0$	толщина $b_0$	высота $R_0$	внешний диаметр колпачка $D_0$	ширина колпачка $d_0$	толщина стенки образца $e_0$	Масса образца в абсолютно сухом состоянии $m_0$ , г

Изменение № 1 ГОСТ 21523.11-79 Древесина прессованная. Методы определения плотности

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.84 № 3411 срок введения установлен

с 01.07.85

Наименование стандарта. Заменить слово: «прессованная» на «модифицированная», «compressed» на «modified».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 5309.

Вводная часть. Заменить слово: «прессованную» на «модифицированную».

Пункт 1.2. Заменить ссылку: ГОСТ 9629-75 на ГОСТ 9629-80.

Раздел 2 дополнить абзацем (перед первым): «2.1. Для проведения испытания применяют следующую аппаратуру:»;

заменить ссылки: ГОСТ 10973-75, ГОСТ 7148-70 и ГОСТ 6371-73 на ГОСТ 25336-82.

(Продолжение см. стр. 140)

(Продолжение изменения к ГОСТ 21528.11-79)

Пункты 5.1 (подпункты б, в), 5.2 (подпункты б, в), приложения 1, 2.  
Заменить слово: «прессованной» на «модифицированной».

(ИУС № 1 1985 г.)

(Одобрено:

0140