



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ
ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 7420—89

Издание официальное

Е

Б3 10—89/834

3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ**

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ
ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА**

Технические условия

ГОСТCardboard for plain layers of corrugated
cardboard. Specifications

7420—89

ОКП 54 4112

Срок действия с 01.01.91

до 01.01.96

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на картон, предназначенный для изготовления плоских слоев гофрированного картона.

Стандарт устанавливает требования к картону, изготавляемому для нужд народного хозяйства и экспорта.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Картон для плоских слоев гофрированного картона (далее — картон) должен изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Марки и размеры

1.2.1. В зависимости от показателей качества картон должен изготавляться следующих марок: КВС, К-0, К-1, К-2, К-3, К-4.

1.2.2. Картон должен изготавляться в рулонах. Размеры рулонов картона должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1. Ширина и диаметр рулона должны устанавливаться по согласованию с потребителем.

2. ПРИЕМКА

2.1. Определение партии и объем выборки — по ГОСТ 8047 со следующим дополнением.

2.1.1. От партии, состоящей из 6—99 рулонов, отбирают 3 рулона.

2.2. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке.

Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Отбор проб и подготовка образцов к испытанию — по ГОСТ 8047.

3.1.1. Кондиционирование образцов перед испытанием и испытания проводят по ГОСТ 13523 при относительной влажности $(50 \pm 2)\%$ и температуре $(23 \pm 1)^\circ\text{C}$. Продолжительность кондиционирования образцов должна быть не менее 2 ч.

3.1.2. Для определения предельных отклонений массы площадью 1 м^2 и колебания влажности по ширине рулона от отобранного рулона отрезают сплошную полосу картона и из нее вырезают по пять образцов размером $200 \times 250 \text{ мм}$ на равном расстоянии друг от друга.

За результат испытания отклонений массы площадью 1 м^2 принимают разницу между средним арифметическим 5 определений и минимальным и максимальным значениями полученных результатов, выраженную в процентах.

За результат испытания колебания влажности по ширине рулона принимают разницу между максимальным и минимальным значением.

3.1.3. При определении прочности на излом применяют груз 1300 кг.

3.1.4. При определении поверхностной впитываемости воды при одностороннем смачивании испытуемый образец смачивается водой в течение 45 с.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение картона — по ГОСТ 7691.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

А. Д. Кацнельсон (руководитель темы), Н. В. Демьяновская,
З. А. Агафонова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением
Государственного комитета СССР по управлению качеством
продукции и стандартам от 19.12.89 № 3825

3. ВЗАМЕН ГОСТ 7420—78

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 7691—81	4.1
ГОСТ 8047—78	3.1
ГОСТ 10711—74	1.3.1
ГОСТ 12605—82	1.3.1
ГОСТ 13079—81	1.3.6
ГОСТ 13199—88	1.3.1
ГОСТ 13523—78	3.1.1
ГОСТ 13525.2—80	1.3.1
ГОСТ 13525.8—86	1.3.1
ГОСТ 13525.15—78	1.3.14
ГОСТ 13525.19—71	1.3.1
ГОСТ 18251—87	1.3.6
ГОСТ 27015—86	1.3.1

Редактор Т. В. Смыка

Технический редактор Г. А. Теребинкина

Корректор Р. Н. Корчагина

Сдано в наб. 16.01.90 Подп. в печ. 06.03.90 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,62 уч.-изд. л.
Тираж 10 000 Цена 3 р.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московская печатня», Москва, Лихий пер., 6. Зак. 1829

Изменение № 1 ГОСТ 7420—89 Картон для плоских слоев гофрированного картона. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 03.12.90 № 3015

Дата введения 01.07.91

На обложке и первой странице под обозначением стандарта дополнить обозначением: (СТ СЭВ 1686—89).

(ИУС № 3 1991 г.)

Таблица 1

мм

Наименование размера	Размер	Допускаемое отклонение
Ширина рулона	От 900 до 2650	±5
Наружный диаметр рулона	≥ 900 ≥ 1500	±20
Внутренний диаметр гильзы	70, 75, 100, 110, 120	—

1.2.3. Пример условного обозначения картона марки К-1 массой площади 1 м² 175 г, шириной рулона 2100 мм, наружного диаметра рулона 1000 мм и диаметром гильзы 100 мм:

Картон К-1—175—2100/1000/100 ГОСТ 7420

1.3. Характеристики

1.3.1. Показатели качества картона должны соответствовать нормам, указанным в табл. 2.

1.3.2. Картон переводят во второй сорт при наличии следующих отклонений от норм:

снижении нормы показателя разрушающего усилия при сжатии кольца для всех марок на 10%;

снижении нижнего предела влажности на 1% для всех марок;

увеличении верхнего предела влажности на 1% для марок КВС, К-0, К-1;

снижении нормы показателя сопротивления продавливанию для картона марки К-1 массой 150 г на 10%;

увеличении предельных отклонений массы 1 м² по ширине рулона более 5%.

1.3.3. В составе по волокну картона марок КВС, К-0 для экспорта сульфатная небеленая целлюлоза должна составлять не менее 80%.

1.3.4. В составе по волокну картона марок К-3, К-4 сульфатная (сульфитная) небеленая целлюлоза должна составлять не менее 22%.

1.3.5. Картон должен изготавляться машинной гладкости.

1.3.6. Число обрывов в рулоне для картона марок КВС, К-0, К-1 и К-2 не должно превышать одного, а для марок К-3, К-4 не должно быть более двух.

Концы полотна рулона в местах обрыва по всей ширине должны быть склеены kleem, изготовленным из растворимого силиката натрия по ГОСТ 13079, или другим kleem, kleевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251. Места склейки не должны вызывать склеивания соседних слоев. Места обрывов или склейки должны быть отмечены видимыми с торца рулона цветными сигналами.

Таблица 2

Нанесение показателя	Значение для марки КВС						Метод испытания
1. Масса картона пло- щадью 1 м ² , г	125±6	150±9	175±10	200±12	225±12	250±12	По ГОСТ 13199
2. Толщина, мм	0,20 ^{+0,02} 0,08	0,25 ^{+0,02} 0,04	0,27 ^{+0,02} 0,04	0,32 ^{+0,02} 0,04	0,35 ^{+0,02} 0,04	0,40 ^{+0,02} 0,04	По ГОСТ 27015
3. Абсолютное сопро- тивление продувыва- нию, кПа (кгс/см ²), не менее	570 (5,8)	670 (6,8)	780 (7,9)	850 (8,6)	950 (9,6)	1050 (10,7)	По ГОСТ 13525.6
4. Поверхностная ви- таяемость воды по ковбу верхней стороны (Кобб), г/м ² , не более	25	25	25	25	25	25	По ГОСТ 12605
5. Разрушающее уси- лие при сжатии кольца в поперечном направле- нии, Н (кгс), не менее	180 (18)	220 (22)	280 (29)	300 (31)	310 (32)	330 (34)	По ГОСТ 10711
6. Влажность, %	8 ⁺¹ ₋₂	По ГОСТ 13525.19					

Продолжение табл. 2

Назначение показателя	Значение для марки К-0				Метод испытания		
	1. Масса картона пло-	2. Толщина, мм	3. Абсолютное сопро-	4. Поверхностная влаж-			
щадью 1 м ² , г	125±6	150±9	175±10	200±12	250±12	По ГОСТ 13199	
0,22 ^{+0,02} _{-0,04}	0,27 ^{+0,02} _{-0,04}	0,31 ^{+0,02} _{-0,04}	0,36 ^{+0,02} _{-0,04}	0,38 ^{+0,02} _{-0,04}	0,40 ^{+0,02} _{-0,04}	По ГОСТ 27015	
3. Абсолютное сопро-							
твление продави- ванию, кПа (кгс/см ²), не менее	540 (5,5)	620 (6,3)	690 (7,0)	790 (8,0)	820 (8,3)	850 (8,6)	По ГОСТ 13525,8
4. Поверхностная влаж-							
ность водяною по Коббо верхней стороны (Коббо), г/м ² , не более	30	30	30	30	30	30	По ГОСТ 12605
5. Разрушающее уси- лие при скжатии колпака в поперечном направле- нии, Н (кгс), не менее	160 (16)	210 (21)	240 (24)	270 (28)	300 (31)	320 (33)	По ГОСТ 10711
6. Влажность, %	8 ⁺¹ ₋₂	8 ⁺¹ ₋₂	По ГОСТ 13525,19				

Продолжение табл. 2

Наименование показателя	Значение для марки К-1				Метод испытания
	125±7	150±9	175±12	200±12	
1. Масса картона пло-щадью 1 м ² , г	$0,22^{+0,02}_{-0,04}$	$0,27^{+0,02}_{-0,04}$	$0,31^{+0,02}_{-0,04}$	$0,36^{+0,02}_{-0,04}$	По ГОСТ 13199
2. Толщина, мм					По ГОСТ 27015
3. Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа (кг/см ²), не менее	460 (4,7)	520 (5,3)	570 (6,3)	620 (6,5)	По ГОСТ 13525.8
4. Поверхностная впитываемость воды по Коббе верхней стороны (Кобба) г/м ² , не более	30	30	30	30	По ГОСТ 12605
Б. Разрушающее усилие при сжатии колодка в полперечном направлении, Н (кгс), не менее	150 (15)	160 (18)	200 (20)	220 (22)	260 (26) По ГОСТ 10711
6. Влажность, %	8^{+1}_{-2}	8^{+1}_{-2}	8^{+1}_{-2}	8^{+1}_{-2}	По ГОСТ 13525.19

Продолжение табл. 2

Наименование показателя	Значение для марки К-2						Метод испытания
	1. Масса картона на площади 1 м ² , г	2. Толщина, мм	3. Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, (кгс/см ²), не менее	4. Поверхностная влагоемкость водой по Коббу верхней стороны, (Кобба), г/м ² , не более	5. Разрушающее усилие при скатии колпачка в поперечном направлении, Н (кгс), не менее	6. Влажность, %	
1. Масса картона на площади 1 м ² , г	175±12	200±12	225±12	250±12	300±20	350±25	По ГОСТ 13199
2. Толщина, мм	0,35±0,03	0,38±0,03	0,41±0,04	0,43±0,04	0,50±0,04	0,55±0,04	По ГОСТ 27015
3. Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, (кгс/см ²), не менее	490 (5,0)	510 (5,2)	530 (5,4)	560 (5,7)	660 (6,7)	740 (7,5)	По ГОСТ 13525.8
4. Поверхностная влагоемкость водой по Коббу верхней стороны, (Кобба), г/м ² , не более	30	30	30	30	30	30	По ГОСТ 12605
5. Разрушающее усилие при скатии колпачка в поперечном направлении, Н (кгс), не менее	170 (17)	190 (19)	210 (21)	230 (23)	280 (29)	320 (33)	По ГОСТ 10711
6. Влажность, %	8 ⁺¹ -2	8 ⁺¹ -2	8 ⁺¹ -2	8 ⁺¹ -2	8 ⁺¹ -2	8 ⁺¹ -2	По ГОСТ 13525.19

Продолжение табл. 2

Назначение показателя	Значение для марки К-3				Метод испытания
1. Масса картона пло- щадью 1 м ² , г	175±12; 200±13	250±15	300±24	350±25	По ГОСТ 13199
2. Толщина, мм	0,38±0,03	0,45±0,04	0,50±0,04	0,55±0,05	По ГОСТ 27015
3. Абсолютное сопро- тивление продавливани- ю, кПа, (кгс/см ²), не менее	440 (4,5)	490 (5,0)	530 (5,4)	580 (5,9)	По ГОСТ 13525, 6
4. Прочность на из- лом при многократных перегибах в поперечном направлении (число двой- ных перегибов), не ме- нее	30	30	30	30	По ГОСТ 13525, 2
5. Поверхностная впи- тываемость воды по Коббу первичной стороны (Коббо), г/м ² , не более	35	35	35	35	По ГОСТ 12605
6. Разрушающее ус- танье при скжатии кольца в поперечном направле- нии, Н (кгс), не менее	170 (17)	220 (22)	260 (26)	290 (30)	По ГОСТ 10711
7. Влажность, %	8±2	8±2	8±2	8±2	По ГОСТ 13525, 19

Продолжение табл. 2

Наименование показателя	Значение для марки К-4	Метод испытания
1. Масса картона площадью 1 м ² , г	250±15	350±25 По ГОСТ 13199
2. Толщина, мм	0,45±0,04	0,55±0,05 По ГОСТ 27015
3. Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа (кгс/см ²), не менее	350 (3,6)	460 (4,7) По ГОСТ 13525.8
4. Прочность на излом при многократных перегибах в поперечном направлении (число двойных перегибов), не менее	10	10 По ГОСТ 13525.2
5. Поверхностная впитываемость воды по Коббе верхней стороны (Коббе), г/см ² , не более	35	35 По ГОСТ 12605
6. Разрушающее усилие при скатии кольца в поперечном направлении, Н (кгс), не менее	210 (21)	240 (24) По ГОСТ 10711
7. Влажность, %	8±2	8±2 По ГОСТ 13525.19

Приимечание. Картон, предназначенный для экспорта марок КВС, К-0 и К-1 массой площадью 1 м² 140 и 186 г изготавлиают с показателем качества, установленным для картона массой площадью 1 м² соответственно 150 и 200 г, а также другой массы 1 м² в соответствии с требованиями внешнеторговых организаций.

1.3.7. По согласованию с потребителем допускается не склеивать концы полотна рулона в местах обрыва.

1.3.8. Рулоны картона должны иметь плотную намотку. Торцы рулонов должны быть ровными.

1.3.9. Не допускается использование картона массой площадью 1 м² 125 г для изготовления трехслойного гофрированного картона, предназначенного для тары под рыбные продукты.

1.3.10. При переработке картона не должно быть отслаивания поверхностного слоя. Метод определения прочности поверхностного слоя картона для экспорта должен быть указан в требовании внешнеторговой организации.

Картон, предназначенный для экспорта, не должен иметь повреждений поверхностного слоя при переработке на гофроагрегате со скоростью более 200 м/мин.

1.3.11. Предельные отклонения массы картона площадью 1 м² по ширине рулона не должны быть более 5% среднего значения.

Для продукции, предназначеннной на экспорт, предельные отклонения массы картона площадью 1 м² по ширине рулона не должны превышать 3% среднего значения для марок КВС, К-0, К-1, К-2 и 4% для марок К-3, К-4. Испытания проводят по ГОСТ 13199 и п. 3.1.2 настоящего стандарта.

1.3.12. На поверхности верхнего слоя картона не допускаются складки и морщины длиной более 50 мм, пятна размером более 15 мм в наибольшем измерении, задиры.

На поверхности картона, предназначенного на экспорт, не допускаются складки, морщины, уголь, песок, кора, а также пятна размером более 5 мм в наибольшем измерении.

1.3.13. Требования, изложенные в пп. 1.3.2, 1.3.7 и 2.1.1, не распространяют на продукцию, предназначенную на экспорт.

1.3.14. Для продукции, предназначеннной на экспорт, колебания влажности по ширине рулона для картона марок КВС, К-0, К-1, К-2 между максимальным и минимальным значениями не должны быть более 3%, а для марок К-3, К-4 — не должны быть более 4%. Испытания проводят по ГОСТ 13525.15 и п. 3.1.2 настоящего стандарта.

1.4. Маркировка

1.4.1. Маркировка картона — по ГОСТ 7691, разд. 4.

1.5. Упаковка

1.5.1. Упаковка картона — по ГОСТ 7691, разд. 2 со следующим дополнением.

1.5.2. При обтягивании рулонов стальной лентой расстояние упаковочной ленты от кромки торца рулона должно быть не более 25 мм.