



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**БУМАГА ОБЛОЖЕЧНАЯ**  
**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 20283—89**

**Издание официальное**

**E**

Б3 9—89/768

3 коп.



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ССР  
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ  
Москва**

**БУМАГА ОБЛОЖЕЧНАЯ**

Технические условия

Cover paper.  
Specifications**ГОСТ 20283—89**

ОКП 54 3161

Срок действия с 01.01.91

до 01.01.96

В части бумаги  
марки В — до 01.01.92**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на обложечную бумагу, предназначенную для изготовления обложек и переплетов книг, брошюр, журналов.

Стандарт устанавливает требования к бумаге, изготавляемой для нужд народного хозяйства и экспорта.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**1.1.** Обложечная бумага должна изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

**1.2. Основные параметры и размеры**

**1.2.1.** В зависимости от назначения и физико-механических показателей обложечная бумага должна изготавляться марок А, О, В.

Назначение бумаги приведено в приложении 1.

**1.2.2.** Бумага должна изготавляться в рулонах и листах.

Устанавливаются следующие размеры листовой бумаги, мм:

$600 \times 840$ ;  $700 \times 1100$

$600 \times 940$ ;  $740 \times 840$

$620 \times 1070$ ;  $740 \times 920$

$640 \times 900$ ;  $750 \times 1100$

$700 \times 970$ ;  $840 \times 1100$ .

1.2.3. Устанавливается следующая ширина рулонов, мм: 600, 620, 640, 700, 720, 840, 920.

По согласованию с потребителем допускается изготавливать рулонную и листовую бумагу других размеров.

Предельные отклонения по размерам и косина листовой бумаги не должны быть более указанных в ГОСТ 1342.

1.2.4. Диаметр рулона должен быть  $(850 \pm 50)$  мм. По согласованию с потребителем допускается изготавливать рулоны другого диаметра.

1.2.5. Условное обозначение бумаги состоит из марки, массы бумаги площадью 1 м<sup>2</sup>, вида (рулонная или листовая), отделки поверхности, указания о наличии оптически отбеливающего вещества, обозначения настоящего стандарта, сорта.

Пример условного обозначения обложечной бумаги марки О, массой бумаги площадью 1 м<sup>2</sup> 120 г, рулонной, каландрированной, с оптически отбеливающим веществом, высшего сорта:

*Бумага обложечная О 120 Р К ООВ ГОСТ 20283 В*

### 1.3. Характеристики

1.3.1. Бумагу марок А, О изготавливают из 100%-ной беленой целлюлозы, марки В — из небеленой хвойной целлюлозы и белой древесной массы.

Бумага должна содержать гидрофильные связующие, указанные в приложении 2.

1.3.2. Бумага по физико-механическим показателям должна соответствовать нормам, указанным в таблице.

1.3.3. Бумага должна изготавляться каландрированной, машинной гладкости, тисненой. Тиснение на бумаге должно быть четким и равномерным.

1.3.4. Бумага должна изготавляться белой или цветной. Цвет бумаги должен соответствовать образцам, согласованным с потребителем.

1.3.5. Заметная разнооттеночность бумаги в одной партии не допускается.

1.3.6. Просвет бумаги должен быть равномерным.

1.3.7. В листовой бумаге большая сторона должна совпадать с машинным направлением. По согласованию с потребителем допускается совмещение меньшей стороны листа с машинным направлением.

1.3.8. Обрез кромок должен быть чистым и ровным.

1.3.9. В бумаге не допускаются: складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, лепестки, разрыв кромки и дырчатость, а также маркировка бумаги от одежды бумагоделательной машины.

Малозаметные складки, морщины, залощенность, пятна, которые не могут быть обнаружены в процессе изготовления, допу-

Наименование показателя	A	Норма для бумаги марок			Метод испытания
		О	последний сорт	В	
1. Масса бумаги полосами 1 м <sup>2</sup> , г	160±5 180±6 200±7 240±8 0,70—0,80	100±3 120±4 140±5 0,75—0,85	100±4 120±5 140±6 0,75—0,85	100±4 120±5	По ГОСТ 13199
2. Глопотность, г/см <sup>2</sup>	—	—	—	—	По ГОСТ 27015
3. Разрывная длина в среднем по двум направлениям, м, не менее:	—	—	—	—	—
для массы бумаги полосами 1 м <sup>2</sup> ,	100, 120 г	—	—	2900 2700	110 ГОСТ 13525.1
140 г	—	—	—	—	—
4. Прочность на излом — число двойных перегибов в первичном направлении, не менее:	—	—	—	—	По ГОСТ 13525.2
для массы бумаги полосами 1 м <sup>2</sup> первого сорта	200	200	—	—	—
100, 120 г	—	—	—	—	—
140 г	—	—	—	—	—
5. Степень проклейки, мм	1,0—1,6 30—80	1,0—1,6 30—80	8 12 0,8—1,2 30—80	6 — 0,8—1,2 30—80	По ГОСТ 8049 По ГОСТ 12755 По ГОСТ 8702 и п. 3.5 настоящего стандарта
6. Гладкость, с	—	—	—	—	—
7. Устойчивость окраски цветной бумаги к воздействию света, баллы, не менее	3	3	3	—	По ГОСТ 7690
8. Белизна, %, не менее: с оптически отбеленными веществами;	83	83	83	—	—
без оптически отбелывающе- го вещества	78	78	76	—	—

## Продолжение

Наименование показателя	Нормы для бумаги марок			Метод испытания
	A	B	C	
9. Угол скручивания при одностороннем сжатии волной сеточной стороны, для массы бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> 100, 120 г, град., не более 10. Сорность — число сорников на 1 м <sup>2</sup> , не более: площадью от 0,1 до 1,0 мм <sup>2</sup> , вкл. площадью от 1,0 до 2,5 мм <sup>2</sup> , вкл. площадью св. 2,5 мм <sup>2</sup>	—	50	65	—
11. Влажность, %	6,0 <sup>+1,0</sup> <sub>-1,5</sub>	6,0 <sup>+1,0</sup> <sub>-1,5</sub>	6,0 <sup>+1,0</sup> <sub>-1,5</sub>	По ГОСТ 13525.19 По ГОСТ 24356
12. Стойкость поверхности к выщипыванию, м/с, не менее	2,0	2,0	1,6	—

## Приложения:

1. Допускается заготовлять бумагу машинной гладкости с нормой показателя гладкости — не менее 10 с для бумаги машинной гладкости марки О первого сорта допускаются нормы показателя плотности — 0,65—0,75 г/см<sup>3</sup>, угла скручивания — не более 55 град., разрывной длины — не менее 2700 и 2500 м для массы бумаги площадью 1 м<sup>2</sup> соответственно 100—120 г и 140 г.

2. Показатели гладкости и плотности для типсовой бумаги не нормируются.

3. Норма показателя стойкости поверхности к выщипыванию для бумаги марок А и О высшего сорта действует с 01.01.92.

скаются в рулонной бумаге, если показатель этих внутрирулонных дефектов, определенный по ГОСТ 13525.5, не превышает 1,5 %.

1.3.10. Концы полотна бумаги в местах обрывов должны быть прочно склеены по всей ширине рулона без склеивания смежных слоев. Ширина места склейки не должна быть более 15 мм; расстояние от кромки до места склейки с каждой стороны не должно быть более 10 мм.

Места склеек должны быть отмечены цветными сигналами, видимыми с торца рулона. Число склеек в рулоне не должно быть более трех.

#### 1.4. Маркировка

1.4.1. Маркировка — по ГОСТ 1641 со следующими дополнениями.

При маркировании бумаги должна быть указана отделка поверхности (машиная гладкость, каландрированная, тисненая): для рулонной бумаги — на торце рулона и на ярлыке; для листовой бумаги — на ярлыке.

1.4.2. Маркировка бумаги, изготовленной с оптически отбеливающим веществом, должна быть дополнена обозначением «ООВ».

#### 1.5. Упаковка

1.5.1. Упаковка бумаги — по ГОСТ 1641.

### 2. ПРИЕМКА

2.1. Определение партии бумаги и объем выборок — по ГОСТ 8047.

2.2. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

### 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб и подготовка образцов к испытаниям — по ГОСТ 8047.

3.2. Кондиционирование образцов бумаги перед испытанием и испытание проводят по ГОСТ 13523 при температуре воздуха  $(23 \pm 1)^\circ\text{C}$  и относительной влажности  $(50 \pm 2)\%$ .

Продолжительность кондиционирования — не менее 2 ч.

3.3. Определение размеров и косины бумаги — по ГОСТ 21102.

3.4. Характеристики бумаги по пп. 1.3.5—1.3.10 определяются органолептически.

3.5. Продолжительность выдерживания в темноте образцов при определении показателя устойчивости окраски цветной бумаги к воздействию света — 3 ч.

### 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение бумаги — по ГОСТ 1641.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Рекомендуемое

## НАЗНАЧЕНИЕ ОБЛОЖЕЧНОЙ БУМАГИ

Марка бумаги	Условное обозначение	Красочность	Назначение бумаги
Марка А, машинная гладкость	А, 160—240, Р, Л, МГ, ОOB	Однокрасоч- ные и много- красочные без наложения кра- сок	Обложки для обыч- ного крытия, вро- пуск и вкладку из- даний длительного срока службы
каландриро- ванная	А, 160—240, Р, Л, К, ОOB	Многокра- сочные с нало- жением красок	
Марка О, высший сорт машинная гладкость	О, 100—140, Р, Л, МГ, ОOB, В	Однокрасоч- ные и много- красочные без наложения кра- сок	Для изготовления переплетов изданий длительного срока службы
каландриро- ванная	О, 100—140, Р, Л, К, ОOB, В	Многокра- сочные с нало- жением красок	
Марка О, первый сорт машинная гладкость	О, 100—140, Р, Л, МГ, ОOB, 1 с	Однокрасоч- ные	Для изготовления составных переплетов изданий длительного срока службы
каландриро- ванная	О, 100—140, Р, Л, К, ОOB, 1 с	Многокра- сочные без на- ложения кра- сок	
Марка В	В, 100—120, Р, К, ОOB	Однокрасоч- ные	Для изготовления обложек и составных переплетов изданий малого срока службы

Бумага марок А, О массой бумаги площадью 1 м<sup>2</sup> 140 и 160 г, кроме ос-  
новного назначения, может быть использована для обложек нотных и рисоваль-  
ных тетрадей.

В композицию бумаги марок А, О должны входить гидрофильные связующие в количестве 0,75—1,25 % от массы волокна.

Бумагу марок А, О высшего сорта обрабатывают с поверхности гидрофильными связующими в количестве 1,5—2,5 % массы волокна.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной промышленности СССР**

### РАЗРАБОТЧИКИ

В. А. Жихарев, канд. техн. наук; А. П. Талочкина

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 13.12.89 № 3712**

**3. Срок первой проверки — 1994 г.**

Периодичность проверки — 5 лет

**4. Взамен ГОСТ 20283—74**

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1342—78	1.2.3
ГОСТ 1641—75	1.4.1; 1.5.1, 4.1
ГОСТ 7690—76	1.3.2
ГОСТ 8047—78	2.1; 3.1
ГОСТ 8049—62	1.3.2
ГОСТ 8702—88	1.3.2
ГОСТ 12795—89	1.3.2
ГОСТ 13199—88	1.3.2
ГОСТ 13523—78	3.2
ГОСТ 13525.1—79	1.3.2
ГОСТ 13525.2—68	1.3.2
ГОСТ 13525.4—68	1.3.2
ГОСТ 13525.5—68	1.3.9
ГОСТ 13525.16—69	1.3.2
ГОСТ 13525.19—71	1.3.2
ГОСТ 21102—80	3.3
ГОСТ 24356—80	1.3.2
ГОСТ 27015—86	1.3.2

Редактор Т. В. Смыка

Технический редактор Л. А. Никитина

Корректор В. И. Кануркина

Сдано в наб. 06.01.90 Подп. в печ. 06.02.90 0,6 усл. печ. л. 0,6 усл. кр. отт. 0,49 уч.-изд. л.  
Тираж 8000 Цена 3 к.

Фирма «Экспресс Печать». Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лиговский пер., 6. Закл. 1604