

ГОСТ 8784—75

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УКРЫВИСТОСТИ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ**Методы определения укрывистости**

Paint materials.
Methods for determination of hiding power

ОКСТУ 2310

**ГОСТ
8784—75**

Дата введения 01.01.76

Настоящий стандарт распространяется на лакокрасочные материалы (эмали, краски) и неорганические пигменты и устанавливает визуальный, инструментальный и инструментально-математический методы определения укрывистости.

За укрывистость принимают способность лакокрасочного материала делать невидимым цвет или цветовые различия окрашиваемой поверхности.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УКРЫВИСТОСТИ**1.1. Сущность метода**

Метод заключается в нанесении слоев лакокрасочного материала на стеклянную пластинку до тех пор, пока контуры черно-белой контрастной пластины или шахматной доски, подложенной под стеклянную пластинку, станут невидимыми.

Метод предназначается для определения укрывистости эмалей и красок в высушенных и невысушанных покрытиях, а также пигментов в невысушанных покрытиях.

1.2. Аппаратура и материалы


Пластинки стеклянные (стекло для фотографических пластинок размером 9 × 12—1,2 по ТУ 6—43—0205133—03, допускается применять стеклянные пластины размером 180 × 240 мм, на которых закрашивается площадь размером 180 × 225 мм).

Пульверизатор, кисть, аппликатор или другое оборудование, позволяющее наносить на стеклянные пластины слои лакокрасочного материала толщиной каждого слоя не более 20 мкм.

Доска шахматная (черт. 1) изготавливается следующим образом: кусок белой чертежной (ГОСТ 597) или матовой типографской (ГОСТ 9095) бумаги размером 90 × 120 мм расчерчивают на 12 квадратов размером 30 × 30 мм (допускается размер квадратов 45 × 45 мм при применении стеклянной пластины размером 180 × 240 мм) и закрашивают их в шахматном порядке черной тушью; после высыхания туши лист бумаги наклеивают на стеклянную пластину или гладкую деревянную дощечку размером 90 × 120 мм (180 × 225 мм).

Пластинка черно-белая контрастная из гладкого материала (бумаги, картона, пластмассы и т.д.); коэффициент

Шахматная доска



Черт. 1

Редактор *В.Н. Копысова*
Технический редактор *Л.А. Гусева*
Корректор *В.И. Варенцова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 04.11.2002. Подписано в печать 26.11.2002. Усл. печ. л. 1,40.
Уч.-изд. л. 0,80. Тираж 87 экз. С 8643. Зак. 347.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов

C. 2 ГОСТ 8784—75

яркости черно-белой пластиинки и шахматной доски, измеренный на белом поле, должен быть 0,80—0,85, на черном поле — не более 0,05.

Весы аналитические с погрешностью взвешивания не более 0,0002 г.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.3. Проведение испытания

Для определения укрывистости лакокрасочный материал разбавляют до рабочей вязкости. Пигменты предварительно растирают с натуральной олифой (ГОСТ 7931), затем пигментную пасту разбавляют олифой до получения готовой к применению краски.

На стеклянную пластиинку, подготовленную по ГОСТ 8832, разд. 3, и взвешенную с точностью до четвертого десятичного знака, наносят один или два слоя лакокрасочного материала. Стеклянную пластиинку с лакокрасочным материалом кладут на контрастную пластиинку или шахматную доску и наблюдают при рассеянном дневном свете, просвечивают ли белые и черные поля. Если поля просвечивают, наносят на пластиинку последовательно новые слои материала до тех пор, пока полностью не исчезнет разница между белыми и черными полями. После полного укрытия стеклянную пластиинку взвешивают с точностью до четвертого десятичного знака, сушат и снова взвешивают. Перед взвешиванием и высушиванием удаляют потеки лакокрасочного материала с обратной стороны и с ребер пластиинки. Каждый раз перед нанесением нового слоя лакокрасочный материал перемешивают. Пластиинки размером 180 × 240 мм взвешивают с точностью до второго десятичного знака.

Испытания проводят не менее чем на трех пластиинках.

Вид продукта для разбавления лакокрасочного материала до рабочей вязкости, величина рабочей вязкости, количество олифы и пигмента, метод нанесения лакокрасочного материала на стеклянные пластиинки, режим сушки или отсутствие сушки должны быть указаны в нормативно-технической документации на лакокрасочный материал или пигмент.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.4. Обработка результатов

1.4.1. Укрывистость высушенной пленки (D), $\text{г}/\text{м}^2$, вычисляют по формуле

$$D = \frac{(m_1 - m_0) \cdot 10^6}{S}, \quad (1)$$

где m_0 — масса неокрашенной стеклянной пластиинки, г;

m_1 — масса пластиинки с высушенной пленкой, г;

S — площадь стеклянной пластиинки, мм^2 .

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4.1а. Укрывистость невысушенной лакокрасочной пленки (D_n), $\text{г}/\text{м}^2$, вычисляют по формуле

$$D_n = \frac{m_1' - m_0}{S} \cdot 10^6, \quad (1a)$$

где m_1' — масса пластиинки с невысушенным лакокрасочным материалом, г.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

1.4.2. Для пластиинки размером 90 × 120 мм укрывистость (D и D_n) вычисляют по формулам:

$$D = (m_1 - m_0) \cdot 92,6; \quad (2)$$

$$D_n = (m_1' - m_0) \cdot 92,6. \quad (2a)$$

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4.3. Укрывистость высушенной пленки в пересчете на лакокрасочный материал (D_m), $\text{г}/\text{м}^2$, вычисляют по формуле

$$D_m = \frac{D \cdot 100}{X}, \quad (3)$$

где X — массовая доля нелетучих веществ в лакокрасочном материале, определенное по ГОСТ 17537, %.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.4.4. Укрывистость масляных красок в пересчете на пустотертую краску D_t , г/м², вычисляют по формуле

$$D_t = \frac{(m_1' - m_0)(100 - m_2) \cdot 10^6}{S \cdot 100}, \quad (4)$$

где m_2 — масса олифы, израсходованная для получения окраски, готовой к применению, из густотертой краски, %.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4.5. Укрывистость пигmenta (D_n), г/м², вычисляют по формуле

$$D_n = \frac{(m_1' - m_0)m_n}{S(m_3 + m_n)} \cdot 10^6, \quad (5)$$

где m_n — масса пигmenta в краске, г;

m_3 — масса олифы, израсходованная для приготовления краски из пигmenta, г.

За результат испытания принимают среднеарифметическое трех параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 5 % среднеарифметического значения.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УКРЫВИСТОСТИ

2.1. Сущность метода

Сущность метода заключается в определении коэффициента контрастности измерением коэффициентов яркости покрытий разной толщины, помещенных на белую и черную подложки.

Метод предназначен для определения укрывистости эмалей и красок белых и светлых тонов в высушенных покрытиях (коэффициент яркости не менее 0,6).

Коэффициент яркости (R) — отношение яркости покрытия к яркости эталона, измеренных в одинаковых условиях освещения с углом падения света 45°.

Коэффициент контрастности (C) — отношение коэффициента яркости покрытия от черной подложки (R_b) к коэффициенту яркости покрытия от белой подложки (R_w):

$$C = \frac{R_b}{R_w}. \quad (6)$$

Полную укрывистость определяют при коэффициенте контрастности 0,98.

2.2. Аппаратура и материалы

Приборы оптические с измерительной геометрией углов 45°, обеспечивающие измерение коэффициента яркости с точностью до 0,01 при зеленом светофильтре или длине волны 560 нм (компараторы, фотометры, спектрофотометры с отражающей приставкой ПДО-1, колориметр).

Толщиномер с погрешностью измерения не более 5 %.

Пластинки стеклянные (стекло для фотографических пластинок размером 9 × 12—1,2 по ТУ 6—43—0205133—03) или пленка полизэфирная (полиэтилентерефталатная пленка толщиной от 50 до 100 мкм по ГОСТ 24234), используемые в качестве промежуточного слоя. Толщина пленки должна быть указана в НТД на лакокрасочный материал. (Для удобства нанесения лакокрасочного материала полизэфирную пленку разравнивают на твердой (стеклянной, керамической) подложке толщиной не менее 6 мм, предварительно смоченной несколькими каплями уайт-спирита, который не должен попадать на наружную поверхность пленки).

Пульверизатор, кисть, аппликатор или другое оборудование, позволяющее наносить на стеклянные пластинки слои лакокрасочного материала толщиной не более 20 мкм.

Пластинка черная, представляющая собой кусок белой бумаги (ГОСТ 597 или ГОСТ 9095) размером 90 × 120 мм, закрашенный черной тушью; коэффициент яркости черной пластиинки должен быть не более 0,05.

Пластинка белая, представляющая собой кусок белой бумаги (ГОСТ 597 или ГОСТ 9095) размером 90 × 120 мм; коэффициент яркости должен составлять 0,80—0,85.

Пластиника черно-белая контрастная (п. 1.2).

Весы аналитические с погрешностью взвешивания не более 0,0002 г.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.3. Проведение испытания

Для определения укрывистости лакокрасочный материал разбавляют до рабочей вязкости.

Шесть подготовленных пластинок (контрастных или промежуточных) взвешивают с точностью до четвертого десятичного знака и определяют их площадь с точностью до 1 мм^2 . Наносят на пластины лакокрасочный материал с постепенно увеличивающейся толщиной (толщина покрытия на первой пластинке не должна превышать 20 мкм). Пластины высушивают и затем определяют на них коэффициенты яркости покрытий, при этом в случае промежуточных пластинок с покрытием кладут их на черно-белые поля покрытием вниз. При использовании колориметров или компараторов измерения проводят при зеленом фильтре, при использовании спектрофотометров — при длине волны 560 нм. Коэффициент яркости определяют для трех—пяти точек каждого покрытия на черном и белом полях. За результат испытания принимают среднеарифметическое результатов измерений, если отклонение результатов отдельных измерений от среднеарифметического не превышает 0,5 %.

Пластины с покрытием взвешивают с точностью до четвертого десятичного знака.

Вид продукта для разбавления лакокрасочного материала до рабочей вязкости, величина рабочей вязкости, метод нанесения лакокрасочного материала на стеклянные пластины, режим сушки и кондиционирования должны быть указаны в нормативно-технической документации на лакокрасочный материал. При отсутствии указаний образцы до начала испытания выдерживают в течение 24 ч при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65 \pm 5)\%$.

2.4. Обработка результатов

По величинам коэффициентов яркости вычисляют коэффициент контрастности по формуле (6).


Массу единицы площади покрытия (m) в граммах на квадратный метр поверхности с известным коэффициентом контрастности вычисляют по формуле

$$m = m_2 - m_1, \quad (7)$$

где m_1 — масса единицы площади пластины, $\text{г}/\text{м}^2$;

m_2 — масса единицы площади пластины с покрытием, $\text{г}/\text{м}^2$.

График для определения укрывистости



Черт. 2

Затем строят график (черт 2): на оси ординат откладывают величины коэффициентов контрастности C , а на оси абсцисс — соответствующие каждому C значения m и проводят кривую. Из точки на оси ординат, соответствующей величине C , равной 0,98, проводят прямую, параллельную оси абсцисс, до пересечения с кривой (точка a). Из точки a опускают перпендикуляр к оси абсцисс и находят значение m , которое соответствует укрывистости высшенного лакокрасочного материала (D), $\text{г}/\text{м}^2$.

Укрывистость лакокрасочного материала, готового к применению, вычисляют по формуле (3). Толщину сырого слоя покрытия (d) в миллиметрах вычисляют по формуле

$$d = \frac{D}{\rho \cdot x} \cdot 10^5, \quad (7a)$$

где ρ — плотность лакокрасочного материала, $\text{г}/\text{см}^3$;

D — укрывистость высшенного лакокрасочного покрытия, $\text{г}/\text{мм}^2$;

x — массовая доля нелетучих веществ, %.

Расход лакокрасочного материала при нанесении (P) в квадратных метрах на кубический дециметр вычисляют по формуле

$$P = \frac{1}{d} = \frac{\rho \cdot x}{D} \cdot 10^{-5}. \quad (7b)$$

Коэффициент контрастности для установленного расхода лакокрасочного материала $20 \text{ м}^2/\text{дм}^3$ определяют линейной интерполяцией на графике зависимости коэффициентов контрастности от расхода материала.

2.3, 2.4. (Измененная редакция, Изд. № 2).

3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УКРЫВИСТОСТИ

3.1. Сущность метода

Сущность метода заключается в определении коэффициентов яркости неукрывающего и переукрывающего покрытий, помещенных на черную и белую подложки.

Метод предназначается для определения укрывистости эмалей и красок белых и светлых тонов в высушенных покрытиях (коэффициент яркости не менее 0,6).

3.2. Аппаратура и материалы

Машина цифровая электронно-вычислительная.

Приборы оптические по п. 2.2.

Пульверизатор, кисть, аппликатор или другое оборудование, позволяющее наносить на стеклянные пластинки равномерные слои лакокрасочного материала толщиной не более 20 мкм.

Пластинка черная, приготовленная по п. 2.2.

Пластинка белая, приготовленная по п. 2.2.

Толщиномер с погрешностью измерения не более 5 %.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.3. Проведение испытания

Для определения укрывистости лакокрасочный материал разбавляют до рабочей вязкости.

Две стеклянные пластинки подготавливают по ГОСТ 8832 и на одну из них наносят покрытие, не укрывающее подложку, а на другую — покрытие, значительно переукрывающее контрастную подложку (контроль проводят визуальным методом по шахматной доске). После высушивания определяют коэффициенты яркости неукрывающего (R_0) и переукрывающего (R_{\perp}) покрытий.

Измерение коэффициентов яркости проводят по п. 2.3 настоящего стандарта. Величины коэффициентов яркости от черной и белой подложек для пластинки с переукрывающим слоем должны быть одинаковы. После определения коэффициентов яркости определяют толщину неукрывающего слоя (H) в миллиметрах при помощи микрометра или методом, указанным в приложении 1.

Вид продукта для разбавления лакокрасочного материала до рабочей вязкости, величина рабочей вязкости, метод нанесения лакокрасочного материала на стеклянные пластинки, режим сушки должны быть указаны в нормативно-технической документации на лакокрасочный материал.

3.4. Обработка результатов

3.4.1. Укрывистость (Y), m^2/l , вычисляют по формуле

$$Y = N_k^{-1}, \quad (8)$$

где H_k — толщина покрытия с коэффициентом контрастности 0,98, обеспечивающим полное укрытие черно-белой контрастной подложки, мм.

3.4.2. Толщину укрывающего слоя (H_k) в миллиметрах вычисляют по формуле

$$H_k = H \cdot \frac{\ln \frac{1 - R_{ok} \cdot R_{\perp}}{1 - R_{ok}/R_{\perp}}}{\ln \frac{1 - R_0 \cdot R_{\perp}}{1 - R_0/R_{\perp}}}, \quad (9)$$

где H — толщина неукрывающего слоя, мм;

R_{ok} — коэффициент яркости покрытия толщиной H_k , который вычисляют по формуле

$$R_{ok} = \left(C \cdot a + \frac{1 - C}{2R_g} \right) - \sqrt{\left(C \cdot a + \frac{1 - C}{2R_g} \right)^2 - C}, \quad (10)$$

где R_g — коэффициент яркости белой пластиинки;

a — оптическая константа, которую вычисляют по формуле

$$a = \frac{1/R_{\perp} + R_{\perp}}{2}. \quad (11)$$

C. 6 ГОСТ 8784—75

3.4.3. Перевод величины укрывистости ($\text{м}^2/\text{л}$) в размерность $\text{г}/\text{м}^2$ осуществляют по формуле

$$D = \frac{\rho \cdot 10^3}{y} = \rho \cdot H \frac{\ln \frac{1 - R_{\text{ок}} \cdot R_{\infty}}{1 - R_{\text{ок}}/R_{\infty}}}{\ln \frac{1 - R_0 \cdot R_{\infty}}{1 - R_0/R_{\infty}}} \times 10^3, \quad (12)$$

где ρ — плотность пленки, определенная по ГОСТ 267 или по ГОСТ 15139, $\text{г}/\text{см}^3$.

За результат испытания принимают среднегарифметическое трех параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 3 %.

Для ускорения расчета и обработки данных для целой серии образцов одновременно следует применять электронно-вычислительную машину. Универсальная блок-схема расчета укрывистости приведена в приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ВЕСОВЫМ МЕТОДОМ

Стеклянную пластинку с покрытием взвешивают с погрешностью не более 0,0001 г. Затем на пластинке тщательно отмечают квадрат размером 50 × 50 мм; аккуратно механическим способом освобождают квадрат от лакокрасочной пленки и пластинку снова взвешивают.

Толщину покрытия (H) в миллиметрах вычисляют по формуле

$$H = \frac{(m_1 - m_4) \cdot 10^3}{S \cdot \rho}, \quad (1)$$

где m_1 — масса пластинки с покрытием, г;

m_4 — масса пластинки с частично удаленным покрытием (с квадрата размером 50 × 50 мм), г;


S — площадь удаленного покрытия, мм^2 (в данном случае 2500 мм^2);

ρ — плотность сухого покрытия, $\text{г}/\text{см}^3$.

Плотность пленок определяют по ГОСТ 267 или по ГОСТ 15139.

Свободные лакокрасочные пленки для определения плотности получают по ГОСТ 14243.

В качестве рабочей жидкости применяют гексан (ТУ 6—09—3375) или другую жидкость, в которой лакокрасочная пленка не набухает и не растворяется.

БЛОК-СХЕМА РАСЧЕТА УКРЫВИСТОСТИ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-МАТЕМАТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством химической промышленности СССР
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17.07.75 № 1831
- 3. Стандарт содержит все требования СТ СЭВ 5904—87**
- 4. Стандарт полностью соответствует международным стандартам ИСО 3905—80, ИСО 3906—80, ИСО 2814—73 и соответствует ИСО 6504-1—83 в части принципа оценки инструментального метода**
- 5. ВЗАМЕН ГОСТ 8784—58**
- 6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, приложения
ГОСТ 267—73	3.4.3, приложение 1
ГОСТ 597—73	1.2, 2.2
ГОСТ 7931—76	1.3
ГОСТ 8832—76	1.3, 3.3
ГОСТ 9095—89	1.2, 2.2
ГОСТ 14243—78	Приложение 1
ГОСТ 15139—69	3.4.3, приложение 1
ГОСТ 17537—72	1.4.3
ГОСТ 24234—80	2.2
ТУ 6—09—3375—78	Приложение 1
ТУ 6—43—0205133—03—91	1.2, 2.2

- 7. Ограничение срока действия снято по протоколу №7—95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)**
- 8. ИЗДАНИЕ** (сентябрь 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в январе 1981 г., мае 1988 г. (ИУС 4—81, 9—88)