



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т  
СОЮЗА ССР

---

**МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ**  
**МЕТОД КОНТРОЛЯ СРОКА ГОДНОСТИ**

**ГОСТ 27271—87  
(СТ СЭВ 5487—86)**

**Издание официальное**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ССРП ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

**ВНЕСЕН Министерством химической промышленности  
Постановлением Государственного комитета СССР по стандар-  
там от 09.04.87 № 1198 стандарт Совета Экономической Взаимо-  
помощи СТ СЭВ 5487—86 «Материалы лакокрасочные. Метод  
контроля срока годности» введен в действие непосредственно в  
качестве государственного стандарта СССР с 1 января 1988 г.**

**МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ****Метод контроля срока годности**Paintwork materials. Method for control  
of working life**ГОСТ****27271—87**

(СТ СЭВ 5487—86)

ОКСТУ 2310

**Срок действия**      с 01.01.88  
до 01.01.95

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на лакокрасочные материалы, состоящие из нескольких компонентов, которые хранятся отдельно и смешиваются перед применением, и устанавливает метод контроля срока их годности после смешивания компонентов.

Настоящий стандарт не распространяется на быстро отверждающиеся (менее 15 мин) лакокрасочные материалы.

**1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА**

Метод заключается в измерении вязкости лакокрасочных материалов сразу после смешивания компонентов и по истечении определенного интервала времени.

**2. АППАРАТУРА**

2.1. Весы технические с погрешностью взвешивания не более 0,01 г.

2.2. Термостат, обеспечивающий регулирование температуры с погрешностью не более 0,1°C.

2.3. Сосуд вместимостью 200 см<sup>3</sup> с широким горлом и герметически закрывающейся пробкой.

2.4. Термометр с диапазоном измерения от 0 до 50°C и ценой деления шкалы 1°C.



### **3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ**

3.1. Путем смещивания компонентов в сосуде подготавливают 120—180 см<sup>3</sup> лакокрасочного материала.

Соотношение компонентов, количество и качество разбавителя (если он предусмотрен), порядок смещивания должны соответствовать указанным в стандарте на лакокрасочный материал.

Во время смещивания второй, третий и последующие компоненты (в том числе и разбавитель, если он предусмотрен) наливают в сосуд относительно небольшими порциями при постоянном перемешивании стеклянной палочкой. После добавления последней порции смесь тщательно гомогенизируют.

Общая продолжительность смещивания во избежание потерь летучих веществ не должна превышать 3 мин. Температура помещения должна быть (20±2)°С.

3.2. Определяют вязкость гомогенизированной смеси лакокрасочного материала по СТ СЭВ 2972—81 или СТ СЭВ 1443—78 в зависимости от указаний в стандарте на лакокрасочный материал.

3.3. Сосуд с лакокрасочным материалом помещают в термостат и выдерживают при температуре (20±2)°С.

Указанным способом подготавливают две пробы лакокрасочного материала.

### **4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ**

После выдержки пробы лакокрасочного материала в термостате в течение времени, указанного в стандарте на лакокрасочный материал, ее извлекают из термостата и определяют вязкость согласно пункту 3.2.

### **5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ**

5.1. Вязкость пробы, измеренная по истечении времени, указанного в стандарте на лакокрасочный материал, не должна превышать максимальной вязкости, допускаемой для данного времени применения.

5.2. Лакокрасочный материал считается пригодным, если обе пробы удовлетворяют требованиям стандарта на материал. В противном случае испытание повторяют, используя четыре пробы.

Если хотя бы по одной из четырех проб получены неудовлетворительные результаты, то лакокрасочный материал считается не соответствующим техническим требованиям, установленным в стандарте на материал.

## 6. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать следующие данные:

- 1) наименование и обозначение лакокрасочного материала;
- 2) наименование предприятия-изготовителя;
- 3) массу пробы;
- 4) вязкость после гомогенизации пробы;
- 5) вязкость после выдержки пробы;
- 6) тип вискозиметра;
- 7) результат испытания;
- 8) обозначение настоящего стандарта;
- 9) дату испытания.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
*Обязательное*

**Сведения о соответствии ссылок на стандарты СЭВ  
ссылкам на государственные стандарты**

Раздел, в котором приведена ссылка	Обозначение стандарта СЭВ	Обозначение государственного стандарта
Разд. 3	СТ СЭВ 2972—81 СТ СЭВ 1443—78	ГОСТ 25276—82 ГОСТ 8420—74

Редактор *А. А. Зимовнова*  
Технический редактор *И. Н. Дубина*  
Корректор *Е. И. Морозова*

Сдано в наб. 05.03.88 Подп. в печ. 28.04.88 0,5 усл. п. л. 0,375 усл. кр.-отт. 0,17 уч.-изд. л.  
Тираж 12 000 экз.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., б. Зак. 1981