



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

## ГРУНТЫ

МЕТОД ЛАБОРАТОРНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

ГОСТ 26263—84

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА  
Москва

## **РАЗРАБОТАН**

**Научно-исследовательским институтом оснований и подземных сооружений им. Н. М. Герсеванова [НИИОСП] Госстроя СССР  
Производственным и научно-исследовательским институтом по инженерным изысканиям в строительстве [ПНИИИС] Госстроя СССР**

**Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР**

**Министерством высшего образования СССР**

## **ИСПОЛНИТЕЛИ**

**Д. И. Федорович, канд. геол.-минер. наук (руководитель темы); Е. Н. Барковская, канд. геол.-минер. наук (ответственный исполнитель); И. В. Шейкин, канд. техн. наук; И. А. Комаров, канд. техн. наук; В. Г. Чеверев, канд. геол.-минер. наук; М. А. Минкин, канд. геол.-минер. наук; В. Е. Бороздинец, канд. геол.-минер. наук; С. В. Тимофеев, канд. техн. наук; О. Н. Скльницкая \***

**ВНЕСЕН Научно-исследовательским институтом оснований и подземных сооружений им. Н. М. Герсеванова [НИИОСП] Госстроя СССР**

Зам. директора А. В. Садовский

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 июля 1984 г. № 104**

—  
—  
—  
—

Редактор А. И. Ломина

Технический редактор Н. В. Келейникова

Корректор Л. А. Пономарева

Сдано в наб. 06.10.84 Подп. в печ. 09.01.85 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,64 уч.-изд. л.  
Тираж 12 000 Цена 3 коп.

Офисия «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопржевский пер., 3  
Тип: «Московский печатник». Числ.: Литин пер., 8 Зак №06

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
Рекомендуемое

**ЖУРНАЛ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ГРУНТА**

Образец № , диаметр  $d =$  м, высота  $h =$  м

Градуировочный коэффициент тепломера  $v =$  Вт/(м<sup>2</sup>·мВ) [ккал/м<sup>2</sup>·ч·мВ]

Номер опыта	Время испытаний, ч	Показания термопар, мВ	Показания термопар, мВ						Температура, °C	Теплопроводность, Вт/(м · °C) [ккал/(м · ч · °C)]	Примечания			
			верхнее		среднее		нижнее							
			1	2	3	4	5	6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

**ЖУРНАЛ ХАРАКТЕРИСТИК ИССЛЕДУЕМОГО ГРУНТА**

Номер образца	Глубина отбора образца, м	Наименование грунта	Тип кро-генностей и краткое описание ее особенностей	Льдистость весовая в долях единицы		Плотность, $\gamma/\text{м}^3$	Плотность в долях единицы	Температура испытаний, °C	Теплопроводность Вт/(м · °C) [ккал/(м · ч · °C)]
				суммарная	за счет ледяных ячеек				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель лаборатории — подпись, инициалы, фамилия

Ответственный исполнитель — подпись, инициалы, фамилия

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****ГРУНТЫ**

**Метод лабораторного определения  
теплопроводности мерзлых грунтов**

Soils. Laboratory method for determining thermal conductivity of frozen soils

ОКСТУ 0011

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 июля 1984 г. № 104 срок введения установлен

с 01.07.85

**ГОСТ**  
**26263-84**

Настоящий стандарт распространяется на песчаные, пылевато-глинистые, биогенные, а также крупнообломочные (только гравийные) грунты в мерзлом состоянии при температуре грунта до минус 20°C и устанавливает метод лабораторного определения их теплопроводности при исследованиях грунтов для строительства.

Стандарт не распространяется на грунты с включениями частиц размером более 10 мм.

Допускается также определение теплопроводности талых грунтов в воздушно-сухом или полностью водонасыщенном состоянии.

Основные термины, применяемые в настоящем стандарте, и их определения приведены в справочном приложении 1.

#### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Теплопроводность мерзлого грунта определяют методом стационарного теплового режима.

1.2. Термопроводность грунтов определяют на образцах ненарушенного сложения с природной влажностью и льдистостью при естественных или расчетных температурах, значения которых устанавливаются программой испытаний.

Допускается проводить определение теплопроводности на искусственно приготовленных образцах.

1.3. Результаты определения теплопроводности грунтов должны сопровождаться данными о месте отбора образца, наименовании грунта, типе его криогенной текстуры, льдистости, влажности, плотности, а также о температурных условиях опыта. Эти характеристики записывают в журнале, форма которого приведена в рекомендуемом приложении 2.

## 2. ОТБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

2.1. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение монолитов мерзлого грунта должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12071—72.

2.2. Для определения теплопроводности из отобранных монолитов грунта вырезают цилиндрические образцы диаметром от 100 до 230 мм и высотой 30 мм в количестве не менее двух для каждой исследуемой разновидности грунта. Торцевые поверхности образцов должны быть плоскими и параллельными между собой и иметь ориентацию относительно дневной поверхности.

2.3. Образцы сыпучемерзлых грунтов следует приготавливать в обоймах из органического стекла с металлическим дном.

2.4. Все операции по подготовке образцов грунта к испытаниям следует выполнять при отрицательной температуре с целью сохранения мерзлого состояния грунта и его природного сложения.

## 3. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ

3.1. Для определения теплопроводности грунтов следует применять:

измеритель теплового потока (тепломер), обеспечивающий погрешность измерения не более 1% (см. рекомендуемое приложение 2);

датчики температуры (например, термопары) — не менее 4 шт.;

многопредельный потенциометр с пределами измерения 0,1 и 100 мВ по ГОСТ 9245—79;

полый термостатируемый диск диаметром 250 мм и высотой 100 мм из медного (латунного) листа толщиной 2—3 мм — 2 шт.;

жидкостный ультратермостат УТ-15 (ТУ 64—1—2622—80) — 2 шт. или термоэлектрическую батарею С-1 (ТУ 25.11.942—78) — 2 шт. с источником питания ВСП-33 (ТУ 25.11.983—74);

прижимное устройство, обеспечивающее равномерное обжатие образца до 0,05 МПа (0,5 кгс/см<sup>2</sup>);

щеточный переключатель типа МГП;


обоймы из органического стекла диаметром от 120 до 250 мм, высотой 30 мм при толщине стенок 10 мм — 1 шт. на образец;

теплоизоляционный кожух (деревянный);  
сосуд Дьюара емкостью 1,5—2,0 л;  
резиновую прокладку толщиной не более 1 мм по размеру торцевой поверхности образца — 2 шт. на образец;  
листовой поролон.

3.2. Схема установки для определения теплопроводности дана на чертеже.

3.3. Проверка тепломера производится не реже двух раз в год согласно требованиям рекомендованного приложения 3.

**Схема измерительной установки**



1 — образец грунта; 2 — тепломер; 3 — датчики температуры; 4 — верхняя термо-стабилизированная плата; 5 — нижняя термо-стабилизированная плата; 6 — обойма из органического стекла; 7 — переключатель; 8 — сосуд Дьюара; 9 — свинец сравнения; 10 — потенциометр; 11 — прижимное устройство; 12 — теплоизоляционный кожух; 13 — поролон

#### 4. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

4.1. Образец в обойме следует выдержать при отрицательной температуре, соответствующей температуре испытаний, не менее 6 ч для песчаных и гравийных и 12 ч для остальных грунтов.

4.2. Образец грунта с термопарами (не менее двух с каждой стороны) должен быть помещен на тепломер, уложенный на ниж-

нюю термостатированную плиту. Термопары должны быть расположены на расстоянии 10 и 40 мм от центра образца.

Сверху на образец следует установить верхнюю термостатированную плиту и прижать с помощью прижимного устройства под давлением 0,02—0,05 МПа (0,2—0,5 кгс/см<sup>2</sup>).

Образец должен полностью перекрывать рабочую часть тепломера. Если размеры образца меньше размера термостатированных плит, оставшаяся часть пространства заполняется теплоизоляционным материалом (поролон).

4.3. С обеих сторон образца необходимо проложить резиновые прокладки или нанести консистентную смазку (например, солидол).

4.4. Собранный установки закрывают кожухом.

4.5. Термопары и тепломер подключают через переключатель к потенциометру.

4.6. Спай сравнения погружают в сосуд Дьюара с тающим льдом.

4.7. Термостатируемые плиты подключают к ультратермостатам (термоэлектрическим батареям).

## 5. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Температуру ультратермостатов устанавливают таким образом, чтобы средняя температура термостатируемых плит соответствовала температуре испытания образца грунта. Разница между температурами плит при испытании мерзлого грунта должна быть не меньше 1°C. При испытании талого грунта разница температур плит должна быть в пределах от 0,1 до 3°C.

5.2. Измерения показаний тепломера начинают не менее чем через 2 ч после включения ультратермостатов и выполняют на протяжении испытания через каждые 20 мин.

5.3. Окончание испытания определяется моментом, когда показание тепломера отличается от предыдущего показания не более чем на 5%. При этом измеряют температуру верхней и нижней поверхностей образца.

5.4. Показания тепломера и термопар записывают в журнал, форма которого приведена в рекомендуемом приложении 4.

## 6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Теплопроводность грунта  $\lambda$ , Вт/(м · °C) [ккал/(м · ч · °C)], определяют по формуле

$$\lambda = \frac{e \sqrt{t}}{T_s - T_n},$$

где  $e$  — измеренная э. д. с., мВ (последнее показание теплометра);

$v$  — градуировочный коэффициент, определяемый согласно обязательному приложению 3,  $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{мВ})$  [ $\text{ккал}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{мВ})$ ];

$h$  — высота исследуемого образца грунта, м;

$T_v$  и  $T_n$  — средние значения температур соответственно верхней и нижней поверхности образца при установившемся тепловом потоке,  $^{\circ}\text{C}$ .

Значения теплопроводности  $\lambda$  вычисляют с точностью до  $0,01 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot {^{\circ}\text{C}})$  [ $0,01 \text{ ккал}/(\text{м} \cdot \text{ч} \cdot {^{\circ}\text{C}})$ ].

6.2. Теплопроводность определяют не менее чем для двух параллельных образцов исследуемого грунта.

6.3. Для теплотехнических расчетов значение теплопроводности принимают равным среднему арифметическому значению теплопроводностей, определенных для параллельных образцов грунта.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Справочное

ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Теплопроводность грунта — теплофизическая характеристика грунта, определяющая его способность проводить тепло и численно равная плотности теплового потока в нем при градиенте температур равной единице. Единица измерения — Вт/(м·°C), [ккал/(м·ч·°C)].

Метод стационарного теплового режима — метод определения теплопроводности грунта по измеренному при испытании установившемуся (неизменному во времени) тепловому потоку через исследуемый образец при постоянных температурах и его противоположных поверхностях.

1170

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Рекомендуемое


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ТЕПЛОМЕРА

Тепломер представляет собой термобатарею, смонтированную на пластине из органического стекла диаметром 250 мм и толщиной 4 мм (см. чертеж). Термобатарея может быть изготовлена из отрезков хромелевых и копелевых проволок диаметром 0,2 мм, спаянных последовательно. Термобатарею размещают в средней части пластины диаметром 100 мм, имеющей 130 отверстий диаметром 0,6 мм на расстоянии 8 мм друг от друга. Спай термобатареи располагают поочередно с одной и другой сторон пластины. К концам термобатареи приваривают (припаивают) две копелевые проволоки диаметром 0,5 мм. С обеих сторон тепломера kleem БФ-2 наклеивают слой лакоткани.

Определяют градуировочный коэффициент изготовленного тепломера в соответствии с требованиями рекомендуемого приложения 3. Тепломер должен иметь чувствительность к тепловому потоку по з.д.с. не менее 0,12 мВ·Вт·м<sup>-2</sup> (0,10 мВ·ккал·м<sup>-2</sup>·ч).

Допускается измерять тепловой поток другими приборами, если их точность удовлетворяет предъявляемым требованиям.

Схема термометра

A-AБ-Б

1 — стекло из органического стекла; 2 — термоиздай; 3 — лакоткань

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
Рекомендуемое

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАДУИРОВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОМЕРА

Градуировочный коэффициент тепломера  $\nu$ ,  $\text{Bt}/(\text{м}^2 \cdot \text{мВ})$  [ $\text{kкал}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{мВ})$ ], определяют по формуле

$$\nu = \frac{\lambda_0}{\varepsilon} \cdot \frac{T_0 - T_n}{h_0},$$

где  $\lambda_0$  — теплопроводность эталонного образца,  $\text{Bt}/(\text{м} \cdot ^\circ\text{C})$  [ $\text{kкал}/(\text{м} \cdot \text{ч} \cdot ^\circ\text{C})$ ];  $T_0$  и  $T_n$  — средние температуры соответственно верхней и нижней поверхностей эталонного образца при установившемся тепловом потоке,  $^\circ\text{C}$ ;  $\varepsilon$  — измеренная э. д. с. тепломера, мВ;  $h_0$  — высота эталонного образца, м.

Эталонный образец должен быть изготовлен из материала с известной теплопроводностью в пределах от 0,2 до 1,0  $\text{Bt}/(\text{м} \cdot ^\circ\text{C})$  [0,17—0,86  $\text{kкал}/(\text{м} \cdot \text{ч} \cdot ^\circ\text{C})$ ] (например, органическое стекло). Размеры эталонного образца должны соответствовать размерам исследуемых образцов.

Измерения  $\varepsilon$ ,  $T_0$ ,  $T_n$  проводят в соответствии с пп. 5.1—5.4 с тем отличием, что вместо образца исследуемого грунта в установку должен быть помещен эталонный образец.

За градуировочный коэффициент тепломера принимают среднее значение результатов двух испытаний эталонного образца при разных температурах (отличающихся не менее чем на  $5^\circ\text{C}$ ) в интервале температур исследования образцов грунта.