

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

---

**ОГНЕУПОРЫ  
И ОГНЕУПОРНОЕ СЫРЬЕ**

**Методы определения оксида марганца (II)**

Издание официальное

БЗ 1-2000

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным Техническим комитетом по стандартизации МТК 9; Украинским Государственным научно-исследовательским институтом огнеупоров (УкрНИИО)

ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11 от 23 апреля 1997 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Беларуси
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 15 декабря 1999 г. № 513-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 2642.12—97 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2000 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 2642.12—86

© ИПК Издательство стандартов, 2000

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

**ОГНЕУПОРЫ И ОГНЕУПОРНОЕ СЫРЬЕ****Методы определения оксида марганца (II)**

Refractories and refractory raw materials.  
Methods for determination of manganese (II) oxide

Дата введения 2000—07—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на огнеупорное сырье, материалы и изделия всех типов и устанавливает методы определения оксида марганца (II):

- фотометрический — при массовой доле оксида марганца (II) от 0,05 до 1,0 % для высоко-магнезиальных и магнезиально-известковых огнеупоров;
- фотометрический — при массовой доле оксида марганца (II) от 0,03 до 1,0 % для алюмосиликатных и высокомагнезиальных огнеупоров;
- атомно-абсорбционный — при массовой доле оксида марганца (II) от 0,1 до 10 % для всех типов огнеупоров.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 83—79 Натрий углекислый. Технические условия

ГОСТ 1277—75 Серебро азотнокислое. Технические условия

ГОСТ 2642.0—86 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 2642.3—97 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида кремния (IV)

ГОСТ 3118—77 Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 4197—74 Натрий азотистокислый. Технические условия

ГОСТ 4199—76 Натрий тетраборнио-кислый 10-водный. Технические условия

ГОСТ 4204—77 Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4461—77 Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ 4521—78 Ртуть (I) азотнокислая 2-водная. Технические условия

ГОСТ 6008—90 Марганец металлический и марганец азотированный. Технические условия

ГОСТ 6552—80 Кислота ортофосфорная. Технические условия

ГОСТ 6563—75 Изделия технические из благородных металлов и сплавов. Технические условия

ГОСТ 10484—78 Кислота фтористоводородная. Технические условия

ГОСТ 20478—75 Аммоний надсерно-кислый. Технические условия

ГОСТ 20490—75 Калий марганцовокислый. Технические условия.

**3 Общие требования**

Общие требования к методам анализа и безопасности труда — по ГОСТ 2642.0.

## 4 Фотометрический метод определения оксида марганца (II) (при массовой доле от 0,05 до 1,0 %)

### 4.1 Сущность метода

Метод основан на окислении марганца в азотнокислом или сернокислом растворе периодатом калия в присутствии фосфорной кислоты. Оптическую плотность окраски перманганат-ионов измеряют на фотоэлектроколориметре или спектрофотометре при длине волн 530 нм или с помощью желто-зеленого светофильтра.

### 4.2 Аппаратура, реактивы и растворы

Спектрофотометр или колориметр электрический лабораторный.

Чашка платиновая № 118-3 по ГОСТ 6563.

Кислота фтористоводородная по ГОСТ 10484.

Кислота азотная по ГОСТ 4461, разбавленная 1 : 1.

Кислота серная по ГОСТ 4204.

Кислота ортофосфорная по ГОСТ 6552.

Калий йоднокислый (периодат калия), твердый.

Марганец металлический по ГОСТ 6008, 99,95 %.

Стандартный раствор оксида марганца (II): 0,7752 г марганца помещают в стакан вместимостью 250 см<sup>3</sup>, накрывают часовым стеклом и растворяют в 30 см<sup>3</sup> раствора азотной кислоты (1 : 1) при нагревании. Затем раствор охлаждают, переводят в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, доводят водой до метки, перемешивают.

Стандартный раствор имеет массовую концентрацию оксида марганца (II) 0,001 г/см<sup>3</sup> (раствор А).

Градуировочный стандартный раствор оксида марганца (II): отбирают пипеткой 50 см<sup>3</sup> стандартного раствора оксида марганца (II) (раствор А) в мерную колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup>, доводят водой до метки и перемешивают.

Градуировочный стандартный раствор имеет массовую концентрацию оксида марганца (II) 0,0001 г/см<sup>3</sup> (раствор Б).

Для приготовления стандартного раствора оксида марганца (II) допускается использовать калий марганцовокислый по ГОСТ 20490.

### 4.3 Проведение анализа

4.3.1 Навеску пробы массой 0,5 г помещают в платиновую чашку, смачивают несколькими каплями воды, прибавляют 5—6 капель азотной или серной кислоты, 5—10 см<sup>3</sup> раствора фтористоводородной кислоты, осторожно нагревают до выделения бурых паров оксидов азота (или белых паров серной кислоты). Остаток обрабатывают 50—60 см<sup>3</sup> воды, подкисляют 10 см<sup>3</sup> азотной кислоты и нагревают до растворения на песчаной бане. Раствор охлаждают, переводят в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>, доводят водой до метки и перемешивают.

В стакан вместимостью 250 см<sup>3</sup> отбирают аликовтную часть 20—50 см<sup>3</sup> исходного раствора, в котором должно быть не более 0,001 г оксида марганца (II). Прибавляют 10 см<sup>3</sup> азотной кислоты и 10 см<sup>3</sup> фосфорной кислоты, добавляют 0,3—0,4 г периода калия, нагревают 5—10 мин при температуре 90 °С до возникновения устойчивой окраски. После охлаждения окрашенный раствор переводят в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>, доводят до метки водой и перемешивают.

Измеряют оптическую плотность при длине волн 530 нм или при применении желто-зеленого светофильтра. Раствором сравнения служит раствор контрольного опыта, содержащий все применяемые реагенты.

Массу оксида марганца (II) в граммах находят по градуировочному графику, который строят в тех же условиях.

4.3.2 Для построения градуировочного графика в семь из восьми колб вместимостью по 100 см<sup>3</sup> отмеряют 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 см<sup>3</sup> градуировочного раствора оксида марганца (II) (раствор Б), прибавляют в каждую колбу 10 см<sup>3</sup> азотной кислоты и 10 см<sup>3</sup> фосфорной кислоты. Растворы нагревают до кипения и затем окисляют периодатом калия при нагревании. Далее поступают, как указано в 4.3.1. По измеренным величинам оптических плотностей и соответствующим им массам оксида марганца (II) в граммах строят градуировочный график.

### 4.4 Обработка результатов

4.4.1 Массовую долю оксида марганца (II)  $X, \%$ , вычисляют по формуле

$$X = \frac{m}{m_1} \cdot \frac{V}{V_1} \cdot 100, \quad (1)$$

где  $m$  — масса оксида марганца (II), найденная по градуировочному графику, г;

$V$  — объем исходного раствора, см<sup>3</sup>;

$m_1$  — масса навески, г;

$V_1$  — объем аликовтной части исходного раствора, см<sup>3</sup>.

4.4.2 Нормы точности и нормативы контроля точности определений оксида марганца (II) приведены в таблице 1.

Таблица 1

В процентах

Массовая доля оксида марганца (II)	Нормы точности и нормативы контроля точности			
	$\Delta$	$d_1$	$d_2$	$\delta$
От 0,01 до 0,02 включ.	0,008	0,010	0,009	0,005
Св. 0,02 » 0,05 »	0,013	0,016	0,013	0,008
» 0,05 » 0,1 »	0,018	0,023	0,019	0,011
» 0,1 » 0,2 »	0,03	0,04	0,03	0,02
» 0,2 » 0,5 »	0,04	0,05	0,04	0,03
» 0,5 » 1 »	0,06	0,07	0,06	0,04
» 1 » 2 »	0,08	0,10	0,09	0,05
» 2 » 5 »	0,13	0,16	0,13	0,08
» 5 » 10 »	0,18	0,23	0,19	0,12

## 5 Атомно-абсорбционный метод определения оксида марганца (II) (при массовой доле от 0,1 до 10 %)

### 5.1 Сущность метода

Атомно-абсорбционный метод основан на измерении атомной абсорбции марганца в пламени воздух — ацетилен при длине волны 279,5 нм.

### 5.2 Аппаратура, реактивы и растворы

Атомно-абсорбционный спектрофотометр с источником излучения для марганца.

Тигли платиновые по ГОСТ 6563.

Печь муфельная, обеспечивающая нагрев до температуры  $(1000 \pm 50)$  °C.

Натрий углекислый по ГОСТ 83.

Натрий тетраборнокислый 10-водный по ГОСТ 4199, обезвоженный при температуре 400 °C.

Смесь для сплавления, состоящая из углекислого натрия и безводного натрия тетраборнокислого в соотношении 2 : 1.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, разбавленная 1 : 1 и 1 : 3.

Кислота азотная по ГОСТ 4461, разбавленная 1 : 1.

Фоновый раствор: 16—20 г смеси для сплавления растворяют в 240 см<sup>3</sup> соляной кислоты (1 : 3), разбавляют до 1 дм<sup>3</sup> и перемешивают.

Марганец металлический по ГОСТ 6008.

Стандартный раствор оксида марганца (II): 0,7745 г марганца помещают в стакан, приливают 10 см<sup>3</sup> азотной кислоты (1 : 1), добавляют 10 см<sup>3</sup> соляной кислоты (1 : 1) и упаривают досуха. Соли растворяют в 20 см<sup>3</sup> соляной кислоты (1 : 1), переводят в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, доливают до метки водой и перемешивают.

1 см<sup>3</sup> раствора содержит 0,001 г оксида марганца (II) (раствор А).

Градуировочный раствор оксида марганца (II): 10 см<sup>3</sup> стандартного раствора А пипеткой переносят в мерную колбу вместимостью 200 см<sup>3</sup>, доводят до метки водой и перемешивают.

1 см<sup>3</sup> раствора содержит 0,00005 г оксида марганца (II) (раствор Б).

Для приготовления стандартного раствора оксида марганца (II) допускается использовать соли марганца квалификации не ниже х. ч.

### 5.3 Проведение анализа

Навеску пробы массой 0,2 г сплавляют в платиновом тигле со смесью для сплавления при температуре 950—1000 °C. Сплав выщелачивают в 60 см<sup>3</sup> соляной кислоты (1 : 3) и переводят раствор в мерную колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>. Раствор доводят до метки водой и перемешивают.

В мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> отбирают аликвотную часть раствора 10—50 см<sup>3</sup> (аликвотная часть раствора должна содержать от 0,00005 до 0,001 г оксида марганца (II)), доводят до метки фоновым раствором, перемешивают и измеряют атомное поглощение растворов в пламени ацетилен — воздух при длине волны 279,5 нм.

Массу оксида марганца (II) в граммах находят по градуировочному графику.

#### 5.4 Построение градуировочного графика

В мерные колбы вместимостью 100 см<sup>3</sup> отбирают аликвотные части градуировочного раствора Б: 1,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 12,0; 15,0; 17,0; 20,0 см<sup>3</sup>, что соответствует 0,00005; 0,00015; 0,00020; 0,00035; 0,0005; 0,0006; 0,00075; 0,00085; 0,00100 г оксида марганца (II), доливают до метки фоновым раствором, перемешивают и измеряют атомное поглощение растворов в пламени ацетилен — воздух при длине волны 279,5 нм.

#### 5.5 Обработка результатов

5.5.1 Массовую долю оксида марганца (II),  $X_1$ , %, вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{m}{m_1} \cdot \frac{V}{V_1} \cdot 100, \quad (2)$$

где  $m$  — масса оксида марганца (II), найденная по градуировочному графику, г;

$V$  — объем исходного раствора, см<sup>3</sup>;

$m_1$  — масса навески, г;

$V_1$  — объем аликвотной части раствора, см<sup>3</sup>.

5.5.2 Нормы точности и нормативы контроля точности определений массовой доли оксида марганца (II) приведены в таблице 1.

### 6 Фотометрический метод определения оксида марганца (II) (при массовой доле от 0,03 до 1,0 %)

#### 6.1 Сущность метода

Метод основан на окислении марганца в перманганат надсернокислым аммонием в присутствии ионов серебра. Оптическую плотность окраски перманганат-ионов измеряют на фотоэлектропроколориметре или спектрофотометре при длине волны 525 нм или 545 нм.

#### 6.2 Аппаратура, реактивы и растворы

Спектрофотометр или колориметр электрический лабораторный.

Ртуть азотнокислая 2-водная по ГОСТ 4521.

Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277.

Кислота азотная по ГОСТ 4461, разбавленная 1 : 1.

Кислота ортофосфорная по ГОСТ 6552.

Аммоний надсернокислый по ГОСТ 20478, раствор с массовой долей 10 %.

Натрий азотистокислый по ГОСТ 4197, раствор с массовой долей 5 %.

Кислота серная по ГОСТ 4204, разбавленная 1 : 1.

Калий марганцовокислый по ГОСТ 20490.

Основной раствор: 10 г азотнокислой ртути и 2,5 г азотнокислого серебра помещают в стакан вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, добавляют 50 см<sup>3</sup> азотной кислоты и 200 см<sup>3</sup> ортофосфорной кислоты и растворяют в 500 см<sup>3</sup> воды. Раствор переводят в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, доводят водой до метки и перемешивают.

Стандартный раствор оксида марганца (II): 2,228 г марганцовокислого калия помещают в стакан вместимостью 600 см<sup>3</sup>, добавляют 200 см<sup>3</sup> воды и растворяют в 25 см<sup>3</sup> раствора азотной кислоты (1 : 1) при нагревании. Затем раствор охлаждают, переводят в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, доводят водой до метки и перемешивают.

Стандартный раствор имеет массовую концентрацию оксида марганца (II) 0,001 г/см<sup>3</sup> (раствор А).

Градуировочный стандартный раствор оксида марганца (II): отбирают пипеткой 25 см<sup>3</sup> стандартного раствора оксида марганца (II) в мерную колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup>, разбавляют 10 см<sup>3</sup> азотной кислоты (1 : 1), доводят водой до метки и перемешивают.

Градуировочный стандартный раствор имеет массовую концентрацию оксида марганца (II) 0,00005 г/см<sup>3</sup> (раствор Б). Раствор применяют в день приготовления.

#### 6.3 Проведение анализа

6.3.1 Аликвотную часть раствора, полученного по ГОСТ 2642.3, раздел 9, равную 25 см<sup>3</sup>, помещают в химический стакан вместимостью 400 см<sup>3</sup>, прибавляют 5 см<sup>3</sup> серной кислоты (1 : 1) и осторожно нагревают на плите до выделения белых паров серной кислоты. Охлаждают и остаток обрабатывают 50 см<sup>3</sup> воды. Приливают 10 см<sup>3</sup> основного раствора, 10 см<sup>3</sup> надсернокислого аммония, нагревают до кипения и кипятят 5 мин. Снимают стакан с нагревательной плиты и выдерживают еще 2 мин без доступа тепла до образования устойчивой окраски. Затем раствор охлаждают,

переводят в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>, доводят водой до метки и перемешивают (исходный раствор).

В стакан вместимостью 100 см<sup>3</sup> отбирают часть исходного раствора для приготовления фонового раствора. Для этого при постоянном перемешивании по каплям добавляют нитрит натрия до полного исчезновения окраски перманганата и еще 2 капли в избыток.

Измеряют оптическую плотность анализируемого раствора при длине волны 525 нм или 545 нм в кювете толщиной слоя 40—50 мм по отношению к фоновому раствору.

Параллельно ведут контрольный опыт, содержащий все применяемые реагенты.

Массу оксида марганца в граммах находят по градуировочному графику, который строят в тех же условиях.

6.3.2 Для построения градуировочного графика в химические стаканы вместимостью 400 см<sup>3</sup> отбирают аликовотные части градуировочного стандартного раствора оксида марганца (II): 2,0; 5,0; 10,0; 15,0; 20 см<sup>3</sup>, прибавляют 5 см<sup>3</sup> серной кислоты (1 : 1) и далее действуют по 6.3.1.

По найденным значениям оптической плотности и соответствующим им массам оксида марганца (II) мг строят градуировочный график и рассчитывают константу метода:

$$K = \frac{a}{D}, \quad (3)$$

где  $a$  — масса оксида марганца (II), содержащаяся в мерной колбе на 100 см<sup>3</sup>, мг;

$D$  — оптическая плотность раствора.

При описанных условиях измерения константа метода составляет примерно 0,75.

#### 6.4 Обработка результатов

6.4.1 Массовую долю оксида марганца (II)  $X_2$ , %, вычисляют по формуле

$$X_2 = \frac{(D - D_1) KV}{m_1 V_1 1000} \cdot 100, \quad (4)$$

где  $D$  — оптическая плотность раствора;

$D_1$  — оптическая плотность раствора, полученного при проведении контрольного опыта;

$K$  — константа метода, рассчитанная по 6.3.2;

$V$  — объем исходного раствора, см<sup>3</sup>;

$m_1$  — масса навески, г;

$V_1$  — объем аликовотной части исходного раствора, см<sup>3</sup>.

6.4.2 Нормы точности и нормативы контроля точности определений массовой доли оксида марганца (II) приведены в таблице I.

---

УДК 666.76 : 543.06 : 006.354

МКС 81.080

И29

ОКСТУ 1509

Ключевые слова: огнеупоры, огнеупорное сырье, оксид марганца, фотометрический метод, атомно-абсорбционный метод

---

Редактор *Р.С. Федорова*

Технический редактор *В.Н. Прусакова*

Корректор *В.Н. Варенцова*

Компьютерная верстка *В.Н. Грищенко*

---

Изд. лин. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 30.05.2000. Подписано в печать 08.06.2000. Усл. печ. л. 0,93.  
Уч.-изд. л. 0,70. Тираж 393 экз. С/Д 5537. Зак. 496.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.  
Пар № 080102