

ГОСТ 26002—83

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД
СЕВЕРНОЙ СОРТИРОВКИ,
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЭКСПОРТА**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Э



**Москва
Стандартинформ
2007**

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД
СЕВЕРНОЙ СОРТИРОВКИ,
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЭКСПОРТА**

Технические условия

**ГОСТ
26002—83**

Coniferous sawn timber of northern grading supplied for export.
Specifications

МКС 79.040
ОКП 53 3111

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.12.83 № 5894 дата введения установлена

01.01.85

Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

Настоящий стандарт распространяется на обрезные пиломатериалы хвойных пород, поставляемые для экспорта через беломорские, дальневосточные, Ленинградский и Игарский порты.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Пиломатериалы разделяют

- по толщине: на тонкие — от 16 до 22 мм,
 - » средние — от 25 до 44 мм,
 - » толстые — от 50 до 100 мм;
- по ширине: на узкие — от 75 до 125 мм,
 - » широкие — 150 мм и выше;
- по длине: на короткие — от 0,45 до 2,40 м,
 - » длинные — от 2,70 до 6,30 м.

1.2. Номинальные размеры пиломатериалов по толщине и ширине устанавливаются по ГОСТ 24454—80, при этом толщина пиломатериалов не должна превышать 100 мм.

1.3. Размеры пиломатериалов по длине устанавливают:

- от 1,5 м и более с градацией 0,3 м,
- от 0,45 до 1,35 м с градацией 0,15 м.

Пиломатериалы длиной от 0,45 до 1,35 м изготавливают по заказу-наряду внешнеторгового объединения.

1.4. Номинальные размеры пиломатериалов установлены для древесины с влажностью 20 %. При влажности древесины более или менее 20 % фактические размеры толщины и ширины пиломатериалов должны быть больше или меньше номинальных размеров на соответствующую величину усушки по ГОСТ 6782.1—75.

1.5. Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов не должны превышать, мм:

по длине	+ 25	- 12;
по ширине	+ 3	- 2;
по толщине:		
при толщине менее 50 мм	+ 2	- 1;
при толщине от 50 мм и выше	+ 3	- 2.

Количество пиломатериалов с максимальными допускаемыми отклонениями не должно составлять более 25 % от общего количества пиломатериалов.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Э

Издание (сентябрь 2007 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1985 г.,
декабре 1986 г. (ИУС 4—86, 2—87).

© Издательство стандартов, 1984

© Стандартинформ, 2007

Продолжение табл. 2

С. 11 ГОСТ 26002—83

Продолжение табл. 2

Порок древесины по ГОСТ 2140—81	Норма ограничения пороков древесины по сортам									
	1-й		2-й		3-й		4-й		5-й	
	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество
1.2.3. Торцовые	Не допускаются						Допускаются			
2. Трешины										
2.1. Боковые трещины										
2.1.1. Пластевые	Допускаются протяжением не более:						Допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала			
2.1.1.1. Несквозные	1/3		2/3		3/4					
	длины пиломатериала									
	без выхода на торцы и кромки						с выходом на один торец до 1/2 толщины пиломатериала, но без выхода из торца в кромки			
2.1.1.2. Сквозные										
2.1.1.2.1. Сквозные без выхода в торцы, в том числе отлупные	Не допускаются	Допускаются по наружной, а для отлупных по внутренней пласти протяжением не более:						Допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала		
			1/4		1/3					
	длины пиломатериала									
2.1.1.2.2. Сквозные с выходом в торец	50		75		100		ширина пиломатериала		600	
	Допускаются протяжением от каждого торца не более, мм:									
2.1.2. Кромочные	Допускаются, мм:						Допускаются			
	неглубокие протяжением не более 75									
2.2. Торцовые										
2.2.1. Метиковые	Не допускаются	Допускаются в толстых пиломатериалах на одном торце протяжением не более 3/4 ширины пиломатериала						Допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала		
2.2.2. Отлупные	Не допускаются	Допускаются диаметром не более, мм: в пиломатериалах толщиной от 25 до 44 мм: 10 Св. 44 до 63: 19 св. 63 мм: 25						То же		
3. Пороки строения древесины										
3.1. Наклон волокон	Допускается, если отклонение волокон от прямого направления на 0,3 м длины пиломатериала составляет не более, мм:						Допускается			
	13		25		38					
3.2. Крень	Допускается без трещин в торцах						Допускается			

Продолжение табл. 2

Порок древесины по ГОСТ 2140—81	Норма ограничения пороков древесины по сортам															
	1-й		2-й		3-й		4-й		5-й							
	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество						
3.3. Кармашки	<p>На пластиах</p> <p>Допускаются на каждой пластине без выхода в кромки и торцы шириной до 3 мм и длиной не более, мм:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">75</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">в количестве не более, шт.:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table>					75	150	в количестве не более, шт.:		3	5	Допускаются односторонние шириной до 6 мм и длиной до 200 мм в количестве 10 шт. на каждой пластине	Допускаются			
75	150															
в количестве не более, шт.:																
3	5															
	<p>На кромках</p> <p>Допускаются размерами и количеством не более 1/2 норм, предусмотренных для пластины</p>					Допускаются										
	<p>На торцах</p> <p>Не допускаются</p>					В пиломатериалах средних и толстых допускаются шириной до 3 мм, длиной до 1/3 ширины пиломатериала	Допускаются									
3.4. Сердцевина	<p>В пиломатериалах толщиной менее 22 мм:</p> <p>Не допускается</p>					Допускается										
	<p>В пиломатериалах толщиной от 22 до 44 мм:</p> <p>Допускается протяжением по всей длине пиломатериала с выходом в один или оба торца на расстоянии от внутренней пласти не более:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">1/4</td> <td style="text-align: center;">1/3</td> <td style="text-align: center;">1/3</td> </tr> </table> <p>толщины пиломатериала без радиальных и отлупных трещин в 1 и 2 сортах</p>					1/4					1/3	1/3	Допускается			
1/4	1/3	1/3														
	<p>В пиломатериалах толщиной свыше 44 мм:</p> <p>Допускается по всей длине на расстоянии от внутренней пласти не менее 1/4 толщины пиломатериала</p>					Допускается										
	<p>В партии пиломатериалов 3-го сорта допускается не более 30 % сердцевинных пиломатериалов</p>															
3.5. Прорость	<p>Не допускается</p>					Допускается на пластиах несквозная до 4 шт. в пиломатериалах толщиной 50 мм и более:	Допускается									
	<p>длиной 125 мм и шириной до 25 мм;</p> <p>в пиломатериалах толщиной менее 50 мм:</p> <p>длиной 63 мм и шириной до 15 мм;</p> <p>на кромках 2 шт. шириной до 2 мм, длиной не более 20 мм</p>															
3.6. Засмолок	<p>Не допускается</p>					Допускается в виде пятен и полос на пластиах и кромках	Допускается									

С. 13 ГОСТ 26002—83

Продолжение табл. 2

Порок древесины по ГОСТ 2140—81	Норма ограничения пороков древесины по сортам									
	1-й		2-й		3-й		4-й		5-й	
	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество
4. Грибные поражения										
4.1. Грибные язвовые пятна (полосы)		Не допускаются			Допускаются на пласти или кромке размерами до 1/4 ширины и длины пиломатериала		Допускаются на пластиах и кромках до 1/2 ширины и длины пиломатериала, выход в торец не более 10 % площади торца		Допускаются	
4.2. Светлые заболонные грибные окраски и плесень										
4.2.1. Поверхностные		Не допускаются			Допускаются на пластиах и кромках глубиной до 2 мм в виде пятен и полос площадью на всех поверхностях доски не более 15 % площади одной пласти		Допускаются на пластиах и кромках в виде пятен и полос. Выход в торец не более 10 % его площади		Допускаются	
4.2.2. Глубокие		Не допускаются			Допускаются на пластиах и кромках в виде пятен и полос общей площадью на всех поверхностях доски не более 5 % площади одной пласти		Допускаются на пластиах и кромках в виде пятен и полос общей площадью не более 50 % площади одной пласти и кромок. Выход в торец не более 10 % его площади		Допускаются	
4.3. Гниль										
4.3.1. Заболонная										
4.3.1.1. Твердая		Не допускается			Допускается на пласти или кромке размерами до 1/4 ширины и длины пиломатериала		Допускается на пластиах и кромках до 1/2 ширины и длины пиломатериала без выхода в торец		Допускается	
4.3.1.2. Мягкая					Не допускается					
4.3.2. Ядовая		Не допускается			Допускается твердая односторонняя размерами до 1/5 ширины и длины пиломатериала без выхода в торцы		Допускается твердая на одной пласти размерами до 1/4 ширины и 1/3 длины пиломатериала, слегка переходящая на другую пластину и в кромки		Бурая трещиноватая не допускается. Пестрая сизовая допускается твердая на пластиах и кромках общей площадью не более 50 % площади одной пласти.	
4.3.3. Наружная трухлявая гниль					Не допускается				Гниль в торце не должна превышать 25 % его площади	

П р и м е ч а н и е. Количество пиломатериалов с максимально допустимой нормой глубоких заболонных грибных окрасок в партии пиломатериалов 4-го сорта не должно превышать 25 %.

Продолжение табл. 2

Приложения к табл. 1 и 2

1. Количество сучков на всю длину пиломатериала, указанное «от — до», означает, что меньшее количество допускается в коротких пиломатериалах, а большее — в длинных.
 2. Сучки менее указанных размеров не учитываются.
 3. К сросшимся относятся и такие сучки, которые на одной пласти сросшиеся по всему периметру разреза сучка, а на другой пласти или кромке — несросшиеся по всему периметру разреза сучка.
 4. В бессортных пиломатериалах не допускается одновременное наличие несросшихся сучков, трещин и заболонных грибных окрасок с максимально допускаемыми нормами.
 5. При отсутствии других нормируемых пороков допускается один порок, за исключением синевы и трещин, с превышением установленных норм на 20 %.

Таблица 3

С. 15 ГОСТ 26002—83

Продолжение табл. 3

Порок древесины по ГОСТ 2140—81	Норма ограничения пороков обработки и механических повреждений по сортам									
	1-й		2-й		3-й		4-й		5-й	
	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество
1.1.2. Острый	Не допускается								Допускается на одной кромке не более 1/10 длины пиломатериала при условии сохранения номинальной ширины внутренней пласти	
	Обзол должен быть очищен от коры и луба, в пиломатериалах 5-го сорта может быть оставлен лубяной слой.									
1.2. Риски	Глубина рисок не должна превышать 0,75 мм									
1.3. Бахрома	Не допускается									
1.4. Ское пропила	Отклонения от перпендикулярности торца к пласти и кромке допускаются до 3 % ширины и толщины пиломатериала соответственно									
1.5. Сколы	Сколы от механических повреждений, запилы, следы от ножей окорочных станков на ребрах, сопряженных с внутренней пластью пиломатериала, не допускаются; на ребрах, сопряженных с наружной пластью, допускаются по нормам обзола									
1.6. Волнистость	Высота волны не должна превышать 0,75 мм									
1.7. Вырывы	На пластиах: Допускаются глубиной не более 0,75 мм без ограничения количества Допускаются глубиной до 3 мм без ограничения количества Допускаются На кромках: Допускаются глубиной не более 3 мм без ограничения количества Допускаются глубиной не более 5 мм без ограничения количества Допускаются									
1.8. Инеродные включения (гвозди, проволока, металлические осколки и др.)	Не допускаются									
2. Покоробленности	Допускается со стрелой прогиба не более, %:									
2.1. Продольная по кромке	0,10	0,10	0,15	0,20	Допускается					
	от длины пиломатериала									
2.2. Продольная по пласти	Допускается со стрелой прогиба на каждые 1,5 м длины пиломатериала не более, мм:								Допускается	
	2	4	6	13						

Приложение. Нормы ограничения волнистости и вырывов указаны только для пиломатериалов, полученных на фрезерно-пильных и фрезерно-брюсующих агрегатах.

1.8. Инеродные включения (гвозди, проволока, металлические осколки и др.)	Не допускаются									
2. Покоробленности	Допускается со стрелой прогиба не более, %:									

Приложение. 1. Количество пиломатериалов с допускаемой продольной покоробленностью по кромке не должно превышать 20 % от общего количества сорта.

2. Величины продольной покоробленности по кромке для различных длин пиломатериалов приведены в приложении.

2.2. Продольная по пласти	Допускается со стрелой прогиба на каждые 1,5 м длины пиломатериала не более, мм:									
	2	4	6	13						

Продолжение табл. 3

Порок древесины по ГОСТ 2140—81	Норма ограничения пороков обработки и механических повреждений по сортам									
	1-й		2-й		3-й		4-й		5-й	
	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество
2.3. Поперечная	Допускается со стрелой прогиба не более, мм: В широких пиломатериалах 3 3 6 10 В узких пиломатериалах 1 1 3 6									
2.4. Крыловатость	Допускается с отклонением от плоскости распила не более 13 мм на всю длину пиломатериала									

П р и м е ч а н и е. Количество пиломатериалов с покоробленностью продольной по пласти, поперечной и крыловатостью, нормируемой в пп. 2.2—2.4, не должно превышать в бессортных пиломатериалах 10 %, в 4-м сорте — 20 % от общего количества.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Правила приемки и методы контроля — по ГОСТ 6564—84.

3.2. Размер сучков определяется по наименьшему диаметру. Измерение продолговатых, разветвленных, выходящих на ребро, сшивных и ребровых сучков проводят по протяженности сечения сучка на ребре пиломатериала. Размер их принимают по нормам допускаемых сучков на кромках. Глубину залегания сучков в кромку определяют расстоянием между ребром и касательной, проведенной параллельно ребру.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Пиломатериалы упаковывают в пакеты и блок-пакеты. Формирование, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение пакетов и блок-пакетов — по ГОСТ 19041—85.

Пиломатериалы шириной 75 мм всех длин и сортов перед пакетированием допускается увязывать в пачки проволокой по ГОСТ 3282—74 и другими обвязочными средствами, по прочности соответствующими указанному материалу.

Размеры пакетов и блок-пакетов — по ГОСТ 16369—96.

4.2. Поштучное маркирование пиломатериалов производится по нормативно-технической документации.

4.3. Пиломатериалы перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

4.4. Хранение пиломатериалов — по ГОСТ 3808.1—80.

**Величины продольной покоробленности по кромке для различных длин
пиломатериалов и сортов**

Длина пиломатериала, м	Продольная покоробленность по кромке в сортах пиломатериалов			
	бессортные		4-й сорт	
	%	мм	%	мм
1,5	0,15	2,2	0,2	3,0
1,8	0,15	2,7	0,2	3,6
2,1	0,15	3,2	0,2	4,2
2,4	0,15	3,6	0,2	4,8
2,7	0,15	4,0	0,2	5,4
3,0	0,15	4,5	0,2	6,0
3,3	0,15	5,0	0,2	6,6
3,6	0,15	5,4	0,2	7,2
3,9	0,15	5,8	0,2	7,8
4,2	0,15	6,3	0,2	8,4
4,5	0,15	6,8	0,2	9,0
4,8	0,15	7,2	0,2	9,6
5,1	0,15	7,6	0,2	10,2
5,4	0,15	8,1	0,2	10,8
5,7	0,15	8,6	0,2	11,4
6,0	0,15	9,0	0,2	12,0
6,3	0,15	9,4	0,2	12,6
6,6	0,15	9,9	0,2	13,2
6,9	0,15	10,4	0,2	13,8
7,2	0,15	10,8	0,2	14,4
7,5	0,15	11,2	0,2	15,0

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Пиломатериалы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке, из древесины сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра.

2.2. Пиломатериалы по качеству древесины и ее обработке подразделяют на 1, 2, 3, 4 и 5-й сорта.

2.3. Пиломатериалы рассортиваются:

по сечениям;

по породам;

по сортам — на бессортные (включающие 1, 2, 3-й сорта, процентное соотношение которых должно соответствовать естественному выходу пиломатериалов из распиловки), отдельно 4-й сорт, отдельно 5-й сорт. Допускается сортировка коротких пиломатериалов на бессортные и 4-й сорт вместе. 5-й сорт — отдельно.

В партии еловых пиломатериалов допускается до 15 % пихтовых.

2.4. Влажность древесины пиломатериалов не должна превышать 22 %. Допускается изменение величины влажности по заказам-нарядам внешнеторгового объединения.

2.5. Антисептирование пиломатериалов – по ГОСТ 10950–78.

2.6. Качество древесины пиломатериалов и ее обработки должно соответствовать нормам, указанным в табл. 1–3.

Таблица 1

Сосновые, кедровые и лиственничные пиломатериалы

С. 3 ГОСТ 26002-83

Продолжение табл. I

Продолжение табл. I

Продолжение табл. 1

Порок древесины по ГОСТ 2140—81	Норма ограничения пороков древесины по сортам										
	1-й		2-й		3-й		4-й		5-й		
	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество	
2.1.1.2. Сквозные											
2.1.1.2.1. Сквозные без выхода в торец, в том числе отлупные	Не допускаются	Допускаются без выхода на кромки по наружной и внутренней пластям протяжением не более:					Допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала				

Продолжение табл. 1

Порок древесины по ГОСТ 2140—81	Норма ограничения пороков древесины по сортам																																																			
	1-й		2-й		3-й		4-й		5-й																																											
	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество																																										
	В средних и тонких пиломатериалах Допускаются односторонние шириной не более, мм. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 15%;">3</td> <td style="width: 15%;">3</td> <td style="width: 15%;">6</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">длиной до, мм</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">25</td> <td style="width: 15%;">75</td> <td style="width: 15%;">125</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table> на каждой пласти количеством не более, шт.: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 15%;">2—3</td> <td style="width: 15%;">3—4</td> <td style="width: 15%;">5</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">без выхода в кромки и торцы</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>											3	3	6						длиной до, мм								25	75	125						2—3	3—4	5						без выхода в кромки и торцы								Допускаются
3	3	6																																																		
длиной до, мм																																																				
25	75	125																																																		
2—3	3—4	5																																																		
без выхода в кромки и торцы																																																				
3.4. Сердцевина	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; vertical-align: top; padding: 5px;">На кромках</td> <td style="width: 25%; vertical-align: top; padding: 5px;">Не допускаются</td> <td style="width: 25%; vertical-align: top; padding: 5px;">Допускаются</td> <td style="width: 25%; vertical-align: top; padding: 5px;">Допускаются</td> </tr> <tr> <td>1/2 от нормы, предусмотренной для наружной пласти</td> <td>шириной до 3 мм, длиной до 100 мм и количеством до 4 шт. на каждой кромке</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">На торцах</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">В пиломатериалах толщиной более 25 мм допускается без отлупных и радиальных трещин протяжением до 1/2 длины пиломатериала с выходом на один торец на расстояние не более 1/6 толщины пиломатериала от внутренней пласти</td> <td style="padding: 5px;">Не допускаются</td> <td style="padding: 5px;">В пиломатериалах средних и толстых допускаются шириной до 3 мм, длиной до 1/3 ширины пиломатериала.</td> <td style="padding: 5px;">Допускается</td> <td style="padding: 5px;">Допускается</td> </tr> <tr> <td colspan="11" style="text-align: center; padding: 5px;">В пиломатериалах толщиной 25 мм и менее</td></tr> <tr> <td colspan="11"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; vertical-align: top; padding: 5px;">Не допускается</td> <td style="width: 25%; vertical-align: top; padding: 5px;">Допускается прилегающая к внутренней пласти с переходом на наружную пласть</td> <td style="width: 25%; vertical-align: top; padding: 5px;">Допускается</td> </tr> </table> </td></tr> </table>	На кромках	Не допускаются	Допускаются	Допускаются	1/2 от нормы, предусмотренной для наружной пласти	шириной до 3 мм, длиной до 100 мм и количеством до 4 шт. на каждой кромке			На торцах				В пиломатериалах толщиной более 25 мм допускается без отлупных и радиальных трещин протяжением до 1/2 длины пиломатериала с выходом на один торец на расстояние не более 1/6 толщины пиломатериала от внутренней пласти	Не допускаются	В пиломатериалах средних и толстых допускаются шириной до 3 мм, длиной до 1/3 ширины пиломатериала.	Допускается	Допускается	В пиломатериалах толщиной 25 мм и менее											<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; vertical-align: top; padding: 5px;">Не допускается</td> <td style="width: 25%; vertical-align: top; padding: 5px;">Допускается прилегающая к внутренней пласти с переходом на наружную пласть</td> <td style="width: 25%; vertical-align: top; padding: 5px;">Допускается</td> </tr> </table>											Не допускается	Допускается прилегающая к внутренней пласти с переходом на наружную пласть	Допускается									
На кромках	Не допускаются	Допускаются	Допускаются																																																	
1/2 от нормы, предусмотренной для наружной пласти	шириной до 3 мм, длиной до 100 мм и количеством до 4 шт. на каждой кромке																																																			
На торцах																																																				
В пиломатериалах толщиной более 25 мм допускается без отлупных и радиальных трещин протяжением до 1/2 длины пиломатериала с выходом на один торец на расстояние не более 1/6 толщины пиломатериала от внутренней пласти	Не допускаются	В пиломатериалах средних и толстых допускаются шириной до 3 мм, длиной до 1/3 ширины пиломатериала.	Допускается	Допускается																																																
В пиломатериалах толщиной 25 мм и менее																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; vertical-align: top; padding: 5px;">Не допускается</td> <td style="width: 25%; vertical-align: top; padding: 5px;">Допускается прилегающая к внутренней пласти с переходом на наружную пласть</td> <td style="width: 25%; vertical-align: top; padding: 5px;">Допускается</td> </tr> </table>											Не допускается	Допускается прилегающая к внутренней пласти с переходом на наружную пласть	Допускается																																							
Не допускается	Допускается прилегающая к внутренней пласти с переходом на наружную пласть	Допускается																																																		

Примечание. В партии пиломатериалов 3-го сорта допускается не более 30 % сердцевинных пиломатериалов.

Продолжение табл. 1

Порок древесины по ГОСТ 2140—81	Норма ограничения пороков древесины по сортам									
	1-й		2-й		3-й		4-й		5-й	
	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество
3.5. Прорость	Не допускается				Допускается на пластиах не сквозная шириной не более 25 мм в количестве 1 шт. при длине 75 мм и до 3 шт. при длине каждой до 50 мм; на кромках 2 шт. шириной до 2 мм, длиной не более 15 мм; на торцах не допускается				Допускается шириной до 50 мм: в толстых пиломатериалах односторонняя без ограничения длины; в пиломатериалах средних и тонких — длиной до 175 мм	
3.6. Засмолок	Не допускается				Допускается в виде пятен и полос на пластиах и кромках				Допускается	
4. Грибные поражения	Не допускаются				В толстых пиломатериалах допускаются на пласти или кромке без выхода в торцы до 1/5 ширины и длины пиломатериала В средних и тонких пиломатериалах не допускаются				Допускаются на пластиах и кромках до 1/2 ширины и длины пиломатериала, выход в торец не более 10 % площади торца	
4.1. Грибные ядовитые пятна (полосы)	Не допускаются				Допускаются на пластиах и кромках глубиной до 2 мм в виде пятен и полос общей площадью на всех поверхностях доски не более 15 % одной пласти				Допускаются на пластиах и кромках в виде пятен и полос. Выход в торец не более 10 % его площади	
4.2. Светлые заболонные грибные окраски и плесень	Не допускаются				Допускаются на пластиах и кромках в виде пятен и полос общей площадью на всех поверхностях доски не более 5 % общей площади одной пласти				Допускаются на пластиах и кромках в виде пятен и полос общей площадью не более 50 % площади одной пласти и кромок. Выход в торец не более 10 % его площади	
4.2.1. Поверхностные	Не допускаются				Допускаются на пластиах и кромках до 1/2 ширины и длины пиломатериала без выхода в торец				Допускаются	
4.2.2. Глубокие	Не допускаются				Допускаются на пластиах и кромках в виде пятен и полос общей площадью на всех поверхностях доски не более 5 % общей площади одной пласти				Допускаются	
4.3. Гниль	Не допускается				В толстых пиломатериалах допускается на пласти или кромке без выхода в торцы до 1/5 ширины и длины пиломатериала				Допускается на пластиах и кромках до 1/2 ширины и длины пиломатериала без выхода в торец	
4.3.1. Заболонная	Не допускается				Допускается на пластиах и кромках до 1/2 ширины и длины пиломатериала без выхода в торец				Допускается	
4.3.1.1. Твердая	Не допускается				Допускается на пластиах и кромках до 1/2 ширины и длины пиломатериала без выхода в торец				Допускается	

П р и м е ч а н и е. Количество пиломатериалов с максимально допустимой нормой глубоких заболонных грибных окрасок в партии пиломатериалов 4-го сорта не должно превышать 25 %.

4.3. Гниль

4.3.1. Заболонная

4.3.1.1. Твердая

Продолжение табл. 1

Таблица 2

Порок древесины по ГОСТ 2140-81	Норма ограничения пороков древесины по сортам									
	1-й		2-й		3-й		4-й		5-й	
	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество
1. Сучки										
1.1. Сросшиеся здо- ровые										
1.1.1. Круглые и овальные										
1.1.1.1. Пластевые	Допускаются на наружной пласти размерами в миллиметрах и количеством в штуках в среднем на 1,0 м длины пиломатериала									
	В толстых пиломатериалах									
	13 Св. 13 до 19 Св. 19 до 25	3 Св. 25 до 38 (Св. 38 до 50)	19–25 Св. 25 до 38 2 1–2 на всю длину	3 до 38 2 1–2 на всю длину	Допускаются 70–75	1–2 на всю длину				Допускаются
			при отсутствии загнивших, гни- лых и табачных сучков		при отсутствии учитываемых за- гнивших, гни- лых и табачных сучков					

С. 9 ГОСТ 26002—83

Продолжение табл. 2

Порок древесины по ГОСТ 2140—81	Норма ограничения пороков древесины по сортам									
	1-й		2-й		3-й		4-й		5-й	
	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество	размер	количество
В средних пиломатериалах										
13 Св. 13 до 19	2 1	19—25 Св. 25 до 37	2 1	38—50 (Св. 50 до 63)	1 1—2 на всю длину при отсутствии загнивших, гни- лых и табачных сучков					Допускаются
В тонких пиломатериалах										
13—18	1	19—31	1—2	32 (Св. 32 до 38)	3 1					Допускаются
В пиломатериалах шириной 75 мм всех толщин размер сучков не должен превышать:										
	1/3		1/3		1/2		2/3			Допускаются
				ширины пласти						
<p>П р и м е ч а н и я: 1. Сучки, размеры которых взяты в скобки, допускаются в числе учитываемых сучков меньшего размера.</p> <p>2. Количество сучков на внутренней пласти допускается в первом сорте в двойном, во 2-м сорте — в полуторном и в 3-м сорте — в одинарном количестве против норм, предусмотренных для наружной пласти.</p>										
1.1.1.2. Кромочные и ребровые	Допускаются на каждой кромке размерами в миллиметрах и количеством в штуках на всю длину пиломатериала									
В толстых пиломатериалах										
До 13 Св. 13 до 16 Св. 16 до 18	8 4 1—3		19—43	3—6	44—50	1—3				Допускаются
В средних пиломатериалах										
До 13	2—3	от 14 до 2/3 толщи- ны пи- лома- териала	2—3	от 19 до 3/4 толщи- ны пи- лома- териала	3—5					Допускаются
В тонких пиломатериалах										
До 6	2—3	от 7 до 12	1—2	от 13 до тол- щины пило- мате- риала	2—4					Допускаются
1.1.1.3. Торцовые	Допускаются размерами в миллиметрах и количеством в штуках									
	В одном торце один сучок размером до 25	В обоих торцах по одному сучку размером до 25		25	1					Допускаются
				на каждом торце						