



Изд. 1+

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ШКУРЫ КОТИКА МОРСКОГО
ВЫДЕЛАННЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ 10623—85**

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ:

А. Н. Беседин, М. А. Васильева, Ф. А. Пецко

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии Н. В. Хвальковский

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 сентября 1985 г.
№ 3017

ШКУРЫ КОТИКА МОРСКОГО ВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

Dressed sealskins.
Specifications

**ГОСТ
10623—85**

Взамен
ГОСТ 10623—63

ОКП 89 1411, 89 1412

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 сентября 1985 г. № 3017 срок действия установлен

с 01.01.87

до 01.01.92

97.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашеные и крашеные, нещипаные и щипаные шкуры морского котика, предназначенные для изготовления меховых изделий.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкуры морского котика должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Шкуры морского котика нещипаные по цвету волосяного покрова подразделяют на:

серебристые — окраска волосяного покрова светло-серая или темно-серая на хребте и светло-серебристая на боках, серебристо-серая или розово-светло-каштановая на череве и серебристо-серая на «душке»;

темно-серые или бурье — окраска волосяного покрова темно-серая или коричневато-серая на хребте и более светлая на боках, от светло-бурой до темно-бурой на череве и от серебристо-светло-серой до темно-серой на «душке».

1.3. Шкуры должны быть выделаны пластом и симметрично расправлены.

1.4. Волосяной покров шкур должен быть чистым, у щипаных шкур — удален остьевой волос по всей площади без выхватов пуха.

1.5. Волосяной покров крашеных шкур должен быть блестящим, равномерно окрашенным, без пятен и непрокрашенных мест; глубина прокраса должна быть не менее половины его высоты с окраской волос у основания в темный цвет.

1.6. Кожевая ткань должна быть ровной по толщине и прошлифованной, мягкой и давать потяжку.

1.7. Разрывы на шкуре должны быть зашиты без нарушения ее конфигурации.

1.8. Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными нитками № 40—60 трех сложений по ГОСТ 6309—80 без захвата волоса в шов, без пропусков и просечек, с частотой стежков 20—25 на 5 см длины шва. Швы должны быть расправлены. Высота шва должна быть не более 2 мм.

1.9. Химические и физико-механические показатели шкур должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
1. Массовая доля влаги в кожевой ткани в момент отбора проб, %, не более	14
2. Массовая доля окиси хрома в кожевой ткани, %, не менее	0,8
3. Массовая доля несвязанных жировых веществ в кожевой ткани, %	15,0—25,0
4. Температура сваривания кожевой ткани, °С, не ниже	65,0
5. pH водной вытяжки	3,5—7,0
6. Предел прочности при растяжении для отдельных шкур, МПа (кгс/мм ²), не менее	14,7 (1,5)
7. Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шкур к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее:	
в черный цвет	3,0
в другие цвета	4,0

Примечание. Нормы для показателей массовой доли окиси хрома и несвязанных жировых веществ даны в пересчете на абсолютно сухое вещество.

1.10. В зависимости от состояния волосяного покрова шкуры морского котика подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Сорт	Характеристика волосяного покрова шкур	
	бессциальных	щипанных
Первый	Густой, плотный, ровный, состоящий из пуховых и остьевых волос	Пух густой и шелковистый

Продолжение табл. 2

Сорт	Характеристика волосяного покрова шкур	
	ненитицких	нитицких
Второй	Менее густой и менее плотный, состоящий из пуховых волос и более высокой ости	Пух менее густой и шелковистый
Третий	Редкий, состоящий из пуховых волос и более развитой ости	Пух редкий

Примечание. Шкуры серебристого морского котика из сорта не подразделяют.

1.11. В зависимости от наличия пороков шкуры подразделяют на группы в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

Наименование порока	Группы			
	первая	вторая	третья	четвертая
1. Швы общей длиной к длине шкуры	До 0,25 включ.	Св. 0,25 до 0,50 включ.	Св. 0,50 до 0,75 включ.	Св. 0,75 до 1,00 включ.
2. Дыры общей площадью, %	До 0,5 включ.	Св. 0,5 до 2,0 включ.	Св. 2,0 до 4,0 включ.	Св. 4,0 до 7,0 включ.
3. Плещины, вытертый волос, битость ости общей площадью, %	До 0,5 включ.	Св. 0,5 до 1,0 включ.	Св. 1,0 до 3,0 включ.	Св. 3,0 до 5,0 включ.
4. Выхваты пуха, анилиновые пятна на кожевой ткани, вызывающие ее ослабление, общей площадью, %	До 0,5 включ.	Св. 0,5 до 1,0 включ.	Св. 1,0 до 3,0 включ.	Св. 3,0 до 5,0 включ.
5. Вихры общей длиной к длине шкуры	Не допускается	До 0,5 включ.	Св. 0,5 до 1,0 включ.	Св. 1,0 до 1,5 включ.
6. Пожелтение волосяного покрова для шкур морского котика серебристой окраски, общей площадью, %	Не допускается	Не допускается	Не допускается	До 5,0 включ.
7. Непрочищанная ость для шкур морского котика, общей площадью, %	Не допускается	До 15,0 включ.	Св. 15,0 до 25,0 включ.	Св. 25,0 до 40,0 включ.
8. Неправильная конфигурация с нарушенiem симметричности шкуры, см	Не допускается	Не допускается	До 2,0 включ.	Св. 2,0 до 5,0 включ.

Продолжение табл. 3

Нанменование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
9. Матовость волосяного покрова по всей площади крашеных шкур: первого и второго сортов третьего сорта		Не допускается		Допускается Допускается

Примечания:

1. Анилиновые пятна, расположенные на ластах и у глаз, пороком не считаются.

2. Размер пороков, указанных в пунктах 2, 3, 4, 6, 7, определяют площадью наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти пороки.

1.12. На шкурах не допускается более одного порока данной группы.

При совокупности различных пороков допускается:

на шкурках группы «вторая» — два различных порока этой группы в половинном размере каждый или не более двух пороков группы «первая»;

на шкурках группы «третья» — не более двух пороков группы «вторая»;

на шкурках группы «четвертая» — не более двух пороков группы «третья» или три порока группы «вторая», или совокупность одного порока группы «третья» и двух пороков группы «вторая».

При совокупности одного порока высшей группы и одного порока низшей группы шкуры переводят в следующую низшую группу.

1.13. Оценку качества шкур производят в соответствии с обязательным приложением.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9209—77.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Отбор образцов — по ГОСТ 9209—77.

3.2. Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 938.1—67.

3.3. Определение массовой доли окиси хрома — по ГОСТ 9212—77.

3.4. Определение массовой доли несвязанных жировых веществ — по ГОСТ 26129—84.

3.5. Определение температуры сваривания — по ГОСТ 17632—72.

3.6. Определение pH водной вытяжки — по ГОСТ 22829—77.

3.7. Определение предела прочности при растяжении — по ГОСТ 22596—77.

3.8. Определение устойчивости окраски крашеных шкур с сухому трению — по ГОСТ 9210—77.

3.9. Площадь шкуры определяют планиметром или измерительной машиной. Измерения округляют до 1,0 дм².

Площадь шкуры, измеренную планиметром, уменьшают на 3% на отверстия от ластов.

3.10. Симметричность шкуры определяют сравнением ширины правой и левой половин, измеренных по обеим сторонам от средней линии хребта в трех местах: в средней — наиболее широкой части шкуры; в верхней — головной части на расстоянии 20 см от линии междуглазья вниз; в нижней — на расстоянии 20 см от края шкуры вверх.

3.11. Измерение пороков проводят линейкой или металлической рулеткой с ценой деления 1 мм.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением:

на кожевой ткани каждой шкуры должны быть нанесены обозначения характеристик качества:

по сортам

первый — 1

второй — 2

третий — 3

площадь, дм²

по группам

первая — 1

вторая — 2

третья — 3

четвертая — 4

по цветам

серебристый — 1

темно-серый или

бурый — 2

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ТАБЛИЦА

оценки качества выделанных шкур котика морского в процентах

Сорт			Группа			
первый	второй	третий	первая	вторая	третья	четвертая
100	75	55	100	90	80	55

Примечание. Шкуры, не соответствующие требованиям табл. 3, а также шкуры с пороками, превышающими нормы, установленные для группы «четвертая», должны иметь качественную оценку не более 25% от оценки качества шкур первого сорта группы «первая».

Редактор *Т. П. Шашкина*

Технический редактор *О. Н. Никитина*²

Корректор *Т. И. Кануркина*

Сдано в изб. 08.10.85 Подп. к печ. 18.11.85 0,5 усл. п. л. 0,5 кр.-отт. 0,36 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 3 коп.

«Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., б, Зак. 1256

Изменение № 1 ГОСТ 10623—85 Шкуры котика морского выделанные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3482

Дата введения 01.04.91

Вводная часть. Заменить слова: «нешинпаные и цинпаные» на «с неудаленной или с удаленной остью».

Пункт 1.2. Первый абзац. Заменить слово: «нешинпаные» на «с неудаленной остью».

(Продолжение см. с. 338)

Пункт 1.4. Заменить слова: «у щипаных шкур — удален остьевой волос» на «у шкур с удаленной остью — остьевой волос должен быть удален».

Пункт 1.8 изложить в новой редакции: «1.8. Швы должны быть расправ-лены. Высота шва должна быть не более 2 мм».

Пункт 1.10. Таблица 2. Головка. Заменить слова: «нешипанных» на «с не-удаленной остью», «шипаных» на «с удаленной остью».

Пункт 1.11. Таблица 3. Графа «Назменование порока». Пункт 7 изложить в новой редакции: «7. Неполностью удаленная ость у шкур с удаленной остью общей площадью, %».

(ИУС № 4 1991 г.)
