

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

КОКС

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАСЫПНОЙ МАССЫ  
В БОЛЬШОМ КОНТЕЙНЕРЕ

Издание официальное

Б3 6—93/465



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН МТК 10 "Кокс", Восточным научно-исследовательским углехимическим институтом (ВУХИН)

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 7—95 от 26 апреля 1995 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Украина	Госстандарт Украины

3 Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный текст ИСО 1013—75 "Кокс. Определение насыпной массы в большом контейнере"

4 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 30 января 1996 г. № 38 межгосударственный стандарт ГОСТ ИСО 1013—95 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 1996

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

**Содержание**

<b>1 Назначение и область применения . . . . .</b>	<b>1</b>
<b>2 Нормативные ссылки . . . . .</b>	<b>1</b>
<b>3 Сущность метода . . . . .</b>	<b>1</b>
<b>4 Аппаратура . . . . .</b>	<b>1</b>
<b>5 Отбор проб . . . . .</b>	<b>2</b>
<b>6 Проведение испытания . . . . .</b>	<b>2</b>
<b>7 Обработка результатов . . . . .</b>	<b>2</b>
<b>8 Точность метода . . . . .</b>	<b>3</b>
<b>9 Протокол испытания . . . . .</b>	<b>3</b>

**КОКС**

Метод определения насыпной массы в большом контейнере

Coke. Determination of bulk density in a large container

Дата введения 1997—01—01

**1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает метод определения насыпной массы кокса в большом контейнере — железнодорожном вагоне или скрапе.

**2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

ГОСТ 23083—78 Кокс каменноугольный, пековый и термоантрацит. Методы отбора и подготовки проб для испытаний

ГОСТ 27588—91 Кокс каменноугольный. Метод определения общей влаги

**3 СУЩНОСТЬ МЕТОДА**

Взвешенный контейнер известной вместимости наполняют коксом, предохраняя его от разрушения. Верхнюю поверхность кокса выравнивают и определяют увеличение массы.

**4 АППАРАТУРА**

4.1 Контейнер (железнодорожный вагон или скрап), вмещающий не менее 3 т кокса.

4.2 Взвешивающий механизм, обладающий способностью взвешивать контейнер и его содержимое с точностью не менее 0,2 %.

## 5 ОТБОР ПРОБ

Отбор и подготовка проб для испытаний — по ГОСТ 23083. Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 27588.

## 6 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

Взвешивают пустой контейнер. Вычисляют его внутреннюю вместимость с точностью до 1 %.

В контейнер осторожно загружают кокс, пока вся поверхность кокса не выступит над верхней частью контейнера. Передвигают прямую планку поперек верхушки контейнера и удаляют все куски кокса, мешающие ее передвижению. Проводят двойное определение, повторяя процедуру, используя последующий вагон или скрап подобной вместимости.

## 7 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Насыпную массу кокса (на сухую основу) в тоннах на кубический метр вычисляют по формуле

$$\frac{m_1 - m_0}{V} \cdot \frac{100 - M}{100},$$

где  $m_0$  — масса контейнера, т;

$m_1$  — масса контейнера и кокса, т;

$V$  — вместимость контейнера, м<sup>3</sup>;

$M$  — массовая доля общей влаги кокса, %.

Результат (предпочтительно среднее арифметическое результатов двух определений) записывают с точностью до третьего десятичного знака. Если в протокол не вносят квалификацию, насыпную массу выражают на сухой основе; если требуется насыпная масса в момент продажи, то коэффициент  $\frac{100 - M}{100}$  можно не включать в приведенное выше определение, и результат вносят в протокол с квалификацией "влажная основа" "в момент продажи" или "в момент получения".

## 8 ТОЧНОСТЬ МЕТОДА

Насыпная масса	Максимально допустимое расхождение между результатами	
	Сходимость	Воспроизводимость
	0,01 т/м	См. 8.2

### 8.1 С х о д и м о с т ь

Расхождение между результатами двух определений, проведенное в разное время, одним лаборантом, на одном и том же приборе, на пробах, отобранных из одной поставки кокса, не должно превышать значение, указанное в таблице

### 8.2 В о с п р о и з в о д и м о с т ь

Допуск для определений, проведенных в различных лабораториях, не указывают, так как при перевозке пробы кокса возможны повреждения с последующим изменением распределения размеров и насыпной массы.

## 9 ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен включать следующие данные:  
 ссылку на применяемый метод;  
 результаты и метод их выражения;  
 особенности, замеченные в процессе определения;  
 операции, не предусмотренные настоящим стандартом или необязательные.

Ключевые слова: кокс, определение насыпной массы в большом контейнере

Редактор *Р.С. Федорова*  
Технический редактор *Л.А. Кузнецова*  
Корректор *В.И. Кануркина*  
Компьютерная верстка *С.В. Рябова*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 19.03.96, Подписано в печать 13.05.96.  
Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,30. Тираж 275 экз. С3422. Зак. 218.

ИПК Издательство стандартов  
107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник"  
Москва, Лялин пер., 6.