

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****МРАМОР**

**Метод определения содержания суммы окислов кальция и магния, растворимых в воде**

*Marble.*  
Method for the determination of calcium oxide and magnesium oxide, soluble in water

**ГОСТ****23260.3—78**

Взамен  
ГОСТ 16426—70  
в части п. 5.6

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 августа 1978 г. № 2312 срок действия установлен

с 01.01. 1980 г.  
до 01.01. 1985 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на естественный мрамор в виде крошки, порошка и устанавливает метод определения содержания суммы окислов кальция и магния, растворимых в воде.

Метод основан на титровании соляной кислотой окислов кальция и магния в водной суспензии пробы мрамора.

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Общие требования к методу определения суммы окислов кальция и магния, растворимых в воде — по ГОСТ 23260.0—78.

**2. РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ**

Кислота соляная по ГОСТ 3118—77, 0,1 н. раствор; готовят из фиксанала.

Спирт этиловый ректифицированный по ГОСТ 5962—67.

Фенолфталеин (индикатор) по ГОСТ 5850—72, 1%-ный спиртовой раствор.

**3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА**

Навеску мрамора массой 0,5 г помещают в колбу вместимостью 250 мл, приливают 100 мл воды и 2—3 капли раствора фенолфталеина. Перемешивают содержимое колбы до образования

однородной суспензии и титруют при интенсивном перемешивании 0,1 н. раствором соляной кислоты до первого исчезновения розовой окраски раствора.

#### 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю суммы окислов кальция и магния, растворимых в воде, в пересчете на окись кальция ( $X$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{V \cdot 0,002804 \cdot 100}{m},$$

где  $V$  — объем 0,1 н. раствора соляной кислоты, израсходованный на титрование, мл;  
0,002804 — титр 0,1 н. раствора соляной кислоты, выраженный в граммах окиси кальция;

$m$  — масса навески пробы, г.

4.2. Допускаемое расхождение между результатами параллельных определений при доверительной вероятности  $P = 0,95$  не должно превышать 0,1%.

Если расхождение между результатами параллельных определений превышает приведенную величину, определение повторяют.

За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое результатов трех последних параллельных определений.