

**ДЕТЕКТОРЫ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ
СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ**

**Метод измерения относительной сцинтилляционной
эффективности сцинтиллятора**

**Ionizing-radiation scintillation detectors.
Method for measurement of relative
scintillator efficiency**

ОКП 26 5100

**ГОСТ
17038.4—79***

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 апреля 1979 г. № 1592 срок введения установлен

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 24.08.84 № 3007
срок действия продлен

с 01.01.80до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на сцинтилляционные детекторы ионизирующих излучений (детекторы), представляющие собой полированные сцинтилляторы, в которых при локальном возбуждении со стороны выходного окна свет, отражающийся от границ детектора, не попадает на светоприемник (например, детекторы в форме цилиндров и параллелепипедов), и устанавливает метод измерения относительной сцинтилляционной эффективности сцинтиллятора.

Стандарт применяется совместно с ГОСТ 17038.0—79 и ГОСТ 17038.3—79.

1. АППАРАТУРА

1.1. Аппаратура по ГОСТ 17038.3—79 со следующим дополнением.

Используют источник бета-излучения стронций-90+иттрий-90 типа БИС-3, который помещают в центральном отверстии полированного диска из органического стекла толщиной 0,3 см с диаметром, равным диаметру фотокатода ФЭУ. Диаметр отверстия равен диаметру источника. С другой стороны отверстие закрывают свинцовой пробкой толщиной 0,1 см. Боковые поверхности диска и отверстия должны быть зачернены.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание (февраль 1984 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в августе 1984 г. (ИУС № 12—84).

1.2. Стандартный образец на основе того же сцинтиллятора, что и испытуемый детектор.

2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. Метод основан на сравнении анодных токов ФЭУ, возникающих при освещении фотокатода ФЭУ световым потоком от испытуемого детектора и стандартного образца.

2.2. Стандартный образец и детектор возбуждают бета-излучением со стороны выходного окна — поверхности детектора, обращенной к фотокатоду ФЭУ.

2.3. Диск с источником помещают на фотокатод ФЭУ так, чтобы активная поверхность источника была направлена от фотокатода.

2.4. ФЭУ и источник затемняют и подают на ФЭУ напряжение питания.

2.5. Измеряют анодный ток ФЭУ I_F (фоновый ток).

2.6. На источник помещают стандартный образец, затемняют источник, стандартный образец и ФЭУ и подают на ФЭУ напряжение питания.

2.7. Измеряют анодный ток ФЭУ I_0 .

2.8. Измерения по пп. 2.6—2.7 проводят для испытуемого детектора и определяют значение I анодного тока ФЭУ.

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Значение относительной сцинтилляционной эффективности (η) вычисляют по формуле

$$\eta = \frac{I - I_F}{I_0 - I_F} \cdot \eta_0, \quad (1)$$

где η_0 — относительная сцинтилляционная эффективность стандартного образца, указанная в свидетельстве на стандартный образец.

Результат округляют до трех значащих цифр. Округление проводят по СТ СЭВ 543—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Суммарная относительная погрешность $\left(\frac{\Delta \eta}{\eta} \right)$, в процентах, измерения относительной сцинтилляционной эффективности при доверительной вероятности 0,95 не должна превышать значения, вычисленного по формуле

$$\frac{\Delta \eta}{\eta} = 1,1 \sqrt{8 + \left(\frac{\Delta \eta_0}{\eta_0} \right)^2}, \quad (2)$$

где $\frac{\Delta\eta_0}{\eta_0}$ — суммарная относительная погрешность, в процентах, измерения относительной сцинтилляционной эффективности стандартного образца, указанная в свидетельстве на него.
