



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ
МЕРЫ ОБРАЗЦОВЫЕ ДЛЯ ПОВЕРКИ
ТОЛЩИНОМЕРОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ
ПОКРЫТИЙ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГОСТ 22238—76

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

Контроль неразрушающий
МЕРЫ ОБРАЗЦОВЫЕ ДЛЯ ПОВЕРКИ
ТОЛЩИНОМЕРОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

Общие положения

Nondestructiv testing.
Measure—reference for thickness
gauges of inorganic coverings.
General principles

ГОСТ
22238—76

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18 ноября 1976 г. № 2584 срок действия установлен

с 01.01. 1978 г.
до 01.01. 1983 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на образцовые меры, предназначенные для применения как средства метрологического обеспечения толщиномеров неорганических покрытий, и устанавливает их классификацию, порядок аттестации и применение.

2. Образцовые меры покрытий (в дальнейшем — меры) разделяются по виду воспроизводимой физической величины на категории:

- меры толщины покрытия;
- меры поверхностной плотности покрытия.

3. В зависимости от электрических и магнитных свойств покрытия и основного материала каждая категория мер подразделяется на следующие группы:

- немагнитные металлические покрытия по магнитным металлам;
- магнитные металлические покрытия по магнитным металлам;
- неэлектропроводящие неметаллические покрытия по магнитным металлам;
- немагнитные металлические покрытия по немагнитным металлам;
- магнитные металлические покрытия по немагнитным металлам;
- неэлектропроводящие неметаллические покрытия по немагнитным металлам;
- немагнитные металлические покрытия по неметаллам;
- магнитные металлические покрытия по неметаллам;

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

Переиздание. Ноябрь 1978 г.

© Издательство стандартов, 1979

неэлектропроводящие неметаллические покрытия по неметаллам;
 электропроводящие неметаллические покрытия по магнитным металлам;

электропроводящие неметаллические покрытия по немагнитным металлам;

электропроводящие неметаллические покрытия по неметаллам.

4. Меры каждой группы подразделяются на типы в зависимости от:

- вида покрытия;
- способа нанесения покрытия;
- марки основного материала;
- конструкции меры.

Типы мер в пределах каждой группы устанавливаются соответствующими стандартами или техническими условиями.

5. Меры толщины или поверхностной плотности покрытий должны быть аттестованы в качестве стандартных образцов по ГОСТ 8.315—78.

6. Меры должны выпускаться наборами, обеспечивающими поверку толщиномеров покрытия в диапазоне измерений.

7. Меры в наборе должны быть изготовлены по единой технологии, относиться к одному типу и отличаться друг от друга только действительными значениями толщины или поверхностной плотности покрытия.

8. Меры толщины покрытий должны применяться для поверки толщиномеров, принцип действия которых основан на прямом измерении толщины покрытия или косвенном измерении, связанном с ней физическими свойствами материалов основы или покрытия.

9. Меры поверхностной плотности покрытия должны применяться для поверки толщиномеров, принцип действия которых основан на измерении массы покрытия или связанных с ней физических свойств материала основы или покрытия.

10. К набору мер должно прилагаться свидетельство, содержащее:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование группы согласно п. 3 настоящего стандарта;
- наименование типа согласно техническим условиям;
- номер типа по Государственному реестру стандартных образцов СССР;
- вид покрытия и способ его нанесения по ГОСТ 9.073—77;
- марку основного материала, согласно стандартам марок;
- действительные значения толщины или поверхностной плотности покрытия на каждой мере;
- значения погрешностей определения толщины или поверхностной плотности покрытий;
- перечень типов толщиномеров покрытий, для поверки которых предназначены данные меры;

наименование документа, определяющего порядок применения;
дополнительные сведения о свойствах мер, необходимые для их
правильного применения;
требования к условиям хранения;
срок годности;
дату аттестации.

Редактор *В. Н. Розанова*
Технический редактор *Ф. И. Шрайбштейн*
Корректор *Э. В. Митяй*

Сдано в наб. 21.01.79 Подп. в печ. 01.03.79 0,25 п. л. 0,18 уч.-изд. л. Тир. 10000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 871

КОНТР. ЭКЗ

Изменение № 1 ГОСТ 22238—76 Контроль неразрушающий. Меры образцовые для поверки толщиномеров неорганических покрытий. Общие положения

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.09.82 № 3646 срок введения установлен

с 01.01.83

Наименование стандарта. Исключить слово: «неорганических»; «inorganic».

Пункт 1. Исключить слово: «неорганических».

Пункты 8, 9. Заменить термины: «основы» на «основания».

(ИУС № 12 1982 г.)