

Зарегистрировано УЧЕТ-86

24039-80

НДИ. Г.2



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**МАТЕРИАЛЫ АСБЕСТОПОЛИМЕРНЫЕ  
ЛИСТОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ**

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ПЛОТНОСТИ

**ГОСТ 24039-80  
(СТ СЭВ 1222-78)**

Издание официальное



Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

W

**РАЗРАБОТАН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР**

**ИСПОЛНИТЕЛИ:**

В. А. Можаев, Е. В. Зиновьев, Л. П. Красичева

**ВНЕСЕН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР**

Член Коллегии А. И. Лукашов

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 марта 1980 г. № 1165**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****МАТЕРИАЛЫ АСБЕСТОПОЛИМЕРНЫЕ  
ЛИСТОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ**

**Метод определения размеров и плотности**  
 Seal sheet materials, asbestos polymer  
 Method of measurements of sizes and density

**ГОСТ  
24039-80  
(СТ СЭВ  
1222-78)**

Постановлением Государственного комитета ССР по стандартам от 14 марта 1980 г. № 1165 срок действия установлен

с 01.07. 1980 г.

до 01.07. 1986 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

*9001.07.9144 е7.86*

Настоящий стандарт устанавливает метод определения размеров и плотности асбестополимерных листовых уплотнительных материалов.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1222-78.

**1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ**

Для определения плотности вырезают образцы размером 100×100 мм с погрешностью не более 0,5 мм. Толщина образца должна соответствовать фактической толщине материала, из которого изготавливают образцы.

**2. АППАРАТУРА**

Микрометр по ГОСТ 6507-78 или толщиномер ТР-10-60 по ГОСТ 11358-74.

Штангенциркуль по ГОСТ 166-73.

Линейка или рулетка, обеспечивающие измерение листов материала с погрешностью не более 1 мм.

Весы лабораторные по ГОСТ 19491-74, 2-го класса точности с ценой деления 0,01 г.

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Длину и ширину листа материала измеряют линейкой или рулеткой с погрешностью не более 1 мм.

3.2. Толщину листа измеряют микрометром или толщиномером с погрешностью не более 0,01 мм в середине каждой стороны листа на расстоянии от кромки не менее 15 мм.

3.3. Для определения плотности образец взвешивают на лабораторных весах с погрешностью не более 0,01 г и измеряют толщину микрометром с погрешностью не более 0,01 мм.

### 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. За ширину и длину листа принимают результат каждого из полученных измерений.

4.2. За толщину принимают среднее арифметическое четырех измерений, округленное до 0,1 мм.

Если стандарт на материалы предусматривает допускаемое отклонение толщины в пределах одного листа, то разность вычисляют между максимальным и минимальным значением толщины листа.

4.3. Плотность ( $\rho$ ) в граммах на кубический сантиметр вычисляют по формуле

$$\rho = \frac{m}{b \cdot l \cdot s},$$

где  $m$  — масса образца, г;

$b$  — ширина образца, см;

$l$  — длина образца, см;

$s$  — толщина образца, см.

За результат испытания принимают среднее арифметическое всех определений, округленное до 0,1 г/см<sup>3</sup>.

4.4. Результаты испытаний записывают в протокол, который должен содержать следующие данные:

наименование материала, его обозначение, тип или марку;

вид определяемого показателя (размеры или плотность);

результаты испытаний;

обозначение настоящего стандарта;

дату испытания.

Редактор Р. С. Федорова

Технический редактор Л. Б. Семенова

Корректор М. Н. Онотченко

Изменение № 1 ГОСТ 24039—80 Материалы асбестополимерные листовые уп-  
лотнительные. Метод определения размеров и плотности  
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.04.86  
№ 954 срок введения установлен

с 01.09.86

Под наименованием стандарта указать код: ОКСТУ 2509.

(Продолжение см. с. 190)

---

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 24039—80)*

Разделы 1—3. Заменить слова: «с допрещностью не более» на «с предельным отклонением не более».

Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ 166—73 на ГОСТ 166—80, ГОСТ 19491—74 на ГОСТ 24104—80;  
после слов «с ценой деления» дополнить словами: «не более».

(ИУС № 7 1986 г.)

**Группа Л69**

**Изменение № 2 ГОСТ 24039—80 Материалы асбестополимерные листовые уплотнительные. Метод определения размеров и плотности**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 21.12.90 № 3223**

**Дата введения 01.07.91**

Раздел 1 изложить в новой редакции:

**«1. Метод отбора образцов**

Порядок отбора образцов указывают в нормативно-технической документации на продукцию.

Для определения плотности вырезают образцы размером 100×100 мм с предельным отклонением не более 0,5 мм».

*(Продолжение см. с. 190)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 24039—80)*

Раздел 2. Заменить ссылки: ГОСТ 6507—78 на ГОСТ 6507—90, ГОСТ 11358—74 на ГОСТ 11358—89, ГОСТ 24104—80 на ГОСТ 24104—88;

последний абзац. Заменить слова: «2-го класса точности с ценой деления не более 0,01 г» на «обеспечивающие взвешивание с погрешностью не более 0,01 г».

Пункт 3.3 изложить в новой редакции: «3.3. Для определения плотности измеряют толщину образца микрометром с предельным отклонением не более 0,01 мм в середине каждой стороны образца на расстоянии от кромки не менее 15 мм, контролируют длину и ширину образца штангенциркулем, а затем образец взвешивают на лабораторных весах с погрешностью не более 0,01 г».

Пункт 4.2 Первый абзац после слов «за толщину» дополнить словами: «листа или образца».

• (ИУС № 3 1991 г.)

---