



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

# ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ВЕРХНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

ГОСТ 1115—81

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

## ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ВЕРХНИЕ

Определение сортности

Knitted outerwear.  
Determination of grade

ГОСТ

1115—81

ОКП 84 2000

Срок действия

с 01.01.83

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на верхние трикотажные изделия и устанавливает определение их сортности.

2. Изделия по внешнему виду, конструкции, прикладным материалам должны соответствовать образцу-эталону, утвержденному по ГОСТ 15.007—88, и требованиям, установленным нормативно-технической документацией.

Изделия для военнослужащих должны соответствовать образцу, утвержденному в установленном порядке, и требованиям нормативно-технической документации.

**1. 2. (Измененная редакция, Изм. № 2).**

3. На изделия устанавливают два сорта: I-й и 2-й.

Сорт изделия определяют в зависимости от наличия пороков внешнего вида полотна и производственно-швейных пороков в соответствии с табл. 1 и 2.

4. Изделия просматривают на столе с лицевой стороны в расправленном виде без натяжения.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР**

### ИСПОЛНИТЕЛИ

Л. П. Сибирева, канд. техн. наук (руководитель темы); Н. А. Мазурин; Г. Н. Антонова

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.08.81 № 4032**

**3. ВЗАМЕН ГОСТ 1115—73**

**4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Одновременно с ГОСТом введен в действие	Номер пункта
ГОСТ 15117—88	2
ГОСТ 9371—77	3
ГОСТ 27776—83	3

**5. Срок действия продлен до 01.01.93 Постановлением Госстандарта СССР от 10.07.87 № 3072**

**6. ПЕРЕИЗДАНИЕ [январь 1989 г.] с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в сентябре 1986 г., декабре 1987 г., августе 1988 г. [ИУС 12—86, 3—88, 12—88]**

Редактор Н. В. Борисова

Технический редактор Э. В. Мартюб

Корректор Л. В. Сычевик

Лист 2 из 2. Тираж 10000 экз. Цена 5 к.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, ГСП,

Новогиреевский зер., д. 3

Новомосковская типография Издательства стандартов, ул. Дарвина, 29, Зак. 1570.

5. В изделиях 1-го сорта допускается не более трех различных пороков внешнего вида полотна и не более четырех производственно-швейных пороков, указанных в табл. 1 и 2 для изделий 1-го сорта.

В изделиях 2-го сорта допускается не более трех различных пороков внешнего вида полотна и не более пяти производственно-швейных пороков, указанных в табл. 1 и 2 для изделий 2-го сорта.

При наличии в изделии пороков 1 и 2-го сортов изделие относится ко 2-му сорту, при этом в общей сложности в изделии 2-го сорта должно быть не более восьми пороков.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

6. Сортность комплектных изделий устанавливают по изделию комплекта низшего сорта.

7. Размеры пороков определяют по наибольшему измерению. Измерение пороков производят линейкой или рулеткой с ценой деления 1 мм.

В изделиях из полотна, обладающего свойством к образованию затяжек, допускается производить измерение пороков мягким сантиметром.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

8. При определении сортности все части в детали изделий подразделяют на открытые и закрытые. На закрытых частях и деталях пороки внешнего вида полотна и производственно-швейные пороки, предусмотренные табл. 1 и 2, не учитываются (за исключением утонения от обрыва нити, Пряжи; штопки под отложными бортами и на верхних частях нижних половинок рукавов на расстоянии 1/3 длины рукава от линии проймы; красильных, грязных и масляных пятен).

9. К закрытым частям и деталям изделий относят невидимые во время носки:

внутреннюю сторону отложного воротника, карманов, пояса (за исключением поясов, являющихся отдельными деталями), клапанов, манжет, напульсников, складок;

части изделий, закрытые накладными деталями и отделками; части ложечек, закрытые бортом;

верхние части нижних половинок рукавов на расстоянии 1/3 длины рукава от линии проймы;

изнаночную сторону изделий;

нижнюю часть блузок, предназначенных для носки с заправкой в юбку, на расстоянии от низа:

15 см - в блузках от 32 до 42-го размера,

20 см - в блузках 44-го размера и выше;

подкладку юбок, платьев, жакетов;

верхнюю часть рейтуз (до 15 см от верха — для детских до 56-го размера по обхвату груди включительно, 20 см от верха —

для детских свыше 56-го размера по обхвату груди, 30 см от верха — для взрослых изделий).

10. При разногласиях в определении сортности изделий по порокам «заметные» должны быть использованы эталоны на пороки (в полотне или изделии), утвержденные изготовителем и основными потребителями или одновременно при утверждении образца-эталона на продукцию.

9, 10. (Измененная редакция, Изм. № 2).

11. (Исключен, Изм. № 2).

12. (Исключен, Изм. № 3).

Таблица 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи и нитей	Количество или размер порока, не более, в изделии	
			1-го сорта	2-го сорта
1. Утолщения и утопления заметные от				
неровности пряжи и нитей по линейной плотности, вработки узлов, см	Все виды полотен	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускаются более 0,5	Допускаются
2. Утолщения от обрыва групповых элементарных волокон в общей сложности, см	То же	Пряжа и нити из химических волокон	Не допускаются	5,0
обрыва одной нити, в общей сложности, см	Основнаяязычное петровязаное и набивное:	Пряжа и нити из всех видов волокон	То же	2,0 (в открытой части не допускаются)
обрыва одной нити, количество ветвистых рядов	одинарное двойное Кулирное двойное (жаккардового переплетения, связанное из пряжи и нитей в два конца и более)	To же	> >	То же Трех

Продолжение табл. I

Наименование порока	Вид швейки	Вид пряжи и нитей	Количество на 1 размер порока, не более, в изделии	
			1-го сорта	2-го сорта
отсутствие футерной или плюшевой нити, количество истощенных рядов	Кулирное футерованное, плюшевое	Пряжа из натуральных волокон и в смеси или в сочетании с химическими волокнами и нитями	Не допускаются	Одного
3. Восстановление петельной структуры: поднятые петли с закреплением заметные, случай	Все виды полотен	Пряжа и нити из всех видов волокон	То же	Четырех одиночных или групповых до трех петель
штолка, в общей сложности, см	Основовязанное (вертлочное)	То же	Не допускается	0,5 (% открытой части не допускается)
	Все виды полотен, кроме основовязаного (вертлочного)	Пряжа и нити из всех видов волокон, кроме хлопчатобумажной и полушерстянной Пряжа хлопчатобумажная и полушерстянная	То же	1,0
4. Сброс петли, случай вразброс	Основовязанное (вертлочное); постройзанное и набивное одноцветное	Пряжа и нити из всех видов волокон	*	1,5
5. Затяжки размером до 0,5 см, случай вразброс	Основовязанное	Пряжа и нити из химических волокон	*	Шести
	Кулирное	Пряжа и нити из всех видов волокон	Трех	Шести
6. Прорывы из загрязненной, масляной или цветной нити, заметной, в общей сложности, см	Все виды полотен	Пряжа шерстяная и в сочетании с химическими волокнами, пряжа и нити из химических волокон	Одного	Двух
			0,5	3,0

Продолжение табл. 1

Наименование пороков	Вид полотна	Вид признаков и штейн	Количество или размер порока, не более, в изделии	
			1-го сорта	2-го сорта
7. Неравномерность полотна, оттенки (в том числе зебристость, неравномерно расположенная от неровности окраски пряжи и нитей по пettelным рядам и столбикам), муары, нарушение рисунка при вязании (в том числе провязывание петель не по рисунку в трикотаже с интарзией), заметные	Все виды полотен	Пряжа хлопчатобумажная и полуперстная, и в сочетании с химическими волокнами Пряжа и нити из всех видов волокон	0,5 Не допускаются	5,0 Допускаются
8. Полосы заметные от останова машины, случаи уплотненных и разреженных пettelных столбиков	Основовязанное, детали с коттоновых машин Все виды полотен	То же	То же	Одного
9. Пробивка заметная, в общей сложности, см	Кулирное платированное Кулирное фуртерованное	*	*	Допускается 5,0 Отдельные пятни по одному ряду
10. Заломы, ласы, складки от сгиба полотна заметные	Все виды полотен, кроме кулирного однотонного Кулирное однотонное	Пряжа из натуральных волокон и в смеси или в сочетании с химическими волокнами Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускаются Пряжа хлопчатобумажная в чистом виде и в смеси или в соче-	Не допускаются Допускаются

## Продолжение табл. 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи и нитей	Количество или размер порока не более, в изделии	
			1го сорта	2го сорта
11. Пятна, в общей сложности, см	Все виды полотен	танин с химическими пятнами Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускаются	1,0
12. Набор петель (прессовые), в том числе увеличенные петли, количество петель	Все виды полотен, кроме дуталой изделий с котошных машин	Пряжа и нити из всех видов волокон, кроме хлопчатобумажной пряжи в чистом виде и в сочетании с химическими волокнами и нитями Хлопчатобумажная пряжа в чистом виде и в смеси или в сочетании с химическими волокнами и нитями	Трех	Одного петельного столбика
			Отдельные петли	То же
	Кулирное полотно одинарное (жесткие изделия с котошных машин)	Пряжа и нити из всех видов волокон	Трех	Шести
13. Полоса от выключенной нити на изнаночной стороне не видимая с лицевой стороны изделия, петельный столбик	Кулирное двойное	То же	Не допускается	Одного
14. Перекос латичной отделки (заработка) заметный	Купоны и детали с кругловязальных и плосковязальных машин	*	То же	Допускается
15. Мушкивательность, засоренность, замеченные	Все виды полотен	*	*	То же
16. Пороки на бинки заметные: цеплюнчакта рисунка, весовпадение фигур и сдвиг рисунка, местные интенсивные пятна и брызги	То же	*	*	*

Продолжение табл. I

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи и нитей	Количество или размер порока, не более, в изделии	
			1-го сорта	2-го сорта
зги, належки (отпечатки рисунка) расплыв краски	Все виды полотен	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускается	Не допускается
17. Деформированные петли от нарушения натяжения нитей основы, в общей сложности, см	Основовязаное	То же	То же	1,0
18. Перекос полотна с ярко выраженным неизменным рисунком в полоску или клетку, % от ширинки изделия	Кулирное Основовязаное (рашельное и ращельвертелочное) Основовязаное (вертелочное)	» » »	4 5 3	6 7 5

**П р и м е ч а н и я:**

1. В изделиях не учитываются:

зебристость, равномерно расположенная по петельным рядам (по всему изделию) на полотне с многосистемных машин;

обрыв уточной нити, не видимый с лицевой стороны (один случай по длине детали);

смещение раппорта рисунка (сбитость рисунка) в изделиях без швов (с расположением на месте бокового шва);

следы от клуши сушально-шнуральной машины (по боку изделия);

складка от сгиба полотна, расположенная посередине рукавов;

цветные точки от красителей в количестве до трех случаев (более трех случаев относят к пороку « пятна»);

малозаметные пороки, не влияющие на внешний вид, указанные в подпунктах 13, 6—10, 14, 15, 16.

2. Штолку производят крючком или иглой, восстанавливая петельную структуру под рисунок или перестановка полотна с последующим закреплением нитью, или аккуратно зашивают иглой в изделиях из вертелочного полотна.

Сборочные петли должны быть подняты и закреплены независимо от их расположения на изнаночной или лицевой стороне в изделиях из кулирного (одинарного и двойного) полотна.

Порок «Поднятые четки с закреплением», расположенный на изнаночной стороне изделия и не видимый с лицевой стороны, не учитывают.

**3. (Исключено).**

4. В изделиях не допускаются:

утонение от обрыва одной нити из основовязанного (одинарного) и кулирного (одинарного) полотна;

накидка наծвка;

дыры;

слы от наколки (проколы) на иглы сушильно-ширильной машины;

резко выраженный зебристость и набор шетель, полнос отсутствии ворса (не-производства) независимо от стороны изглания;

черные, чернильные, красильные и ржавые пятна;

нарушение заработка, влияющее на внешний вид изделия.

5. В изделиях из всех видов полотен, кроме полотен с ярко выраженным полосчатым рисунком в полоску или клетку, определяется перекос в соответствии с нормативно-технической документацией на полотно.

**6. (Изменено).**

7. Допускается различная плотность связки в деталях одного изделия в соответствии с нормативно-технической документацией на трикотажные полотна (в пределах допускаемых отклонений по партии).

8. Сортность полотна в кулонах в деталях определяют по совокупности пороков (в соответствии с настоящим стандартом), отнесенных к одному изделию.

9. Жесткость (пережог) полотна от нарушения режима термофикации не допускается.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

Таблица 2

Наименование изглально-производственного порока	Размер порока, см, не более, в изделии	
	1-го сорта	2-го сорта
1. Разная длина:		
длинных рукавов, ножек в брюках, растушах:		
детские (до 40-го размера включ.)	0,8	1,0
подростковые и взрослые	1,0	2,0
бортов:		
по 28-й размер включ.	0,5	1,0
свыше 28-го размера	1,0	1,5
боковых швов, вытачек, пройм в жилетах	1,0	1,5
коротких рукавов, ножек в шортах, напульсников, манжет, плечевых швов, концов воротника, накладных карманов, клапанов, рамок прорезных карманов и других мелких деталей	0,5	1,0
2. Разная ширина:		
рукавов, ножек	1,0	1,5
манжет, напульсников, накладных карманов, клапанов, рамок прорезных карманов, пояск, штаник и других аналогичных деталей	0,5	1,0
3. Несимметричность:		
вытачек, швов, складок и рельефов правой и левой стороны, карманов, клапанов, рамок прорезных карманов разное расстояние между петлями.	1,0	1,5
детские (до 40-го размера включ.)	0,5	1,0
подростковые и взрослые	1,0	1,5
перекос воротника, отклонение застежки «молния», планки и переднего разреза от средней линии	0,5	1,0

Наименование швейного производственного порока	Размер порока, см, не более, в изделии	
	1-го сорта	2-го сорта
4. Отклонение строчки от конструктивной линии: при подшивке верха и низа изделия при отстачивании воротника, бейки, планки, застежки «молния», борта, рукавов, карманов, кокетки	0,5 0,2	1,0 0,3
5. Несовпадение полос рисунка заметнос; шов спинки, лодыжки, рукавов (на месте плечевого сгиба) прочие детали	Не допускается	Допускается
6. Несовпадение соединительных швов: при втачивании манжет, напульсников при втачивании: рукавов по шаговому шву в брюках и рейт-тузах	Не учитывается 1 0,5	1,0
7. Прохваты на лицевой стороне при подшивке изделий на машине двухниточного краеобметочного шва: в изделиях, вырабатываемых из любого вида сырья, кроме шерстяной пряжи и ее сочетаний с химическими нитями, малозаметны до 0,3 см в изделиях, вырабатываемых из шерстяной пряжи и ее сочетаний с химическими нитями	Не учитывается до 1,0 Не учитывается до 1,5	Не допускаются

**Примечания.**

- Порок «явная прорубка» определяют по ГОСТ 26006—83.
- Перекос воротника измеряют от плечевых швов или линии реглана позочек до края воротника.
- В детских изделиях из чистошерстяной пряжи и ее сочетаний с химическими нитями допускаются прохваты в соответствии с ГОСТ 9374-77.
- В изделиях не учитываются при подсчете общего количества пороков пороки перечисленные в пунктах 1—6 размером до 0,5 см; несовпадение сбивок при стачивании рукавов и боковых швов изделий с коттоновых машин;
- перед длиной спинки до 2,5 см в изделиях с коттоновых машин;
- несовпадение начала и конца плоского шва размером до 0,5 см;
- разная ширина краев и середины застежкой отделки (заработка) до 1,0 см.
- В изделиях не допускаются:
- прорубка;
- образование складки швом;
- пропуск шва, за исключением незахвата нижнего слоя полотна при подшивке изделий двухниточным красобмсточным и одноНиточным цепным потайными швами при пересечении продольных швов более пяти уков.
- При несоответствии цвета швейных ниток и прикладных материалов, предусмотренных утвержденным образцом-эталоном, конфекционной картой и технической документацией на изделие, изделие относится ко 2-му сорту.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).