



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

УБОРЫ МЕХОВЫЕ ЖЕНСКИЕ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 10151—75

Издание официальное

Б3 6—92'

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

УБОРЫ МЕХОВЫЕ ЖЕНСКИЕ

Общие технические условия

Fur stoles, capes and scarfs for ladies.
General specifications**ГОСТ****10151—75**

ОКП 89 4400

Срок действия	<u>с 01.07.76</u>
	<u>до 01.01.96</u>

Настоящий стандарт распространяется на женские меховые уборы: пелерины, полуpelерины, палантины, горжеты, шарфы, косынки, муфты, изготовленные из выделанных меховых шкурок и их частей.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Женские меховые уборы должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по техническому описанию, утвержденному в установленном порядке, и образцам (эталонам) по ГОСТ 15.007—88.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2. (Исключен, Изм. № 2).

1.3. Пелерины, полуpelерины, палантины, шарфы, косынки и муфты должны быть изготовлены на подкладке.

1.4. Горжеты изготавливают двух типов: плоские — с подкладкой и трубчатые — без подкладки.

1.5. Женские меховые уборы должны изготавливаться из материалов, указанных в табл. 1.

С. 10 ГОСТ 10151—75

П р и м е ч а н и я:

1. Деформация — четко выраженная закрученность вершин остевых волос.
2. Женские меховые уборы, изготовленные из хвостов, лап, полуулан шкурок, по группам пороков не подразделяют.
3. На изделиях допускается не более одного порока данной группы.
4. При наличии на изделии двух различных пороков группы «вторая» изделие переводят в группу пороков «третья»
5. Швы, соединяющие пластиинки, не учитывают.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.23. (Исключен, Изм. № 3).

1.24. Новые изделия улучшенного качества с индексом «Н» должны соответствовать требованиям группы пороков «первая» или «вторая» со следующим изменением: не допускаются легкое поредение волосяного покрова и нежелательные оттенки.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.25. (Исключен, Изм. № 2).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Приемку женских меховых уборов производят партиями. Партией считают количество одноименных изделий одного вида меха, оформленное одним документом о качестве.

2.2. Проверке на соответствие требованиям настоящего стандарта подвергают каждое изделие партии.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Изделие осматривают на столе в расправленном виде, проверяют качество мехового верха и подкладки.

3.2. Площадь изделия определяют металлической рулеткой или линейкой с ценой деления 1 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 19878—74.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

А. Н. Беседин, К. С. Загородникова, Н. П. Гусева, О. А. Бerezкина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12.05.75 № 1241

3. Периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 10151-62

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15.007-88	1.4	ГОСТ 12438-66	1.5
ГОСТ 1875-83	1.5	ГОСТ 12581-67	1.5
ГОСТ 2974-75	1.5	ГОСТ 12780-67	1.5
ГОСТ 3157-69	1.5	ГОСТ 12804-67	1.5
ГОСТ 3595-74	1.5	ГОСТ 12807-88	1.5
ГОСТ 6803-78	1.5	ГОСТ 13315-88	1.5
ГОСТ 7179-70	1.5	ГОСТ 44781-69	1.5
ГОСТ 9296-74	1.5	ГОСТ 19878-74	4.1
ГОСТ 10322-71	1.5	ГОСТ 21284-75	1.5
ГОСТ 10714-73	1.5	ТУ 17-20-05-86	1.5
ГОСТ 11103-74	1.5	ТУ 17-20-60-88	1.5
ГОСТ 11616-79	1.5	ТУ 17-20-81-86	1.5
ГОСТ 11809-82	1.5	ТУ 17-20-130-84	1.5
ГОСТ 12133-86	1.5	ТУ 17-1395-75	1.5

6. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта СССР от 01.03.90 № 333

7. Переиздание (июнь 1993 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в декабре 1980 г., декабре 1985 г., марте 1990 г. (ИУС 2-81, 3-86, 5-90)

*Редактор Т. П. Шашина
Технический редактор В. Н. Малькоев
Корректор А. В. Прокофьев*

Сдано в наб. 10.05.93. Подп. к печ. 19.06.93. Усл. л. л. 0,97. Усл. кр.-отт. 0,97.
Уч.-изд. л. 0,80. Тираж 329 экз. С 502.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Коломенский пер., 14.
Тип. «Московский печатник», Москва, Ленинградский пр., 6. Зак. 329

Таблица 1

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
1. Шкурки белки	ГОСТ 12780-67	Для верха изделий
2. Шкурки белька	ГОСТ 11809-82	То же
3. Шкурки выхухоли	ТУ 17-1395-75	>
4. Шкурки горностая и ласки	ГОСТ 12804-67	>
5. Каракульча	ГОСТ 10714-73	>
6. Каракуль чистопородный крашеный	ГОСТ 9296-74	>
7. Каракуль чистопородный цветной	ГОСТ 3695-74	>
8. Каракуль чистопородный серый	ГОСТ 3157-59	>
9. Каракуль чистопородный крашеный в цветные тона	ТУ 17-20-81-86	>
10. Шкурки колонка	ГОСТ 12581-67	>
11. Шкурки кролика	ГОСТ 2974-75	>
12. Шкурки крота	ГОСТ 13315-88	Для верха изделий
13. Шкурки куницы	ГОСТ 11616-79	То же
14. Шкурки лисицы красной, крестовки, сиводушки	ГОСТ 14781-69	>
15. Шкурки лисицы серебристо-черной, платиновой, снежной и черно-буровой	ГОСТ 6803-72	>
16. Шкурки лисицы серебристо-черных, платиновых, снежных и черно-бурых крашеные	ТУ 17-20-130-84	>
17. Шкурки норки	ГОСТ 10322-71	>
18. Шкурки нутрии	ГОСТ 12133-86	>
19. Шкурки ондатры	ГОСТ 17105-74	>
20. Шкурки песца	ГОСТ 7179-70	>
21. Шкурки соболя	ГОСТ 12438-66	>
22. Шкурки соболя крашеные	ТУ 17-20-60-88	>
23. Лапы и полулапы от шкурок лисицы и песца	ТУ 17-20-05-86	>
24. Лапы от шкурок норки	То же	>
25. Скорняжный лоскут каракуля	>	>
26. Хвосты от шкурок куницы, лисицы, норки, песца, соболя	>	>
27. Шкурки ягнят-муаре	ГОСТ 21184-75	>
28. Кожа для одежды и головных уборов	ГОСТ 1875-83	Для расшивки

Примечание. Прикладные и вспомогательные материалы, применяемые для изготовления изделий, должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изд. № 3).

1.6. (Исключен, Изм. № 3).

1.7. Изделия должны быть изготовлены из шкурок или их частей, однородных по густоте, высоте, мягкости, извитости, блеску, цвету, окраске волосяного покрова; шкурки с извитым волосяным покровом должны быть подобраны по характеру завитка.

1.8. Окраска, густота, высота волосяного покрова должны соответствовать природным изменениям свойств по участкам шкурки, характерным для данного вида меха.

1.9. Окраска волосяного покрова изделий, изготовленных из шкурок однотонного крашения, должна быть равномерной.

1.10. Дыры, разрывы, плешины, ломины, закусы, а также участки с явно отличающимся характером волосяного покрова должны быть удалены, вставки и приставки подобраны в соответствии с качеством и направлением волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне изделия.

1.11. Допускаются дыры и плешины площадью не более $0,2 \text{ см}^2$.

1.12. (Исключен, Изм. № 2).

1.13. Поперечные швы, соединяющие меховые шкурки или их части, должны совпадать.

1.14. Швы мехового верха должны быть ровными, без пропусков и просечек, без посадки сторон, без захвата волоса в шов, хорошо расправлennыми.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.15. Детали текстильной подкладки должны быть целыми. Швы, соединяющие детали подкладки, — по ГОСТ 12807—88.

1.16. Подкладка должна быть без складок и перекосов.

1.17. Горжеты должны быть изготовлены из шкурок с сохранением головы, хвоста и лап с коготками.

1.18. Головка горжета, имитирующая голову зверя, должна быть на каркасе. Глаза — стеклянные или пластмассовые на проволочном креплении.

1.19. (Исключен, Изм. № 3).

1.20. Изделия должны быть чистыми и симметрично расправлennыми.

1.21. В зависимости от состояния волосяного покрова изделия делят на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2

Таблица 2

Наименование видов меха	Сорт	Характеристика волосистого покрова
Беличий хребтник некрашеные и крашеные	Первый	Полноволосый, с развивающимися направляющими и оставыми волосами, густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недоразвитыми направляющими, оставыми и пуховыми волосами
Шкурки белька некрашеные и крашеные	Первый	Густой, шелковистый, блестящий, крепко凝聚ящий
Шкурки выхухоли некрашеные	Первый	Полноволосый, блестящий, с густым пухом и частой остью
Шкурки горностая	Первый	Полноволосый, развивающийся, с частой остью и густым пухом, чисто белого цвета
некрашеные	Второй	Полноволосый, развивающийся, с наличием редко разбросанных черных волосков
	Первый	Полноволосый, развивающийся, с частой остью и густым пухом
Каракульча выделанная некрашеная и крашеная	Второй	Менее полноволосый, недостаточно развивающийся
	Первый	Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный не менее чем на 75% площади изделия
	Второй	Ясно выраженный муаристый рисунок, распространенный не менее чем на 50% площади изделия
Каракуль-каракульча	Первый	Завитки узкие, низкие упругие вальки и узкие гравики вперемежку с отчетливым муаристым рисунком, распространенные не менее чем на 75% площади изделия
	Второй	Завитки узкие, упругие вальки и узкие гравики вперемежку с отчетливым муаристым рисунком, распространенные не менее чем на 50% площади изделия
Каракуль чистолородный выделанный крашеный	E	Густой, шелковистый, блестящий.
	II	Завитки: плотные, упругие, средние по ширине, длинные вальки по всей площади. Допускается незначительное количество гравок
	III	Густой, шелковистый, блестящий
	3	Завитки: упругие, длинные и средние по длине узкие вальки вперемежку с узкими гравиками, переходящие в короткие узкие вальки или гравики
	-	Густой, шелковистый, блестящий.
	-	Завитки: недостаточно плотные и упругие, средние по ширине и длинные вальки, переходящие в короткие вальки и бобы.

Продолжение табл. 2

Наименование вида меха	Сорт	Характеристика волоссяного покрова
Каракуль чистопородный выделанный крашеный	T	Допускается незначительное количество грибок. Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: упругие узкие и средние по ширине, длинные и средние по длине ребристые вальки или гравки, или такие же завитки вперемежку с полукруглыми вальками, переходящие в средние и короткие по длине ребристые вальки и гравки.
	ТУ	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: ребристые вальки или гравки широкие, длинные, средние и короткие, или такие же завитки вперемежку с полукруглыми вальками, переходящие в широкие, средние и короткие по длине гравки и ребристые вальки вперемежку с бобами.
	C	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плоские, средние по ширине, длинные и средние по длине вальки вперемежку с плоскими гравками, переходящие в короткие плоские завитки.
	CC	Недостаточно густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плоские вальки и гравки, переходящие в более плоские вальки и ласы.
	У	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные, упругие разной ширине и длины вальки или такие же, но плоские вальки и гравки, переходящие в средние и короткие по длине вальки, гравки или такие же, но плоские, завитки.
	УУ	Недостаточно густой, шелковистый, блестящий. Завитки: недостаточно плотные, слабоупругие, разные по ширине, средние и короткие по длине вальки или такие же, но плоские завитки или гравки, или бобы, переходящие в бобы, ласы и плоские завитки.
	УУУ	Редкий, малошелковистый, слабоблестящий или слегка стекловидноблестящий. Завитки: рыхлый, мелкий боб, кольцо, горошек, ласы.
	Первый	Допускается наличие грибок. Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской «сур». Завитки: плотные, упругие разной длины и шириной вальки, бобы с незначительным количеством гравок или плотные разной ширины и
Каракуль чистопородный цветной окраски «сур»		

Продолжение табл. 2

Наименование видов меха	Сорт	Характеристика волоссяного покрова
Каракуль чистопородный: белой окраски	Второй	длины гравки, или гравки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полуокруглыми вальцами, или длинные плоские вальцы разной ширины, переходящие в короткие плоские вальцы, или плоские вальцы вперемежку с плоскими гравками Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной и уравненной окраской «сур». Завитки, недостаточно плотные разных размеров вальцы, бобы, переходящие в слабозавитые бобы, кольца, горошек и ласы, а также гравки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полуокруглыми вальцами, или разной ширины и длины плоские вальцы и гравки
розовой, коричневой, других однотонных окрасок и крашеный в цветные тона	Первый	Густой, или менее густой шелковистый, блестящий. Завитки: среднего и крупного размера, плотные и недостаточно плотные, полуокруглые, плоские ребристые вальцы вперемежку с гравками или средние и крупные бобы, переходящие в недостаточно плотные бобы или гравки
Каракуль чистопородный светло-серый, серый, темно-серый, черно-серый	Первый	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: плотные вальцы разной длины и ширины вперемежку с гравками; плоские длинные и средние вальцы и гравки; плотные крупные и средние бобы, переходящие в бобы и гравки
	Второй	Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: разной длины и ширины вальцы, бобы, с незначительным количеством гравок или плотные широкие вальцы в преобладающем количестве и бобы, или в преобладающем количестве гравки или ребристые вальцы вперемежку с полуокруглыми вальцами, или плоские вальцы различной длины Густой и недостаточно густой, малошелковистый, слабоблестящий. Завитки: слабоупругие разных размеров вальцы, бобы, гравки, а также упругие крупные и средние кольца по всей площади изделия

Продолжение табл. 2

Наименование видов меха	Сорт	Характеристика волосяного покрова
Шкурки колонка некрашеные и крашеные: мягковолосые	Первый	Полноволосый, шелковистый, блестящий, с высокой частотой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, шелковистый, блестящий, с недостаточно развитившимся остью и пухом
грубоволосые	Первый	Полноволосый, грубоватый, блестящий, с частотой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, грубоватый, с недостаточно развитившимся остью и пухом
Шкурки кролика некрашеные и крашеные: нестриженые	Первый	Полноволосый, с развитившимся остью и пухом
	Первый	Полноволосый, с шелковистым ровным густым пухом
стриженые с удаленной остью Шкурки куницы	Первый	Полноволосый, с развитившимся остью и пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развитившимся остью и пухом
Шкурки ласки: белого цвета	Первый	Полноволосый, с частотой остью и густым пухом, чисто белого цвета
	Первый	Полноволосый, с частотой остью и густым пухом светло-коричневого цвета
светло-коричневого цвета крашеные	Первый	Полноволосый, с частотой остью и густым пухом
	Первый	Полноволосый, с частотой остью и густым пухом, чисто белого цвета
Шкурки лисицы красной, крестовки, сиводушки, некрашеные и крашеные: нестриженые	Первый	Полноволосый, с частотой ровной остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развитившимся кроющим волосом и пухом
стриженые	Первый	Густой плотный по всей площади
	Первый	Полноволосый, с развитившимся направляющим и оставшим волосом и густым пухом
Шкурки лисицы серебристо-черных, серебристо-черных беломордых, платиновых, платиново-беломордых, снеж-	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развитившимся направляющим, оставшим и пуховым волосом

Продолжение табл. 2

Наименование видов меха	Сорт	Характеристика волосистого покрова
ных и черно-бу- рых некрашеные и крашеные Шкурки норки некрашеные и кра- шеные	Первый	Полноволосый, развивающийся блестящий, с густой остью и пухом
Шкурки ондат- ры некрашеные и крашеные: нестриженые	Второй	Менее полноволосый, блестящий, с недоразви- вшимися остью и пухом
стрижение с удаленной остью Шкурки песца белого и голубого некрашеные и кра- шеные	Первый	Полноволосый, с высокой, блестящей, упру- гой, частой остью и густым пухом
	Первый	Полноволосый, с шелковистым, ровным, гус- тым пухом по всей площади
	Первый	Полноволосый, с развивающимся направляю- щим и оставшим волосом и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно разви- вшимися направляющим, оставшим и пуховым во- лосом
Шкурки соболя некрашеные и кра- шеные	Первый	Полноволосый, с высокой, блестящей, частой остью и густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно разви- вшимися остью и пухом
	Первый	Полноволосый, густой
Хвости от шку- рок куницы, лиси- цы, песца, соболя, норки Шкурка ягнят- муаре	Первый	Низкий, прилегающий, блестящий с муарис- тым рисунком не менее чем на 50% площа- ди изделия
	Второй	Низкий, прилегающий, блестящий, с муарис- тым рисунком менее чем на 50% площа- ди изделия
Шкурки нутрии: нестриженые	Первый	Полноволосый с блестящей остью, густым пухом
	Второй	Менее полноволосый, с недостаточно разви- вшимися остью и пухом или менее густой
стрижение	Первый	Густой с блестящей частой остью и гус- тым пухом
	Второй	Менее густой с поредевшими остью и пухом
	Первый	Пух густой, шелковистый
	Второй	Пух менее густой и шелковистый
	Первый	Блестящий, с завитками различной формы и муаристости
с удаленной остью Скорняжный зоксук харакуля	Второй	Менее блестящий, матовый с завитками раз- личной формы и ласами

П р и м е ч а н и я .

1 Изделия, изготовленные из шкурок крота, ласи и полудали от шкурок лисицы и песца, лап от шкурок норки, по сортам не подразделяют.

2 В изделиях, изготовленных из шкурок двух различных видов меха, сорт определяют отдельно по каждому виду меха.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

1.22. В зависимости от пороков изделия подразделяют на группы в соответствии с табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Наименование вида меха	Назначение пороков	Группы пороков		
		первая	вторая	третья
Шкурки горностая, ласки, ондатры, крота, норки, штурши	Швы, заметные, со стороны волосистого покрова, общей длиной, см	Не допускаются	До 5	Св. 5 до 10
Шкурки кролика, лисицы красной стриженые	Деформация остьевых волосков площади изделия, %	Не допускается		До 10
Шкурки куницы, кролика, соболя	То же	Не допускается	До 10	До 20
Шкурки колонка, норки, белка	Легкое передвижение волосистого покрова	Не допускается	Допускается	—
Шкурки горностая, ласки, куницы, колонка, кролика, лисицы красной, серебристо-черной, платиновой, сиводушки, крестовки, снежной, черно-буровой, песца, соболя, норки	Нежелательный оттенок меха	Не допускается	Слегка желтоватый	Желтоватый
Шкурки клеточной норки белой, «сапфировой», «голубой ирис» и голубоголубой	То же	Не допускается	Коричневатый	Коричневый
Шкурки норки «алеутской» и серебристо-голубой	*	Не допускается	Оранжевый и ярко-оранжевый однотонный	Оранжевый и ярко-оранжевый не однотонный
Шкурки клеточной норки «паломино», розовой, «жемчужной», янтарь-сапфировой («хопуп») и голокоричневой	*	Не допускается	Бурожелтый	—
Шкурки клеточной норки «стопаз», «сталь», голокоричневой и темно-коричневой	*	Не допускается		