



11259-79

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ  
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ**  
**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ**  
**ГОСТ 11259—79**

Издание официальное

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва



## ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

## Определение сортности

Sewing goods for servicemen.  
Grade determination

ГОСТ

II259-79\*

Взамен  
ГОСТ 11259-69

ОКП 85 0000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 августа 1979 г. № 3164 срок введения установлен

с 01.01.81

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 27.09.85 № 3140  
срок действия продлен

до 01.01.91

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на швейные изделия, предназначенные для военнослужащих Советской Армии, Военно-Морского Флота, Министерства внутренних дел СССР, Комитета государственной безопасности СССР и других ведомств.

Стандарт устанавливает сортность швейных изделий следующих групп:

форменная одежда и швейные изделия:

шинельно-пальтовой (шинели, пальто, плащи, плащ-пальто, куртки хлопчатобумажные утепленные, телогрейки, бушлаты, плащ-накидки),

костюмно-платьевой (кители, мундиры, тужурки, куртки, «фланелевки», «форменки», платья, брюки, шаровары, юбки),

верхних рубашек, блузок, сорочек,

натального и постельного белья,

головных уборов,

форменных воротников,

подворотничков,

погон, погончиков и петлиц;

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



\* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменениями № 1, 2.  
утвержденными в июне 1982 г., сентябре 1985 г.  
(ИУС 9-82, 12-85).

© Издательство стандартов, 1987

Производственно-швейный дефект	Размер дефекта форменной одежды					
	никельно- пальтовой		костюмно-платьевой		верхних рубашек, блузок, сорочек	
	I	II	I	II	I	II
нилотки	—	—	—	—	—	—
8. Неравномерное расстояние между строчками в стеганных деталях:						
верха подкладки	0,5 1,0	0,8 1,5	—	—	—	—
9. Неправильная посадка фуражки: перекос переднего шва перекос заднего и боковых швов	— —	— —	— —	— —	— —	— —
10. Переход подкладки или нижних деталей на лицевую сторону					Не допускается	
11. Изменение ширины канта со стороны верхней детали	Не допускает ся 0,1		Не до- пускает- ся 0,1		Не до- пускает ся 0,1	
12. Навалы швов на длине 10,0 см				Не допускаются		

Примечание. Знак «—» означает, что указанный дефект к данной группе

Продолжение табл. 1

для групп											
и швейных изделий											
швейного и постельного белья		головных уборов		логонов, погонычков и петлиц		костюмно-пальтовой		костюмно-плательной		фартуков, нарукавников, бахил, рукавиц и др.	
I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
—	—	Не допускается	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0,5 1,0	1,5 2,0	—	—	—	—
—	—	Не допускается	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—
Не допускается	0,1	Не допускается	Не допускается	Не допускается	0,2	Не допускается				0,1	0,2
—	—	Не допускается	0,1	Не допускается	0,05	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
						0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4

не относится и не учитывается.

Таблица 2

Наименование группы изделий	Допускаемое общее количество производственно-швейных дефектов по сортам	
	I	II
Форменная одежда и швейные изделия; шинельно-пальтовая	4	6
костюмно-платьевая, сорочки, верхние рубашки, блузки	3	5
нательное белье	3	5
постельное белье	2	3
головные уборы	3	5
форменные воротники, подворотнички	1	2
логони, погонычики, петлицы	1	2
Специальная одежда	3	5

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

10. В изделиях I и II сортов не допускаются:

а) резко выраженные производственно-швейные дефекты, внешнего вида и посадки изделия на фигуре:

перекосы на полочках, спинке и воротнике;

расхождение полочек, шлиц или излишний заход одной на другую;

натяжение или излишняя посадка лацканов, подбортов или верхнего воротника, растяжение или излишняя посадка горловины, неровнота шва втачивания воротника;

отклонение рукавов вперед или назад, неправильное распределение посадки рукавов;

перекосы боковых и шаговых швов брюк;

неправильное соединение подкладки и утепляющей прокладки с верхом, вызывающее деформацию верха;

растяжение или излишняя посадка стенок фуражек;

недостаточная правка фуражки в передней части стенок (с деформацией малой стойки);

заметная посадка бортиков пилотки;

порок строчки;

б) прочие производственно-швейные дефекты:

изменения конструктивных линий и форм деталей изделий, а также ассортимента материалов и фурнитуры, предусмотренных технической документацией на изделия, если эти изменения не согласованы с заказчиком;

укорочение верхнего борта по отношению к нижнему;

удлинение левой стороны застежки брюк по отношению к правой стороне;

слабина в концах вытачек на деталях верха;

отсутствие прокладочных деталей, предусмотренных технической документацией на изделие;

замена шелковых ниток или ниток из химических волокон хлопчатобумажными, резкое несоответствие цвета и оттенка ниток цвету ткани в наружных строчках, не предусмотренные технической документацией на изделия;

несовпадение направления ворса на открытых деталях, не предусмотренное технической документацией на изделия;

необработанные открытые срезы в изделиях, изготовленных из осылающихся тканей;

опал;

отсутствие ваты в отдельных местах изделия или резко выраженная неравномерность настила ваты;

пробивание ваты на стеганой подкладке;

прорубание ткани иглой;

прорубание стежков обметывания петель;

разрыв картона околыша и необратимая деформация козырька и картона околыша фуражки;

слабина, складки и трещины на налобнике;

разноцвет верха в одной паре погон, погончиков и петлиц;

укорачивание или обуживание изделий самого малого размера и роста по основным измерениям на величину, превышающую отклонения, предусмотренные технической документацией на изделия;

увеличение или уменьшение размеров надставок;

отсутствие закрепляющих строчек или закрепок в уступах лацкана, в уголках карманов, петлях и других деталях;

слабина нижнего воротника, подкладки манжет.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

10а. Допускается разнооттеночность в пределах утвержденного заказчиком образца материала по цвету и качеству на закрытых деталях.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

11. Изделия с восстановленными вручную стежками обметывания петель относят ко II сорту.

12. Сортность форменной одежды и швейных изделий в зависимости от наличия пороков внешнего вида основной ткани определяют в соответствии с требованиями, установленными в табл. 3.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

12а. В специальной одежде I и II сортов допускаются пороки основной ткани:

близны в одну-две нити длиной не более 5,0 см для шерстяных тканей, не более 20,0 см — для хлопчатобумажных и льняных тканей;

недосеки до трех нитей для шерстяных и хлопчатобумажных тканей;

## Сортность форменной одежды и швейных изделий в зависимости

Порок внешнего вида ткани	Допускаемое количество пороков внешнего вида ткани или шинельно-пальтовой, костюмно-плательской					
	для					
	шерстяных, в том числе с содержанием химических водоотталкивающих веществ	хлопчатобумажных и льняных, в том числе с содержанием химических водоотталкивающих веществ	хлопчатобумажных прорезиненных плащевых			
	I	II	I	II	I	II
1. Утолщенные нити основы или утка; в изделиях из шерстяных тканей — не более трехкратной толщины, в изделиях из других тканей — от трехкратной до пятикратной толщины или двойники длиной более 5 см и до полной длины или ширины детали	1	2	1	2	1	2
2. Местные утолщения нитей основы или утка (слеты) более двухкратной и до пятикратной толщины включительно, в изделиях из шелковых тканей — до восемнадцатикратной толщины	1	2	1	2	1	2
3. Близины, рассечки отсутствие просновок, подвышки — каждый порок в одну нить длиной: до 5 см	Не допускаются	1	Не допускаются	1	1	2
более 5 см до 20 см включ.	Не допускаются	1	Не допускаются	1	Не допускаются	2
4. Недосеки, отсутствие не более трех уточных нитей	Не допускаются					

Таблица 3

от наличия пороков внешнего вида основной ткани

размер их в одном изделии или части комплекта для изделий групп

сорочки, верхних рубашек, блузок		натального- го постельного белья		головных утяжек		форменных воротников, подворот- ников			
тканей									
шелковых, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчато- бумажных, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчато- бумажных и льняных		всех видов		всех видов	
<b>Р Т</b>									
I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Не допускаются	1	1	2	2	3	1	2	1	2
	3	5	1	3	—	1	2	1	2
Не допускаются				1	2	Не допускаются	1	Не допускаются	1
Не допускаются		Не допускается		1	Не допускается	1	Не допускается	1	
Не допускаются							1	1	2

Порок внешнего вида ткани	Допускаемое количество пороков внешнего вида ткани или шинельно-пальтовой, костюмо-плательевой					
	ДЛЯ					
	шерстяных, в том числе с содержанием химических волокон	хлопчато-бумаж- ных и льняных, в том числе с содержанием химических волокон	хлопчато- бумажных прорезиненных плащевых			
	I	II	I	II	I	II
5. Загрязненные, масляные или цветные пятна основы или утка длиной не более 10 см	Не допускаются					
6. Заметная штоцка, размером в общей сложности по наибольшей длине на закрытых деталях, см:	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0
7. Пятна от крашения, масла, загрязнений размером в общей сложности по наибольшей длине см: на светлых тканях	Не допускаются					
на темных тканях	Не допускаются	0,5	Не допускаются	1,0	Не допускаются	1,0
8. Забоины, полосы от разного утка и сбатого ткацкого рисунка шириной: до 0,5 см	1	2	1	2	1	2
до 1,0 см	Не допускаются					
9. Ворсовые плешины или неравномерность стрижки размером по длине, см	Не допускается	0,5	Не допускается	1,0	—	—

Примечание. Знак «—» означает, что указанный порок к данной группе

## Продолжение табл. 3

размер их в одном изделии или части комплекта для изделий групп

сорочки, верхних рубашек, блузок				белья и постельного белья		головных уборов		форменных воротников, подворотничков	
текстильной									
шерстяных, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчатобумажных, в том числе с содержанием химических волокон		хлопчатобумажных и льняных		всех видов		всех видов	
I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Не допускаются				1	2	Не допускаются	Не допускаются	1	
Не допускается	1,0	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0	Не допускается	0,5	Не допускается	
Не допускаются				Не допускается	1,0	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются	
Не допускаются				—	—	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются	
Не допускаются				1	3	Не допускаются	Не допускаются	1	2
Не допускаются				—	—	Не допускается	0,5	—	—

не относится или не учитывается.

утолщенные нити основы и утка не более двух: для шерстяных тканей не более трехкратной толщины, для других тканей — от трехкратной до пятикратной толщины длиной от 5,0 см до полной длины или ширины детали.

126. В специальной одежде II сорта допускаются пороки основной ткани:

пятна от крашения и специальных пропиток, местные загрязнения и аналогичные пороки размером не более 0,5 см в темных шерстяных тканях и не более 1,0 см — в хлопчатобумажных тканях;

забоины, полосы от разного утка и сбитого ткацкого рисунка, загрязненные и цветные нити шириной 0,5—1,0 см.

12а, 12б. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

13. Распространенные пороки тканей (разнооттеночность, полосатость, мушковатость, шишковатость, засоренность и др.) в изделиях I сорта не допускаются, малозаметные — допускаются в изделиях II сорта.

14. Местные пороки внешнего вида тканей в погонах, погончиках и петлицах не допускаются.

15. Допускается незначительная разнооттеночность на хлястике и шлевке погон I и II сортов.

16. Засечки (красильные или печатные), затаски, щелчки, заметная штопка, заломы на открытых частях и деталях не допускаются.

17. Пороки внешнего вида основных материалов, указанные в табл. 3 и пп. 13, 16, на воротнике, лацканах, верхней планке, клапанах карманов, манжетах, обшлагах, поясе верхней рубашки и передних стенках фуражек не допускаются, на закрытых частях и деталях — допускаются.

18. В форменной одежде и швейных изделиях II сорта подплетины на открытых частях и деталях не допускаются, на закрытых — должны быть заштопаны.

В форменной одежде II сорта из плащевых прорезиненных тканей допускаются незаштопанные подплетины на закрытых деталях размером не более 1,0 см.

В специальной одежде II сорта допускаются заштопанные подплетины на открытых и закрытых частях изделия размером в общей сложности не более 1,0 см.

19. В изделиях I сорта из плащевых прорезиненных тканей не допускаются дефекты, понижающие защитные свойства тканей: дыры, проколы, прорубание машинной иглой, повреждения плеточного покрытия ткани и другие пороки.

В изделиях II сорта допускается наклеивание на месте повреждения пленочного покрытия усиливающих накладок из основной ткани диаметром 1,0—1,5 см в зависимости от размера одежды: в форменной одежде — до двух усиливающих накладок, в специальной одежде — до шести накладок на костюме (три накладки на куртке и три накладки на брюках или комбинезоне).

**18, 19. (Измененная редакция, Изм. № 1).**

19а. В специальной одежде I и II сортов из тканей и материалов с покрытиями допускаются подплетины, сгустки клея и клевые полосы в общем не более 2,0 см на закрытых частях и деталях.

**(Введен дополнительно, Изм. № 1).**

20. Сортность готовых швейных изделий в зависимости от общего количества допускаемых пороков внешнего вида основной ткани определяют по табл. 4.

Таблица 4

**Сортность готовых швейных изделий в зависимости от общего количества допускаемых пороков внешнего вида основной ткани**

Наименование группы изделий	Допускаемое общее количество пороков внешнего вида основной ткани по сортам	
	I	II
Форменная одежда швейные изделия:		
шинельно-пальтовая	4	6
костюмно-платьевая, верхние рубашки, сорочки, блузки, нательное белье	3	5
головные уборы	1	2
постельное белье:		
пододеяльники, простыни,	4	6
наволочки	3	4
форменные воротники, подворотнички	1	2
Специальная одежда:		
костюмно-пальтовая	4	6
костюмно-платьевая	4	6
фартуки, бахилы, рукавицы, перчатки двупалые, нарукавники	3	4

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

21. В изделиях I и II сортов допускаются пороки внешнего вида подкладочных тканей, указанные в табл. 5.

специальная одежда:

костюмно-пальтовой (утепленные: костюмы, куртки и брюки, полукомбинезоны; пальто, полупальто, плащи, полуплащи),

костюмно-платьевой (костюмы, куртки и брюки, рубашки, комбинезоны, полукомбинезоны, юбки),

фартуков, рукавиц, перчаток двупалых, баходил, нарукавников.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Изделия по внешнему виду (художественно-эстетическим показателям — модель, отделка, колористическое оформление, соответствие применяемых материалов верха, подкладки, прикладных материалов и т. д.), посадки изделия на фигуре, технологии изготовления и применяемым материалам должны соответствовать образцу (эталону), утвержденному заказчиком. Изделия, не соответствующие образцу (эталону), следует считать не соответствующими требованиям технической документации.

3. На готовые швейные изделия устанавливают два сорта: I и II.

4. В комплектах изделий сортность каждого изделия устанавливают отдельно.

Допускается по согласованию изготовителя с заказчиком устанавливать сортность комплекта изделий по изделию низшего сорта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4а. В специальных изделиях с утеплителем из меха по настоящему стандарту определяют только сортность тканевого верха. Сортность утеплителя из натурального меха определяют по нормативно-технической документации на соответствующий вид изделия.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

5. Сорт изделия устанавливают в зависимости от наличия производственно-швейных дефектов и пороков внешнего вида основных и подкладочных тканей.

6. Все части и детали изделия подразделяют на открытые и закрытые. К закрытым частям и деталям изделия относят невидимые во время носки:

внутренние стороны лацканов в изделиях, не застегивающихся до верха;

подборта;

части полочек, закрываемые бортами;

участки изделия, закрываемые деталями (накладными карманами, наколенниками, налокотниками, воротником «фланелевки», бортиком пилотки и др.) и частями деталей;

Таблица 5

## Допускаемые пороки внешнего вида подкладочной ткани

Порок внешнего вида ткани	Допускаемое количество пороков ткани в подкладке изделия по сортам	
	I	II
1. Пятна размером до 1,5 см: на шелковой подкладке	1	2
на хлопчатобумажной подкладке	2	4
2. Заметная штопка размером не более 1,5 см	1	2
3. Недосеки от 3 до 5 нитей	2	4
4. Ворсовые плешины размером до 5,0 см	2	5

(Измененная редакция, Изм. № 2).

22. В подкладке изделий I сорта допускаются малозаметные распространенные пороки (разнооттеночность, полосатость, шишковатость, мушковатость, засоренность).

В подкладке изделий I и II сортов допускаются утолщенные нити и глянцшуссы.

23. Обнаруженные в изделиях пороки внешнего вида основных и подкладочных тканей, не предусмотренные настоящим стандартом, приравнивают к аналогичным.

24. Методы контроля качества — по ГОСТ 4103—82.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

**Изменение № 3 ГОСТ 11259—79 Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности**

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 21.06.90 № 1707

Дата введения 01.01.91

Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Настоящий стандарт распространяется на швейные изделия, предназначенные для военнослужащих Министерства обороны СССР, Министерства внутренних дел СССР, Комитета государственной безопасности СССР».

Стандарт устанавливает сортность швейных изделий следующих групп:

- форменная одежда и швейные изделия  
шинельно-пальтовой (шинели, пальто, плащи, плащ-пальто, бушлаты, пласти пакидки),
- костюмно-платьевой (жакеты, мундиры, тужурки, куртки, платья, брюки, юбки),
- форменных рубашек, блузок,
- шательного и дежурственного белья
- блузовых уборов,
- галстуков, форменных воротников, подворотников,
- логотипов, поясов и петлиц;
- специальная одежда
- костюмно-вальтовой (утепленный: костюмы, толстогрейка и шаровары, куртки и брюки, полукомбинезоны; пальто, полу пальто, плащи).

(Продолжение см. с. 270)

костюмной (костюмы, куртки и брюки, блузы, комбинезоны, полукомбинезоны, юбки),  
фартуков, рукавиц, перчаток двуваловых, баход, нарукавников»

Пункт 4а. Второй абзац дополнить словами: «При этом верх изделия должен комплектоваться, как правило, утеплителем соответствующего ему сорта».

Пункты 5, 7. Заменить слова: «производственно-швейных дефектов» на «допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий».

Пункт 7, Таблица 1. Наименование и головку изложить в новой редакции; таблицу дополнить пунктами — 13, 14 и примечанием 2 (см. с. 276);

графа «Наименование допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий». Пункт 2. Второй абзац после слова «обшлагов» дополнить словом: «хлястиков»;

дополнить абзацем (после второго): «наушников»; соответственно в графе «головных уборов» дополнить значениями для I сорта — 0,5; II сорта — 0,7 (в остальных графах поставить прочерк);

четвертый абзац после слова «столбиков» дополнить словом: «хлястиков»; дополнить абзацем (после седьмого): «шва стачивания стенок со швом стачивания околыша»; соответственно в графе «головных уборов» дополнить значениями для I сорта — 0,1; II сорта — 0,3 (в остальных графах поставить прочерк);

пункт 5. Графа «погон, погончиков и петлиц». Заменить значения: 0,05 на 0,1; 0,15 на 0,2;

пункт 9. Графа «Наименование допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий». Исключить слова и значение: «перекос переднего шва»; 0,2;

пункт 11. Графа «погон, погончиков и петлиц». Заменить значение: 0,05 на 0,1.

(Продолжение см. с. 271)

Пункт 8. Заменить слова: «Производственно-швейные лороки» на «Нанесение допускаемых отклонений по контролируемым признакам готовых изделий».

Пункт 9 и таблицу 2 изложить в новой редакции: «9. Сортность готовых швейных изделий в зависимости от общего количества допускаемых отклонений по контролируемым признакам и пороков внешнего вида основной ткани в изделии определяют по табл. 2.

Таблица 2

Наименование групп изделий	Общее количество допускаемых отклонений по контролируемым признакам и пороков внешнего вида основной ткани в изделии по сортам	
	I	II
Форменная одежда и швейные изделия: школьно-пальтовая	6	10
костюмно-плательная, форменные рубашки, блузки, кательное белье	5	9
головные уборы	3	6
постельное белье:		
пододеяльники, простыни	5	8
наволочки	4	6
галстуки, форменные воротники, подворотнички	1	3
погоны, погончики, петлицы	—	1
Специальная одежда:		
костюмно-пальтовая	7	11
костюмная	6	10
фартуки, бахилы, рукавицы, перчатки двупалые, нарукавники	5	8

Пункт 10. Второй, тринадцатый абзацы исключить (з, 6);

девятый второй абзац изложить в новой редакции: «опал, ласы, пролегающие швы».

дополнить абзацами: «неориентированное пришивание форменных пуговиц; пропущивание клея на лицевую поверхность детали, отслоение термоклеевого прокладочного материала от ткани верха, коробление дублированных деталей; искривление или перекос переднего шва стечок фуражки».

Пункт 10а дополнить словами: «а также между погонами и петлицами на одном изделии».

Пункт 12. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 272)

## Допускаемое количество пороков извещенного вида ткани

## Форменная одежда и

шерстяные-пальтовые,  
костюмно-плательныеформенных рубашек  
блузокПорок извещенного вида  
основной ткани

зди

шерстяных, в том числе с содержанием химических полокон	хлопчатобумажных и льняных, в том числе с содержанием химических полокон	хлопчатобумажных прорезиненных пальщенных	шелковых, в том числе с содержанием химических полокон	хлопчатобумажных, в том числе с содержанием химических полок
---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

сорт

I	II								
---	----	---	----	---	----	---	----	---	----

1. Утолщенные нити основы или утка: в изделиях из шерстяных тканей — не более трехкратной толщиной, в изделиях из других тканей — от трехкратной до пятикратной толщины или двойники длиной более 5 см и до полной длины или шириной детали.

2. Местные утолщения нитей основы или утка (слеты) более двухкратной и до пятикратной толщины включительно, в изделиях из шелковых тканей — до восемькратной толщины.

3. Близны, рассечки, отсутствие просновок, поднырки — каждый порок в одну нить длиной: до 5 см

более 5 до 20 см включ.

4. Недосеки, отсутствие не более трех уточных нитей

Не допускаются	I	2	I	2	Не допускаются	I	I	I	2
I	2	I	2	I	2	3	5	I	3
Не допускаются	I	Не допускаются	I	I	2	Не допускаются			
Не допускаются	I	Не допускаются	I	Не допускаются	2	Не допускаются			

Не допускаются

Не допускаются

Таблица 3

или размер их в одном изделии или части комплекта для изделия группы

швейные изделия		Специальная одежда													
натянутого и постельного белья	головных уборов	костюмно-пальтовой, костюмной										фартуков, рушников, перчаток двурядных, бахил, нерукавнич- ных			
тканей		хлопчатобумажных и льняных		всех видов		всех видов		шерстяных, в том числе с содержанием химических подлокон		хлопчатобумажных и льняных, в том числе с содержанием химических подлокон		плащевых с пленочным покрытием		хлопчатобумажных и льняных	
1	II	I	II	I	II	I	II	1	II	I	II	I	II	I	II
2	3	1	2	1	2	Не допускается		1	2	1	2	2	3		
—	—	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	—	—		
1	2	Не допускается	1	Не допускается	1	Не допускается	1	Не допускается	1	1	2	1	2	1	2
Не допускается	1	Не допускается	1	Не допускается	1	Не допускается	2	Не допускается	2	Не допускается	2	2	Не допускается	2	2
Не допускаются	1	1	2	Не допускается		Не допускается		Не допускается		Не допускаются	1	2			

(Продолжение см. с. 274)

Порок внешнего вида основной ткани	Допускаемое количество пороков внешнего вида ткани									
	Форменная одежда и					для				
шерстяно-шальтовой, костюмно-плательной					форменных рубашек, блузок					
	шерстяных, в том числе с содержанием химических волокон	хлопчатобумажных и льняных в том числе с содержанием химических волокон	хлопчатобумажных прорезиненных плащевых	шелковых, в том числе с содержанием химических волокон	хлопчатобумажных, в том числе с содержанием химических волокон					
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
5. Загрязненные, масляные или цветные пятна основы или утка длиной не более 10 см			Не допускаются				Не допускаются			
6. Штопка размером в общей сложности по наибольшей длине на закрытых деталях, см:	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0
7. Пятна от крашения, масла, загрязнений размером в общей сложности по наибольшей длине, см:			Не допускаются				Не допускаются			
на светлых тканях			Не допускаются				Не допускаются			
на темных тканях	Не допускаются	0,5	Не допускаются	1,0	Не допускаются	1,0	Не допускаются			
8. Забоины, полосы от разного утка и сбитого ткацкого рисунка шириной: до 0,5 см	1	2	1	2	1	2	Не допускаются			
до 1,0 см			Не допускаются				Не допускаются			
9. Ворсовые плешины или неравномерность стрижки размером по длине, см	Не допускается	0,5	Не допускается	1,0	—	—	—	—	—	—
10. Заломы с отсутствием и нарушением пленки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Примечание. Знак «—» означает, что указанный порок к данной группе не относится или не учитывается.										

или размер их в одном изделии или части комплекта для изделий группы

## швейные изделия

## Специальная одежда

интимного и постельного белья	головных уборов	галстуков, форменных воротников, подворотников	костюмно-пальтовой, костюмной				фартуков, рукалок, перчаток двупалмых, бахил, нарукавников
-------------------------------	-----------------	------------------------------------------------	-------------------------------	--	--	--	------------------------------------------------------------

## текстиль

хлопчатобумажных и льняных	всех видов	всех видов	шерстяных, в том числе с содержанием химических волокон	хлопчатобумажных и льняных, в том числе с содержанием химических волокон	плательных с пленочным покрытием	хлопчатобумажных и льняных
----------------------------	------------	------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
1	2	Не допускаются	Не допускаются	I		Не допускаются						1	2	
Не допускается	1,0	Не допускается	0,5	Не допускается	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0		
Не допускаются	1,0	Не допускаются	Не допускаются			Не допускаются						1,0		
—	—	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются	0,5	Не допускаются	1,0	Не допускается	1,0	Не допускается	1,0		
1	3	Не допускаются	1	2	1	2	1	2	1	2	1	3		
—	—	Не допускаются	—	0,5	—	—	Не допускаются	0,5	Не допускается	0,5	—	—	—	—
—	—	Не допускаются	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(Продолжение см. с. 276)

**Сортность готовых швейных изделий в зависимости от наличия  
отклонений по контролируемым признакам**

СМ	Размер отклонения для групп											Сортность в зависимости от наличия					
	Форменной обладки и швейных изделий			Форменных рубашек, блузок			Нательного постельного белья			Головных украшений Уборов			Погон, погоны- чеков и ве- шив			Костюмно- платьев	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11
13. Отклонение расстояния от нижнего края по- гоя до булавки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. Несоответст- вие длины кляпа- на ширине на- кладного кармана	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,30,20,4	—	—	—

2. При определении сортности галстуков, форменных воротников и подворотничков учитывают отклонения: «искри-  
гленный край» и «несимметричность». Размеры отклонений по сортам соответствуют погонам, погочкам и петличкам.  
Пункты 12а, 12б исключены.  
Пункт 17 после слова «клапанах» дополнить словами: «и листочках»  
Пункт 20 и таблицу 4 исключить.

(ИСС № 10 1990 г.)

Редактор *Т. П. Шашима*  
Технический редактор *Э. В. Матяй*  
Корректор *С. И. Ковалева*

Сдано в наб. 10.11.85 Подж. в печ. 29.12.87 1,5 усл. л. л. 1,5 усл. кр.-отт. 1,17 уч.-изд. л.  
Тираж 6000 Цена 5 коп.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., д. 3.  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 5237.

нижнюю часть верхней рубашки, блузки, куртки, предназначенных для носки с заправкой в брюки или юбку, на расстоянии 20,0 см от низа в форменной одежде и на расстоянии 30,0 см от низа в специальной одежде;

нижнюю часть половинок брюк, предназначенных для носки с заправкой в сапоги, на расстоянии 15 см от низа;

нижний воротник, внутреннюю часть стойки воротника;

подзоры, обтачки в карманах с клапанами, подкладку карманов, обтачки карманов в боковых швах брюк;

подгиб шлиц, низа изделия и рукавов;

обтачки горловины и рукавов;

подкладку клапанов, листочек, хлястиков, манжет, поясов, нижние части стенок пилоток;

гульфик и откосок брюк;

подкладку гульфика и откоска брюк;

подкладку планок и кокеток;

внутренние невидимые стороны складок;

подкладку рукавов, брюк, головных уборов и погон;

хлястик и шлевки погон;

пояс и верхнюю часть хлопчатобумажных брюк и шаровар, закрываемые нижней частью кителя или куртки на расстоянии 15,0 см от пояса;

нижние планки, верхнюю часть нижних половинок рукавов;

подкладку рукавиц, двупалых перчаток;

подкладку спинки и полочки съемного утеплителя со стороны, пристегивающейся к куртке;

подкладку съемного утеплителя брюк.

7. Сортность готовых швейных изделий в зависимости от наличия производственно-швейных дефектов определяют в соответствии с требованиями, установленными в табл. 1.

#### 6, 7. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

8. Производственно-швейные пороки, не указанные в табл. 1, приравнивают к аналогичным или не учитывают, если они не ухудшают внешнего вида изделия, посадки его на фигуре и не влияют на прочность его в носке.

9. Сортность готовых швейных изделий в зависимости от общего количества допускаемых производственно-швейных дефектов определяют в соответствии с требованиями, установленными в табл. 2.

Величина	Единицы		
	Наименование	Обозначение	
		международное	русское
<b>ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ</b>			
Длина	метр	м	м
Масса	килограмм	kg	кг
Время	секунда	s	с
Сила электрического тока	ампер	A	А
Термодинамическая температура	kelвин	K	К
Количество вещества	моль	mol	моль
Сила света	кандела	cd	кд

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ**

Плоский угол	радиан	rad	рад
Телесный угол	стерадион	sr	ср

**ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ**

Величина	Единицы			Выражение через основные и дополнительные единицы СИ	
	Наименование	Обозначение			
		междуна- родное	руссское		
Частота	герц	Hz	Гц	$\text{с}^{-1}$	
Сила	ньютон	N	Н	$\text{м}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$	
Давление	паскаль	Pa	Па	$\text{м}^{-1}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$	
Энергия	дюйль	J	Дж	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$	
Мощность	ватт	W	Вт	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}$	
Количество электричества	кулон	C	Кл	$\text{с}\cdot\text{А}$	
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-1}$	
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$\text{м}^{-3}\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^4\cdot\text{А}^2$	
Электрическое сопротивление	ом	Ω	Ом	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-3}$	
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$\text{м}^{-2}\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^2\cdot\text{А}^2$	
Поток магнитной индукции	вебер	Wh	Вб	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$	
Магнитная индукция	тесла	T	Тл	$\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$	
Индуктивность	генри	H	Гн	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-2}$	
Световой поток	люмен	lm	лм	$\text{кд}\cdot\text{ср}$	
Освещенность	люкс	lx	лк	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кд}\cdot\text{ср}^{-1}$	
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	$\text{с}^{-1}$	
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грэй	Gy	Гр	$\text{м}^2\cdot\text{с}^{-2}$	
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$\text{м}^2\cdot\text{с}^{-3}$	

Сортность готовых швейных изделий в зависимости от наличия  
см

Производственно-швейный дефект	Размер дефекта					
	форменной одежды					
	женевько- платьевой		костюмо-платьевой		верхних рубашек, блузок, сорочек	
	I	II	I	II	I	II
1. Искривленный край: бюта на длине до 20,0 см, лацкана, отле- та воротника и ворот- ника-стойки на длине до 10,0 см, погон, по- гончиков, петлиц листочек и клапанов внешних передних кар- манов, внешних наклад- ных карманов листочек и клапанов внешних боковых кар- манов и других деталей пояса на длине 30,0 см низа изделия на дли- не до 30,0 см низа рукавов, манжет, брюк, кальсон востельного белья	0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 —	0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 —	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 —	0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 —	0,2 — — — 0,2 0,2 0,2 —	0,3 0,1 — — 0,4 0,4 0,4 —
2. Несимметричность: по форме уступов лацканов, концов ворот- ника, листочек, клапа- нов, накладных карма- нов, манжет, обшлагов, частей стенки фураж- ки, погон, погончиков, петлиц и других мел- ких парных деталей по расположению: вытачек, складок столбиков, рельефов, шлевок карманов усиленительных накла- док	0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 —	0,4 0,8 0,3 0,5 0,3 0,5 0,2 —	0,1 0,3 0,2 0,5 0,7 0,5 0,2 —	0,2 0,5 0,2 0,6 0,7 0,5 0,4 —	0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 —	0,2 0,5 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4 —

## производственно-швейных дефектов

Таблица 1

для групп и швейных изделий												специальной одежды			
швейного и постельного белья		головных уборов		погон, вогончиков и петлиц		костюмно- пальтовой		костюмно- платьевой		фартуков, на- рукавников, бахил, руко- ваний и др.					
Р Т		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
0,2	0,3	—	—	0,1	0,2	0,4	0,6	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,1	0,3	0,3	0,4	—	—	0,3	0,4
—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	0,3	0,4	—	—	—	—	—	—
0,3	0,5	—	—	—	—	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5
0,3	0,5	—	—	—	—	1,0	1,5	0,7	1,0	0,7	1,0	0,7	1,0	0,7	1,0
0,2	0,4	—	—	—	—	0,5	0,7	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—
0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,4	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—
1,0	1,5	—	—	—	—	0,4	0,8	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	0,3	0,7	0,3	0,7	0,3	0,7	—	—
—	—	—	—	—	—	0,5	0,7	0,5	0,7	—	—	—	—	—	—

Производственно-швейный дефект	Размер дефекта форменной одежды					
	шинельно- пальтовой		хостюмо-плательной		верхних рубашек, блузок, сорочек	
	I	II	I	II	I	II
козырька фуражки и шапки-ушанки от центра шнур или отверстия на погоны и хлястике от центра: по длине	—	—	—	—	—	—
по ширине	—	—	—	—	—	—
шия бортика воротника с центральным швом	—	—	—	—	—	—
клиньев на вершине головки шапки-ушанки	—	—	—	—	—	—
настрочных деталей по отношению к попе- речной линии симмет- рии:	—	—	—	—	—	—
нашивок шлевок	0,3	0,4	0,2	0,3	0,1	0,2
ленты в верхней час- ти погона на участке до 1,5 см не ниже круглого отверстия	—	—	—	—	—	—
3. Несимметричность петель						
по длине, расположе- нию от края детали, от установленного направ- ления:						
при сквозной застежке	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3
при внутренней за- стежке	0,3	0,5	0,3	0,5	—	—
между собой:						
при сквозной застежке	0,4	0,6	0,3	0,5	0,2	0,4
при внутренней за- стежке	0,5	0,7	0,5	0,7	—	—
4. Укорочение (удли- нение):						
нижнего борта (уко- рочение)	0,7	1,0	0,3	0,5	0,2	0,5
хлястика съемных по- гон	—	—	—	—	—	—

*Продолжение табл. 1*

Производственно-швейный дефект	Размер дефекта					
	форменной одежды					
	школьно-пальтовой	юбочно-платьевой		верхних рубашек, блузок, сорочек		
		I	II	I	II	с о
погоны, погоночки, петлицы, прорези входа в карман	—	—	—	—	—	—
5. Обужение (расширение): отделочного канта	0,5	0,8	0,5	0,8	0,2	0,4
лампас	Не допускается	0,1	Не допускается	0,1	—	—
погоны, погоночки и петлицы: для проклеенных для мягких расстояний между краями бортников и головки пилотки	—	—	Не допускается	0,2	—	—
6. Искривление шва соединения верхнего воротника с подбортами по линии раскепов втачивания рукава в пройму на длине до 20,0 см	—	—	—	—	—	—
7. Изменение ширины шва: на открытых частях изделия при расстоянии строчки от края детали или линии шва (кроме пилотки) по всей длине: до 0,5 см	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
более 0,5 см	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4

Продолжение табл. 1

для групп и промышленных изделий												специальной одежды			
натальевого и постельного белья		головных уборов		шарфов, погончиков и петлиц		костюмно- платьевой		костюмно- платьевой		фартуков, на- рукавников, бахил, рука- вниц и др.					
рт		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	0,5	0,8	—	—	—	—	—
—	—	Не допу- скает- ся	0,1	Не допу- скает- ся	0,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	0,1 0,2	0,15 0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	0,1	0,2	—	—	—	—	—
0,3	0,5	—	—	—	—	—	0,7	1,0	0,4	0,8	—	—	—	—	—
0,1	0,2	0,1	0,2	Не допу- скает- ся	0,1	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4
0,2	0,4	0,2	0,3	—	—	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5