

ГОСТ 16218.7—93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**ИЗДЕЛИЯ
ТЕКСТИЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ**

**МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ
К МНОГОКРАТНОМУ ИЗГИБУ**

Издание официальное



Б3 1—95

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск**

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Республика Кыргызстан	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Туркменстангосспекция

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 16218.7—93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.95

4 ВЗАМЕН ГОСТ 16218.7—82

© ИПК Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен на территории Российской Федерации в качестве официального издания без разрешения Госстандarta России

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ**

**Метод определения выносливости
к многократному изгибу**

ГОСТ**16218.7—93**

**Smallwares. Method for determining resistance
in abrasion**

ОКСТУ 8150**Дата введения** 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на все виды тканых, плетеных и вязаных текстильно-галантерейных изделий шириной до 30 мм (ленты, тесьму и шнурья без наполнителя) и устанавливает метод определения выносливости их к многократному изгибу.

Стандарт не распространяется на изделия с утолщенными краями и изделия рисунчатой конфигурации.

Выносливость текстильно-галантерейных изделий к многократному изгибу характеризуется числом циклов — «двойных изгибов» верхнего подвижного зажима прибора для полного разрушения испытываемой пробы.

Стандарт предназначается для проведения исследовательских испытаний.

Стандарт не распространяется на эластичные текстильно-галантерейные изделия.

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

Отбор проб — по ГОСТ 16218.0 со следующим дополнением: от каждой точечной пробы отрезают не менее шести элементарных проб во всю ширину изделия длиной не менее 200 мм.

2. АППАРАТУРА

Для определения выносливости текстильно-галантерейных изделий к многократному изгибу применяют изгибатели типа прибора МИТ с верхним подвижным зажимом, совершающим качательные движения в вертикальной плоскости.

С. 2 ГОСТ 16218.7—93

Угол качания верхнего подвижного зажима должен быть равен $180^\circ \pm 3^\circ$, скорость качания — (100 ± 10) циклов в минуту («двойных изгибов»).

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Пробы перед испытанием должны быть выдержаны в свободном состоянии не менее 24 ч в климатических условиях по ГОСТ 10681. В этих же условиях проводят испытания.

3.2. Элементарную пробу изделия заправляют сначала в верхний зажим, а затем в нижний, имеющий подвеску для установки грузов.

3.3. На подвеску нижнего зажима устанавливают растягивающие грузы, массу которых выбирают по таблице в зависимости от разрывной нагрузки испытываемого изделия.

Нанесование изделия	Масса груза растяжения (% от разрывной нагрузки)
Плетеные шнурь	10
Тканые ленты	15
Плетеные и вязаные тесьмы	20

Разрывную нагрузку изделия определяют по ГОСТ 16218.5.

3.4. После заправки проб включают прибор.

По мере разрушения проб подвески с грузами опускаются и прибор автоматически останавливается. По счетчику фиксируют число циклов — «двойных изгибов», выдержанных каждой пробой изделия до разрушения.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. За показатель «выносливость к многократному изгибу» текстильно-талантейного изделия принимают среднее арифметическое результатов испытаний всех элементарных проб.

Вычисления проводят с точностью до первого десятичного знака и округляют до целых единиц.

4.2. Для оценки перавномерности результатов испытаний вычисляют коэффициент вариации по ГОСТ 6611.1, разд. 6.

Вычисления проводят с точностью до второго десятичного знака и округляют до первого десятичного знака.

4.3. Протокол (свидетельство) испытания должен содержать данные, указанные в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ПРОТОКОЛ (СВИДЕТЕЛЬСТВО) ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать следующие данные:
место проведения испытания;
климатические условия испытания;
данные для идентификации изделия (номер партии, наименование, номер артикула, сорт и т. п.);
значение выносливости к многократному изгибу, коэффициент вариации и т. п.;
дату проведения испытания;
обозначение настоящего стандарта;
фамилию и подпись лица, проводившего испытания, заверенные печатью или штампом предприятия.
Допускается составлять общий протокол по всем видам физико-механических показателей каждой проверяемой партии изделий.

С. 4 ГОСТ 16218.7-93

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, раздела
ГОСТ 6611.1-73	4.2
ГОСТ 10681-75	3.1
ГОСТ 16218.0-93	Разд. 1
ГОСТ 16218.5-93	3.3

Редактор Т. П. Шашина
Технический редактор Н. С. Гришанова
Корректор В. И. Варенцова

Сдано в наб. 25.05.95. Подп. в печ. 21.07.95. Усл. л. л. 0,35. Усл. кр.-отт. 0,45.
Уч.-изд. л. 0,24 Тираж 324 экз. С 2645

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Коломенский пер., 14.
Филиал ИПК Издательство стандартов — тираж «Московский печатник».
Москва, Лялин пер., б. Зак. 552