

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ПОЛЫ

СНиП 2.03.13-88

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИпромзданий Госстроя СССР (канд. техн. наук *И. П. Ким* - руководитель темы, *Э. В. Григорьев*) с участием ЦНИИЭП жилища Госкомархитектуры (*Д. К. Баулин* — руководитель темы, канд. техн. наук *М. А. Хромов*).

ВНЕСЕНЫ ЦНИИпромзданий Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР (*В. М. Скубко*).

С введением в действие СНиП 2.03.13-88 „Полы“ с 1 января 1989 г. утрачивает силу глава СНиП II-V.8-71 „Полы. Нормы проектирования“.

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале «Бюллетень строительной техники», «Сборнике изменений к строительным нормам и правилам» Госстроя СССР и информационном указателе «Государственные стандарты СССР» Госстандарта СССР.

Государственный строительный комитет СССР (Госстрой СССР)	Строительные нормы и правила	СНиП 2.03.13-88
	Полы	Взамен СНиП II-V.8-71

Настоящие нормы распространяются на проектирование полов производственных, жилых, общественных, административных и бытовых зданий.

Полы с нормируемым показателем теплоусвоения поверхности пола следует проектировать с учетом требований СНиП II-3-79.

Проектирование полов животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений следует производить с учетом требований СНиП 2.10.03-84.

Строительные полимерные материалы и изделия для полов следует применять в соответствии с Перечнем полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве, утвержденным Минздравом СССР по согласованию с Госстроем СССР.

При проектировании полов необходимо соблюдать дополнительные требования, установленные нормами проектирования конкретных зданий и сооружений, противопожарными и санитарными нормами, а также нормами технологического проектирования.

Данные нормы не распространяются на проектирование съемных полов; полов, расположенных на вечномерзлых грунтах, и обогреваемых полов.

Принятые наименования элементов пола приведены в справочном приложении 3.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Выбор конструктивного решения пола следует осуществлять исходя из технико-экономической целесообразности принятого решения в конкретных условиях строительства с учетом обеспечения:

надежности и долговечности принятой конструкции;

экономного расходования цемента, металла, дерева и других строительных материалов;

наиболее полного использования физико-механических свойств примененных материалов;

минимума трудозатрат на устройство и эксплуатацию;

максимальной механизации процесса устройства;

широкого использования местных строительных материалов и отходов промышленного производства;

отсутствия влияния вредных факторов примененных в конструкции полов материалов;

оптимальных гигиенических условий для людей;

пожаро-взрывобезопасности.

1.2. Проектирование полов следует осуществлять в зависимости от заданных воздействий на полы специальных требований к ним, с учетом климатических условий строительства.

1.3. Интенсивность механических воздействий на полы следует принимать по табл. 1.

1.4. Интенсивность воздействия жидкостей на пол следует считать:

малой — незначительное воздействие жидкостей на пол; поверхность пола сухая или слегка влажная; покрытие пола жидкостями не пропитывается; уборку помещений с разливом воды из шлангов не производят;

средней — периодическое увлажнение пола, вызывающее пропитывание покрытия жидкостями; поверхность пола обычно влажная или мокрая; жидкости по поверхности пола стекают периодически;

большой — постоянное или часто повторяющееся отекание жидкостей по поверхности пола.

Зона воздействия жидкостей вследствие их переноса на подошвах обуви и шин транспорта распространяется во все стороны (включая смежные помещения) от места смачивания пола: водой и водными растворами на 20 м, минеральными маслами и эмульсиями — на 100 м.

Мытые пола (без разливания воды) случайные редкие попадания на него брызг, капель и т.п. не считаются воздействием на пол жидкостей.

1.5. В помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия на пол жидкостей следует предусматривать уклоны полов. Величину уклонов полов следует принимать:

0,5—1% — при бесшовных покрытиях и покрытиях из плит (кроме бетонных покрытий всех видов);

1—2% — при покрытиях из брусчатки, кирпича и бетонов всех видов.

Уклоны лотков и каналов в зависимости от применяемых материалов должны быть соответственно не менее указанных. Направление уклонов должно быть таким, чтобы сточные воды стекали в лотки,

каналы и трапы, не пересекая проездов и проходов.

1.6. Уклон полов на перекрытиях следует создавать применением стяжки переменной толщины, а полов на грунте — соответствующей планировкой грунтового основания.

1.7. В помещениях для хранения и переработки пищевых продуктов необходимо применять полы без пустот (воздушного пространства под покрытием).

Внесены ЦНИИпромзданий Госстроя СССР	Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16 мая 1988 г. № 82	Срок введения в действие 1 января 1989 г.
--	--	---

Таблица 1

Механическое воздействие	Интенсивность механических воздействий			
	весьма значительная	значительная	умеренная	слабая
Движение пешеходов на 1 м ширины прохода, число людей в сутки	-	-	500 и более	Менее 500
Движение транспорта на гусеничном ходу на одну полосу движения, ед/сут	10 и более	Менее 10	Не допускается	Не допускается
Движение транспорта на резиновом ходу на одну полосу движения, ед/сут	Более 200	100–200	Менее 100	Только движение ручных тележек
Движение тележек на металлических шинах, перекатывание круглых металлических предметов на одну полосу движения, ед/сут	Более 50	30–50	Менее 30	Не допускается
Удары при падении с высоты 1 м твердых предметов массой, кг, не более	20	10	5	2
Волочение твердых предметов с острыми углами и ребрами	Допускается	Допускается	Не допускается	Не допускается
Работа острым инструментом на полу (лопатами и др.)	"	"	"	"

1.8. Материалы для химически стойких покрытий полов в помещениях с агрессивными средами следует принимать согласно требованиям СНиП 2.03.11-85.

1.9. В местах примыкания полов к стенам, перегородкам, колоннам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, следует устанавливать плинтусы.

1.10. Для облицовки лотков, каналов и трапов в химически стойких помещениях необходимо применять материалы, предназначенные для покрытий этих полов.

2. ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ

2.1. Тип покрытия пола производственных помещений следует назначать в зависимости от вида и интенсивности механических, жидкостных и тепловых воздействий с учетом специальных требований к полам согласно обязательному приложению 1.

Тип покрытия пола в жилых, общественных, административных и бытовых зданиях следует назначать в зависимости от вида помещения в соответствии с рекомендуемым приложением 2.

2.2. Толщину и прочность материала сплошных покрытий и плит покрытия пола следует назначать по табл. 2.

2.3. Толщину полов: земляных, шлаковых, гравийных, щебеночных, глинобитных, бетонных, из жаростойкого бетона следует назначать по расчету в зависимости от нагрузок на пол, применяемых материалов и свойств грунта основания и принимать не менее, мм.

земляного60

шлакового, гравийного, щебеночного и

глинобитного80

бетонного из жаростойкого бетона120

2.4. Толщину и армирование плит из жароупорного бетона следует принимать по расчету конструкций, лежащих на упругом основании, при действии наиболее неблагоприятных нагрузок на пол.

2.5. Толщину досок, паркетных досок, паркетных щитов, сверхтвердых древесно-волоконистых плит и реечных покрытий следует принимать по действующим стандартам на изделия согласно указаниям альбомов типовых деталей полов жилых и общественных зданий.

2.6. В спортивных залах толщину досок покрытия следует принимать по расчету с учетом динамических нагрузок на полы и необходимости обеспечения надежного крепления к полу спортивного оборудования и снарядов.

2.7. Воздушное пространство под покрытием полов из досок, реек, паркетных досок и щитов не должно сообщаться с вентиляционными идымовыми каналами, а в помещениях площадью более 25м² дополнительно должно разделяться перегородками из досок назмкнутые отсеки размером (4-5) X (5-6) м.

2.8. Высоту и прочность камня для брусчатки следует назначать по табл. 3.

Таблица 2

Материал покрытия пола	Интенсивность механических воздействий на пол							
	значительная				слабая			
	весьма значительная		умеренная		весьма значительная		слабая	
толщина покрытия, мм	класс бетона по прочности на сжатие или прочность материала покрытия, МПа (кгс/см ²)	толщина покрытия, мм	класс бетона по прочности на сжатие или прочность материала покрытия, МПа (кгс/см ²)	толщина покрытия, мм	класс бетона по прочности на сжатие или прочность материала покрытия, МПа (кгс/см ²)	толщина покрытия, мм	класс бетона по прочности на сжатие или прочность материала покрытия, МПа (кгс/см ²)	
Бетон:								
цементный мозаичный поливинилацетатно- и латексцементный кислотостойкий	50	B40 Не применяется	30 30 30	B30 40 (400) 40 (400)	25 25 20	B22,5 30 (300) 30 (300)	20 20 20	B15 20 (200) 20 (200)
Асфальтобетон	"	"	50	-	40	-	25	-
Цементно-песчаный раствор	"	"	Не применяется		30	30 (300)	20	20 (200)
Металлоцементный раствор	40	50 (500)	20	50 (500)	Не применяется		Не применяется	
Поливинилацетат-цементно-опилочный состав	Не применяется		Не применяется		20	-	15	-
Наливной состав на основе синтетических смол и водных дисперсий полимеров	"	"	"	"	Не применяется		2-4	-
Ксилолит	"	"	"	"	20	-	15	-
Плиты:								
цементно-бетонные мозаично-бетонные асфальтобетонные керамические кислотостойкие шлакобетонные	"	"	40 40 50 50	B30 40 (400) - -	30 30 40 30-35	B22,5 30 (300) - -	30 20 30 15-20	B15 20 (200) - -
каменного литья диабазовые цементно-песчаные	40 Не применяется	- "	25-30 Не применяется	- "	15-20 20 30	- Не применяется 30 (300)	10-15 15 20	Не применяется - 20 (200)

Таблица 3

Характеристика камня	Воздействия на пол	
	Движение транспорта на гусеничном ходу, удары при падении с высоты 1 м твердых предметов массой 30-50 кг	Удары при падении с высоты 1 м твердых предметов массой 10-30 кг
Высота, мм	<u>125-160</u> 100-120	<u>125-160</u> 100-120
Прочность при сжатии, МПа (кгс/см ²)	100 (1000)	60 (600)

Примечание. Значения над чертой - при укладке камня на песчаный подстилающий слой; под чертой - при укладке на бетонный, гравийный, шлаковый и другие подстилающие слои.

2.9. При предъявлении к полам повышенных требований по пылеотделению следует предусматривать отделку поверхности покрытия пола согласно рекомендуемому приложению 4.

3.1. Выбор типа и назначение толщины прослойки следует производить в зависимости от действующих воздействий наполь согласно обязательному приложению 5.

3.2. Прочность на сжатие материала прослойки полов должна быть не менее, МПа (кгс/см²):

цементно-песчаного раствора при интенсивности механических воздействий (см. табл. 1):

слабой15 (150)

умеренной, значительной и

весьма значительной 30 (300)

растворана жидком стекле20 (200)

Класс мелкозернистого бетона по прочности на сжатие должен быть не ниже В30.

4. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

4.1. Гидроизоляцию от проникания сточных вод и других жидкостей следует предусматривать только при средней и большой интенсивности воздействия их на пол (см. п. 1.4):

воды и нейтральных растворов - в полах на перекрытии, на просадочных и набухающих грунтах основания, а также в полах на пучинистых грунтах основания пола в неотапливаемых помещениях; органических растворителей, минеральных масел и эмульсий из них — только в полах на перекрытии;

кислот, щелочей их растворов, а также веществ животного происхождения — в полах на грунте и на перекрытии.

4.2. Для защиты от проникания воды, нейтральных и химически агрессивных жидкостей следует применять изол, гидроизол, бризол, полиизобутилен, поливинилхлоридную пленку, дублированную полиэтиленом.

4.3. При средней интенсивности воздействия на пол сточных вод и других жидкостей оклеечную гидроизоляцию из материалов на основе битума следует применять в 2 слоя, из полимерных материалов — в 1 слой.

При большой интенсивности воздействия жидкости на пол, а также под сточными лотками, каналами, трапами и в радиусе 1 м от них число слоев гидроизоляции из материалов на основе битума должно быть увеличено на 2 слоя, а из полимерных материалов — на 1 слой.

4.4. Применение оклеечной гидроизоляции из материалов на основе битума при средней и большой интенсивности воздействия на пол минеральных масел, эмульсий из них или органических растворителей не допускается.

4.5. По поверхности оклеечной гидроизоляции из материалов на основе битума идегтя перед укладкой по ней покрытий, прослоек или стяжек, в состав которых входит цемент или жидкое стекло, необходимо предусматривать нанесение соответственно битумной или дегтяевой мастики с посыпкой песком крупностью 1,5—5 мм.

4.6. Гидроизоляция от проникания сточных вод и других жидкостей должна быть непрерывной в конструкции пола, стенках и днищах лотков и каналов, над фундаментами под оборудование, а также в местах перехода пола к этим конструкциям. В местах примыкания пола к стенам, колоннам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция следует непрерывно продолжать на высоту не менее 300 мм от уровня покрытия пола.

4.7. При расположении в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых вод низа бетонного подстилающего слоя, применяемого в помещениях, где отсутствует воздействие на пол сточных вод средней и большой интенсивности, под подстилающим слоем следует предусматривать гидроизоляцию.

При проектировании гидроизоляции высоту, м, опасного капиллярного поднятия грунтовых вод надлежит принимать от горизонта грунтовых вод:

для пескакрупного 0,3

„ „ средней крупности и

мелкого 0,5

для пескыплеватого 1,5

„ суглинка, пылеватых суглинка

и супеси, глины 2,0

4.8. При средней и большой интенсивности воздействия на пол растворов серной, соляной, азотной, уксусной, фосфорной, хлорноватистой и хромовой кислот под бетонным подстилающим слоем следует предусматривать гидроизоляцию.

4.9. При расположении бетонного подстилающего слоя ниже уровня отмостки здания в помещениях, где отсутствует воздействие на пол сточных вод средней и большой интенсивности, следует применять гидроизоляцию.

5. СТЯЖКА

(ОСНОВАНИЕ ПОД ПОКРЫТИЕ ПОЛА)

5.1. Стяжки следует применять в случаях, когда необходимо:

выравнивание поверхности ниже лежащего слоя;

укрытие трубопроводов;

распределение нагрузок по теплозвукоизоляционным слоям;

обеспечение нормируемого теплоусвоения пола;

создание уклона в полах на перекрытиях.

5.2. Наименьшая толщина стяжки для уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20, по тепло- или звукоизоляционному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть на 10—15 мм больше диаметра трубопроводов.

5.3. Стяжки следует назначать: для выравнивания поверхности ниже лежащего слоя и укрытия трубопроводов - из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В12,5 или цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа (15 кгс/см²);

для создания уклона на перекрытии — из бетона класса по прочности на сжатие В7,5 или цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 10 МПа (10 кгс/см²);

под наливные полимерные покрытия — из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В15 или цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа (20 кгс/см²).

5.4. Легкий бетон стяжек, выполняемых для обеспечения нормированного теплоусвоения пола, по прочности на сжатие должен соответствовать классу В5.

5.5. Прочность легкого бетона на изгиб для стяжек, укладываемых по слою из сжимаемых тепло- или звукоизоляционных материалов, должна быть не менее 2,5 МПа (25 кгс/см²).

5.6. При сосредоточенных нагрузках на пол более 2 кН (200 кгс) по тепло- или звукоизоляционному слою следует выполнять бетонный слой, толщину которого устанавливают расчетом.

5.7. Прочность гипсовых стяжек (в высушенном до постоянной массы состоянии) должна быть, МПа (кгс/см²), не менее:

под наливные полимерные покрытия 20 (200)

„ остальные „ 10 (100)

5.8. Сборные стяжки из древесно-стружечных, цементно-стружечных и гипсоволокнистых плит, из прокатных гипсобетонных панелей на основе гипсоцементно-пуццоланового вяжущего, а также стяжки из поризованных цементных растворов следует применять согласно альбомам типовых деталей рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

5.9. Сборные стяжки из древесно-волоконистых плит допускается применять в конструкциях полов для обеспечения нормируемого теплоусвоения поверхности пола первых этажей жилых помещений.

5.10. Стяжки из асфальтобетона допускается применять только под покрытия из штучного шпунтованного паркета.

6. ПОДСТИЛАЮЩИЕ СЛОИ

- 6.1. Нежесткие подстилающие слои(гравийные, щебеночные,асфальтобетонные, песчаные,шлаковые) допускаетсяприменять в производственных зданиях при условии их уплотнениямеханическими катками.
- 6.2. Глинобетонный подстилающий слой допускается применятьтолько при сухих грунтах основания.
- 6.3. В полах, которые в процессе эксплуатации могут подвергаться воздействиюагрессивных жидкостей, веществ животного происхождения иорганических растворителей любой интенсивности либо воды, нейтральных растворов, масел и эмульсий из них средней и большой интенсивностиследует применять бетонный подстилающий слой.
- 6.4. Толщину подстилающего слоя следует устанавливать расчетом в зависимости от действующей на пол нагрузки, применяемых материалов и свойств грунта основания. Толщинаподстилающего слоя должна быть не менее, мм:

песчаного.....60

шлакового, гравийного и щебеночного 80

бетонного:

в жилых и общественных зданиях 80

в производственных помещениях 100

6.5. Для бетонного подстилающего слоя надлежит применять бетон класса по прочности на сжатие не ниже В22,5.

В случаях, когда по расчету напряжения растяжения в подстилающем слое толщиной100 мм из бетона класса В22,5 получается меньше расчетного, следует применятьбетон более низкого класса (но не ниже В7,5) исходяиз обеспечения несущей способности подстилающего слоя.

6.6. При сосредоточенных нагрузках на пол с нежесткимподстилающим слоем менее 5 кН (500 кгс) и на пол с бетоннымподстилающим слоем менее 10 кН (1000 кгс) толщина указанных слоев должна быть не менее приведенной в п. 6.4. Длябетонного подстилающего слоя в этом случае следуетприменять бетон класса В7,5.

6.7. В бетонных подстилающихслоях полов помещений, при эксплуатации которых возможны резкие перепады температур, необходимо предусматривать устройство деформационных швов, располагаемыхмежду собой во взаимноперпендикулярных направлениях на расстоянии 8—12 м.

Деформационнешвы в полах должны совпадать с деформационными швами зданий, а вполах с уклонами для стока жидкостей — с водоразделом полов.

7. ГРУНТ ОСНОВАНИЯ ПОД ПОЛЫ

7.1. Пол следует устраивать на грунтах, исключающих возможность деформации конструкции от просадки грунта.

Торф, чернозем и другие растительныегрунты в качестве оснований под полы не допускаются.

7.2. Естественныегрунты с нарушенной структурой или насыпные должныбыть уплотнены.

7.3. При расположении низаподстилающего слоя в зонеопасного капиллярного поднятия многолетних или сезонныхгрунтовых вод в помещениях,где отсутствует воздействие на пол сточных вод и других жидкостей средней и большой интенсивности, следуетпредусматривать одну из следующих мер:

понижениегоризонта грунтовых вод;

повышениеуровня пола;

при бетонномподстилающем слов применение гидроизоляции для защиты от грунтовых вод согласно п. 4.7.

7.4. При пучинистых грунтах восновании пола помещений, где возможно промерзаниеэтих грунтов, следует предусматривать одну из следующиимер:

понижениеуровня грунтовых вод ниже глубиныпромерзания основания не менее чем на 0,8 м;

выполнение по основанию теплоизоляционного слоя толщиной по расчету из неорганических влагостойких материалов средней плотностью не более 1,2т/м³;

замену пучинистогогрунта при засыпке котлованов в зоне промерзанияоснования практически непучинистым грунтом.

7.5. В поверхность основанияиз нескального грунта перед укладкой по немубетонного подстилающего слоя должно бытьпредусмотрено вдавливание щебня или гравия на глубину не менее 40мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

ВЫБОР ТИПА ПОКРЫТИЯ ПОЛАПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Покрытие	Предельные значения													Характеристика покрытия пола				
	интенсивности движения			массы пред-мето в ¹ , кг, падающих с вы-соты 1 м	удельного давления от сосре-доточенных нагрузок, Н/см ² (кг/см ²)	нагре-вания пола до темпе-ратуры, °С	интенсивности воздействия на пол							по пылеот-делению	по электр-провод-ности	по безыск-ровости		
	пешехо-дов и тележек на рези-новых шинах	тележек на металлических шинах и при перекатываниии круглых металпических предметов	транс-порта на резино-вом ходу				воды и раст-воров нейтр-альной реакции	мине-ральных масел и эмульсий из них	органи-ческих раство-рителей	веществ живот-ного проис-хождения	кислот концен-траци я ² , %, не более	интен-сивность	щелочей концен-трация, %, не более				интен-сивность	
1. Цементно-песчаное	Не ограничивается	60	Умеренная	Умеренная	3	500 (50)	100	Большая	Большая	Большая	Малая	Не допус-кается	Не допус-кается	8	Малая	Среднее	Электр-опров-ное	Безыск-ровое ⁴
2. Цементно-бетонное ³	"	100	Весьма значительная	Весьма значительная	10	1000 (100)	100	"	"	"	"	"	"	8	Средняя	"	"	"
3. Асфальтобетонное	"	50	Умеренная	То же	5	20 (2)	50	"	Не допус-кается	Не допус-кается	Не допус-кается	10-20	Средняя	10	"	"	Не электр-опров-ное	"
4. Мозаично-бетонное (терраццо)	"	60	"	Значительная	5	500 (50)	100	"	Большая	Большая	Малая	Не допус-кается	Не допус-кается	8	"	Малое ⁵	Электр-опров-ное	"
5. Поливинилацетатцементно-бетонное	"	100	Значительная	Весьма значительная	10	1000 (100)	50	Малая	Малая	"	"	"	"	8	Малая	"	"	"
6. Латекс-цементно-бетонное	"	100	"	То же	10	1000 (100)	50	Большая	"	Средняя	"	0-10	Малая	8	"	"	"	"
7. Кислотостойкий бетон на жидком стекле с уплотняющей добавкой	"	100	Весьма значительная	"	10	500 (50)	100	Средняя	Большая	Большая	"	100	Большая ⁵	-	Не допус-кается	Среднее	Электр-опров-ное	Искря-щее

8. Жаростойкий бетон на портландцементе с хромитом и заполнителем из шлака	"	100	Умеренная	"	10	500 (50)	600 ⁵	Малая	"	"	Не допускается	Не допускается	Не допускается	8	Малая	"	"	"
9. Бетонное с упрочненным верхним слоем ^{6,7}	"	100-500 ⁵	Весьма значительная	"	19	1000 (100)	100	"	"	"	Малая	"	"	8	"	Малое	"	"
10. Плиты из жаростойкого бетона на портландцементе с хромитом и заполнителем из шлака по прослойке из песка	"	100	То же	"	10	500 (50)	600 ⁵	"	Малая	Малая	Не допускается	"	"	8	"	Среднее	"	"
11. Металло-цементное по прослойке из цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие 30 МПа (300 кгс/см ²) ⁶	Не ограничивается	500	Весьма значительная ⁵	Весьма значительная	15	1000 (100)	100	Малая	Большая	Большая	Малая	Не допускается	Не допускается	8	Малая	Среднее	Электропроводное	Искрящее
12. Ксилолитовое	"	60	Умеренная	Не допускается ⁸	3	200 (20)	50	Не допускается	Малая	Малая	Не допускается	"	"	-	Не допускается	"	"	Безыскровое
13. Поливинилацетатцементно-опилочное	"	60	"	"	3	200 (20)	50	"	"	"	"	"	"	-	"	"	"	"
14. Поливинилацетатное мастичное	"	-	Не допускается	Не допускается	Не допускается	50 (5)	50	"	"	"	"	"	"	-	"	Беспыльное ⁵	"	Искрящее
15. Эпоксидное мастичное наливное ⁹	"	-	"	"	2	500 (50)	50	"	"	"	Малая	"	"	-	"	Беспыльное ⁵	Не электропроводное	"
16. Брусчатка по прослойке из песка ⁶	"	100	Умеренная	Весьма значительная	10-50 ⁵	500 (50)	500 ⁵	Средняя	Большая	"	Не допускается	"	"	-	"	Среднее	Электропроводное	"
17. Брусчатка по прослойке из цементно-песчаного раствора ⁶	"	100	"	То же	10-50 ⁵	500 (50)	100	Большая	"	Большая	Малая	"	"	8	Средняя	"	"	"
18. Стальные плиты по прослойке из мелкозернистого бетона	"	500	Весьма значительная ⁵	"	20-50 ⁵	500 (50)	100	Малая	"	"	Не допускается	"	"	-	Не допускается	"	"	"
19. Чугунные дырчатые плиты по прослойке из мелкозернистого бетона	"	500	Весьма значительная ⁵	"	10	500 (50)	100	Большая	"	"	Малая	"	"	-	"	"	"	"
20. Чугунные плиты с опорными выступами по прослойке из песка	"	300	Весьма значительная	"	10	3 т на плиту	1400 ⁵	Малая	Малая	Малая	Не допускается	"	"	-	"	"	"	"
21. Торцовое на битумной или дегтяевой мастике	"	100	То же	"	10-50 ⁵	50 (5)	50	Не допускается	Значительная	"	"	"	"	-	"	"	Не электропроводное	Безыскровое
22. Асфальто-бетонные плиты по прослойке из битумной мастики	Не ограничивается	60	Значительная	Значительная	5	30 (3)	50	Большая	Не допускается	Не допускается	Не допускается	10-20 ¹⁰	Средняя	8	Средняя	Среднее	Не электропроводное	Безыскровое ⁴
23. Цементно-бетонные плиты по прослойке из цементно-песчаного раствора	"	60	"	"	7	500 (50)	100	"	Большая	Большая	Малая	Не допускается	Не допускается	8	"	"	Электропроводное	"
24. Мозаично-бетонные плиты по прослойке из цементно-песчаного раствора	"	60	Умеренная	"	5	500 (50)	100	"	"	"	"	"	"	8	"	Малое	"	"
25. Мраморные плиты (в том числе колотые) по прослойке из цементно-песчаного раствора	"	-	Не допускается	Умеренная	2	500 (50)	100	"	"	"	Средняя	"	"	8	"	Малое ⁵	"	Искрящее
26. Плиты природного камня изверженных пород (гранита и т. п.) по прослойке из цементно-песчаного раствора	"	60	Значительная	Весьма значительная	10	500 (50)	100	"	"	"	"	"	"	10	"	Малое ⁵	"	"
27. Керамические плитки ¹¹	"	-	Не допускается	Не допускается	2	200 (20)	100	В зависимости от типа прослойки по обязательному приложению 5						"	Малое	"	"	
28. Керамические кислотоупорные плитки	"	60	Умеренная	Значительная	5-5	200 (20)	100	То же						"	Среднее	"	"	
29. Шлакоситалловые плиты	"	60	"	"	3	200 (20)	100							"	Малое	"	"	
30. Каменные литые плитки	"	60	"	"	2	200 (20)	100							"	"	"	"	
31. Кислото-упорный кирпич плашмя	"	60	"	Весьма значительная	7-5	100 (10)	100							"	Среднее	"	"	
32. Кислото-упорный кирпич на ребро	"	60	"	"	10-5	100 (10)	100							"	"	"	"	
33. Поливинилхлоридный	"	-	Не допускается	Не	2	100 (10)	50	Средняя	Малая	Малая	Средняя	20 ¹²	Средняя	20	Средняя	Беспыльное	"	Безыскровое

пластикат			-кается	допускается ⁸											я ⁵	е ⁵		
34. Дощатое (окрашенное)	"	60	"	Не допускается	2	200 кг на точку	50	Не допускается	Не допускается	-	Не допускается	Малое	Не электропроводное	"				
35. Паркетные доски и щиты	Не ограничивается	-	Не допускается	Не допускается	Не допускается	200 кг на точку	50	Не допускается	Не допускается	-	Не допускается	Малое	Не электропроводное	Безыскровое				
36. Сверхтвердые древесно-волоконистые плиты	"	-	"	"	"	То же	50	"	"	"	"	"	"	-	"	"	"	"
37. Штучный и наборный паркет	"	-	"	"	"	"	50	"	"	"	"	"	"	-	"	"	"	"
38. Линолеум, плитки поливинилхлоридные	Не более 500 чел/сут на 1 м ширины прохода	-	"	"	"	500 (50)	50	"	"	"	"	"	"	-	"	Беспыльное	"	"
39. Рулонное на основе химических волокон	То же	-	"	"	"	100 (10)	50	"	"	"	"	"	"	-	"	Среднее	"	"
40. Глинобе-тонное, глинобитное	Не допускается ⁸	-	"	Не допускается ⁸	5	50 (5)	500	"	Малая	Малая	"	"	"	-	"	Большое	Электропроводное	Безыскровое ⁴
41. Щебеночное, пропитанное битумом	"	40	"	Значительная	10	100 (10)	50	Средняя	Не допускается	Не допускается	"	$\frac{10}{20}$ ¹⁰	Малая	8	Малая	"	"	"
42. Щебеночное, гравийное	"	-	"	Не допускается ⁸	10	100 (10)	500	Малая	Малая	Малая	"	Не допускается	Не допускается	-	Не допускается	"	"	"
43. Шлаковое, земляное	"	-	"	"	Не ограничивается	30 (3)	Не ограничивается	"	"	"	"	"	"	-	"	"	"	"

Обозначение, принятое в таблице:

C - коэффициент давления на полметаллических шин и круглых металлических предметов, определяемый по формуле: $C = \frac{P}{b \cdot \sqrt{D}}$,

где P - наибольшее давление колеса или обода на пол, Н (кгс);

b - ширина шины колеса или обода, см;

D - диаметр колеса или обода, м.

¹ Твердых (металлических, каменных) предметов, падающих на различные места пола (сбрасывание грузов с автомобилей, тележек, перекидывание деталей).

При падении предметов на одно и то же место пола с высоты 1 м (у отверстий, желобов, установочных мест и пр.) массу, указанную в таблице, необходимо уменьшать в 2 раза, а при падении с высоты 0,5 м — увеличивать в 1,5 раза.

Воздействия на пол при волочении твердых предметов с острыми углами и ребрами условно можно приравнять к ударам, действующим на различные места пола при падении с высоты 1 м твердых предметов массой 10 кг, а при работе острыми металлическими инструментами (попатами и пр.) — к ударам при падении с высоты 1 м твердых предметов массой 5 кг.

² Над чертой указаны: азотная, серная, соляная, фосфорная, хлорноватистая, хромовая, уксусная; под чертой — масляная, молочная, муравьиная, щавелевая кислоты.

Наибольшая концентрация указанных кислот принята равной 100 %.

³ Допускается движение гусеничного транспорта значительной интенсивности.

⁴ Допускается только при применении щебня, песка, исключающих искрообразование при ударах металлическими или каменными предметами.

⁵ Покрытия, допускающие воздействия, отмеченные рамкой, следует применять только в сочетании с воздействиями, отмеченными подстрочной чертой.

Покрытия, для которых в таблице отсутствуют воздействия, отмеченные подстрочной чертой, следует применять только при наличии воздействий или требований, отмеченных рамкой.

⁶ Допускается движение гусеничного транспорта без ограничения интенсивности.

⁷ Для упрочнения бетонного покрытия с упрочненным верхним слоем следует применять сухие смеси цемента с железным порошком, окатиной и другими металлосодержащими отходами крупностью не более 5 мм.

⁸ За исключением нерегулярного (эпизодического) движения пешеходов, а также транспорта на резиновом ходу числом не более 10 ед/сут.

⁹ Допускаются только в помещениях, загрязненность воздуха в которых приводит к нарушению нормального режима работы технологического оборудования и транспорта, оснащенного числовым программным управлением.

¹⁰ Воздействие уксусной кислоты не допускается.

¹¹ Допускается, как правило, в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.

¹² Для окислительных сред допускается не более 5 %.

Примечание. Типы покрытий следует применять при воздействиях, не превышающих ограничений, установленных таблицей.

Помещения	Покрытия
1. Жилые комнаты в квартирах, общежитиях, спальня комнаты в интернатах, номера в гостиницах, домах отдыха и т. п.	Линолеум Дощатое Реечное Сверхтвердые древесно-волокнистые плиты Паркетное
2. Коридоры в квартирах, общежитиях, интернатах, гостиницах, домах отдыха, конторах, конструкторских бюро, вспомогательных зданиях, удаленных от наружных дверей зданий более чем на 20 м	Линолеум Поливинилхлоридные плитки Дощатое Сверхтвердые древесно-волокнистые плиты Паркетное
3. Помещения общественных зданий, эксплуатация которых не связана с постоянным пребыванием людей в них (музеи, выставки, вестибюли, вокзалы, фойе зрелищных предприятий и т. п.)	Эпоксидное наливное толщиной 2-4 мм Мозаично-бетонное шлифованное ¹ Цементно-бетонное шлифованное ¹ Плиты природного камня Мраморные плиты, в том числе колотые
4. Кабинеты врачей, процедурные, перевязочные, палаты в больницах, поликлиниках, амбулаториях, диспансерах, санаториях, домах отдыха, детских помещениях и коридоры в детских яслях-садах	Линолеум Поливинилхлоридные плитки Дощатое Паркетное
5. Детские туалетные в яслях-садах и больницах	Линолеум
6а. Рабочие комнаты, кабинеты, комнаты персонала в конторах, конструкторских бюро, вспомогательных зданиях и т. п. 6. Аудитории, классы, лаборатории, преподавательские и т. п. комнаты в учебных заведениях Залы спортивные, актовые, зрительные, читальные и др. Зона хранения уличной одежды в гардеробных	Линолеум Поливинилхлоридные плитки Дощатое Сверхтвердые древесно-волокнистые плиты (только для помещений, перечисленных в поз. «а» и расположенных на перекрытии) Паркетное
7а. Ванн, душевые, умывальные, уборные в зданиях различного назначения б. Торговые залы магазинов и предприятий общественного питания, удаленные от наружных дверей более чем на 20 м, а также расположенные на втором и последующих этажах	Цементно-бетонное шлифованное ¹ Мозаично-бетонное шлифованное ¹ Латексцементно-бетонное Керамические плиты Шлакоситалловые плиты Поливинилацетатцементно-бетонное ¹ Дощатое, паркетное - только для помещений, перечисленных в поз. «б»
8. Помещения подготовки продовольственных товаров в магазинах Кухни, мойки и заготовительные помещения предприятий общественного питания Раздевательные, мыльные, парильные в банях Стиральные цежи в прачечных	Цементно-бетонное шлифованное ¹ Мозаично-бетонное Керамические плиты Шлакоситалловые плиты
9. Кухни жилых зданий	Линолеум Поливинилхлоридные плитки Дощатое Сверхтвердые древесно-волокнистые плиты

¹ Для покрытий следует применять бетон класса не ниже В15.

Примечания: 1. Покрытия из линолеума и поливинилхлоридных плиток допускаются при интенсивности движения пешеходов, не превышающей 500 чел/сут на 1 м ширины прохода.

2. Шлакосталловые плиты, применяемые для покрытий полов бань в помещениях с мокрым режимом, должны иметь рифленую лицевую поверхность.

3. Выбор типа покрытий полов помещений, в которых воздействия на полы аналогичны воздействиям в производственных помещениях, следует осуществлять по табл. 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

ПРИНЯТЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ СЛОЕВ ПОЛА

Покрытие — верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям.

Прослойка — промежуточный слой пола, связывающий покрытие с нижележащим слоем пола или служащий для покрытия упругой постелью.

Гидроизоляционный слой(слои) — слой, препятствующий прониканию через пол сточных вод и других жидкостей, а также прониканию в пол грунтовых вод.

Стяжка — (основание под покрытие) — слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижележащего слоя пола или перекрытия, придания покрытию пола на перекрытии заданного уклона, укрытия различных трубопроводов, распределения нагрузок по жестким нижележащим слоям пола на перекрытии.

Подстилающий слой — слой пола, распределяющий нагрузки на грунт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рекомендуемое

ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ

Покрытие	Способ отделки поверхности покрытия пола при требовании	
	малого пылеотделения	беспыльности ¹
Цементно-бетонное Цементно-песчаное Мозаично-бетонное	Шлифование, пропитка уплотняющими составами, флюатирование	Шлифование с покрытием полимерными красками, лаками, эмалями, в том числе с антистатиками
Поливинилацетатцементно-бетонное Латексцементно-бетонное Ксилолитовое Поливинилацетатцементно-опилочное	Шлифование	-

¹ Указанное требование должно удовлетворяться в помещениях, где пылеотделение от пола приводит к нарушению нормального режима работы технологического оборудования и автоматизированного транспорта с числовым программным устройством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Обязательное

ТИП ПРОСЛОЙКИ В ПОЛАХ

Прослойка	Толщина прослойки, мм	Предельно-допускаемая интенсивность воздействия на пол жидкостей						Нагрев пола до температуры, °С		
		воды и растворов нейтральной реакции	минеральных масел и эмульсий из них	органических растворителей	веществ животного происхождения	кислот			щелочей	
						концентрация ¹ , %, не более	интенсивность		концентрация, %, не более	интенсивность
Цементно-песчаный раствор	10–15	Большая	Большая	Большая	Малая	-	Не допускается	8	Малая	100
Цементно-песчаный раствор с добавкой латекса	10–15	"	Малая	Средняя	Средняя	0,2 10	Малая	г3	Средняя	100
На жидком стекле с уплотняющей добавкой	10–12	"	"	Большая	Большая	100	Большая	-	Не допускается	100
На основе синтетических смол (реактопластов)	3–4	"	"	Средняя	"	154 30	Большая	15	Средняя	70

Горячая битумная мастика	2-3	"	Не допускается	Не допускается	Не допускается	10	Большая	8	Средняя	70
						20				
Мелкозернистый бетон класса не ниже В30	30-35	"	Большая	Большая	Малая	-	Не допускается	8	Малая	100
Песок	220 150 100 60					Не допускается				1000-1400 ⁵
										600-1000 ⁵
										200-600 ⁵
										Менее 200 ⁵
Теплоизоляционные материалы	150 100 70 60					"				1000-1400 ⁵
										600-1000 ⁵
										200-600 ⁵
										Менее 200 ⁵

¹ См. сноску 2 к прил. 1.

² При заполнении швов полимерными мастиками 5 %.

20

³ При заполнении швов полимерными мастиками 15 %.

⁴ Для окисляющих сред не более 5 %.

⁵ При установке на пол горячих предметов, деталей, проливах расплавленного металла и т. п., нагреве воздуха на уровне пола.

Примечания: 1. Температурой пола условно считается температура воздуха на уровне пола или температура горячих предметов при контакте с полом.

2. Приведенный в таблице тип прослойки может быть применен при воздействиях, не превышающих ограничений, установленных в таблице. Прослойки, допускающие воздействия, отмеченные рамкой, применяют только при наличии таких воздействий.